

Rigips RIPLANO FS 60



Produktbeschreibung

RIPLANO FS 60 ist eine kunststoffvergütete universelle, weiße Glätt- und Flächenspachtelmasse zum Füllen und Glätten von Wand- und Deckenflächen für den professionellen Maler.

Vorteile

Universell einsetzbar. Schichtdicke bis auf 0 mm ausziehbar. Geeignet als Untergrund für Tapeten, Lacke, Dispersionsfarben.

Anwendungsbereich

RIPLANO FS 60 ist eine feine Haftspachtelmasse auf Naturgips-Basis und lässt sich im Innenbereich universell einsetzen: als Flächenspachtel zum Glätten rauer Oberflächen, zum vollflächigen Überzug von Beton, Gipskartonplatten und sonstiger Gipsflächen. Als Porenverschluss für Beton-Fertigelemente, zum Füllen von Rissen und Löchern.

Geeignet für den Einsatz auf allen mineralischen Untergründen in Innenräumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit, einschließlich häuslicher Küchen und Bäder (Feuchtigkeitsbeanspruchungsgruppe W3)

Untergrundbeschaffenheit

Luft-, Material und Untergrundtemperatur müssen über +5°C betragen. Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, frost- und staubfrei und frei von Trennmitteln sein.

Lose Teile und schlecht haftende Anstriche sind zu entfernen.


Vorbereitung

Stark saugende Untergründe sind mit Rikombi-Grund zu grundieren. Glatte Betonuntergründe sind mit Rikombi-Kontakt als Haftbrücke vorzubehandeln (außer Porenverschluss).

Verarbeitung

Ca. 1,6 - 2 kg RIPLANO FS 60 in 1 Liter sauberes Wasser einstreuen und etwa 5 Minuten sumpfen lassen. Anschließend händisch oder mit einem Motorquirl (niedrige Drehzahl) klumpenfrei anrühren. In einem Arbeitsgang auftragen und glätten. Weitere Beschichtung erst nach vollständiger Austrocknung

EN-Klassifikation

 EN 13279-1 - A1- B1/20/2

Produktdaten

Auftragsstärke	0 – 20 mm
Verarbeitungszeit	ca. 60 min.
Materialverbrauch	Fläche: ca.900g/m ² /mm
Brandverhaltensklasse	A1
Gebindegrößen	25 kg
Lagerung	
Trocken lagern. Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate. Angebrochene Säcke verschlossen aufbewahren und innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.	

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH
Wiener Neustädter Straße 63
A-2734 Puchberg / Schneeberg

Tel : +43(0)2636/2203-0
Fax: +43(0)2636/2203-625

www.rigips.com



Verarbeitung



Verarbeitungszeit



Auftragsstärke



Materialverbrauch

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Sämtliche Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, können jedoch Veränderungen unterliegen.