

Best.-Nr.
620

Sopro G 620 Glättspachtel

Feinkörnige, wasserdampfdurchlässige Spachtelmasse auf Gips-Kunststoffbasis zur Erstellung von spannungsfreien, glatten Wand- und Deckenflächen.



- einfache Verarbeitung
- sehr ergiebig
- auf Null ausziehbar
- Wand und Decke
- innen



Anwendungsgebiete

Gipsspachtelmasse zum Erstellen von spannungsfreien, glatten Wand- und Deckenflächen im Innenbereich auf Mauerwerk, Putz-, Beton- und Gipskartonuntergründen vor Tapezier- und Anstricharbeiten. Schließt Risse, Löcher und Fugen. Auch geeignet zum Verkleben von Gipskarton- und Hartschaumplatten.

Mischungsverhältnis

ca. 3,25 l Wasser : 5 kg Sopro G 620
13,0–13,5 l Wasser : 20 kg Sopro G 620

Reifezeit

ca. 3 Minuten

Verarbeitungszeit

ca. 45 Minuten

Trocknungszeit

2 – 24 Stunden;
je nach Dicke des Spachtelauftrages, Porosität des Untergrundes und Raumtemperatur

Zeitangaben

beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich von +23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.

Verarbeitungstemperatur

ab +5°C bis max. +30°C verarbeitbar

Verbrauch

ca. 0,9 kg Pulver je m² und mm Schichtdicke

Werkzeuge

Spachtel, Glättkelle, Schwamm Brett

Werkzeugreinigung

in frischem Zustand mit Wasser

Lagerung

im ungeöffneten Originalgebinde trocken auf Palette ca. 12 Monate lagerfähig

Lieferform

20 kg Sack, 5 kg Beutel

Eigenschaften

Feinkörnige, wasserdampfdurchlässige, spannungsfrei aushärtende Spachtelmasse auf Gips-Kunststoffbasis.

Untergrundbeurteilung/ -vorbereitung

Der Untergrund muss fest, staubfrei und trocken sowie frei von losen Teilen und trennend wirkenden Substanzen sein.
Bei stark saugenden Untergründen ist mit Sopro Grundierung GD 749 vorzubehandeln.

Verarbeitung

Ca. 3,25 l sauberes Wasser bei 5 kg Pulver bzw. 13,0–13,5 l sauberes Wasser bei 20 kg Pulver in ein sauberes Anmischgefäß vorgeben, das Trockenpulver zugeben und mit einem sauberen Rührquirl homogen und sämig anrühren. Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten nochmals gut durchmischen. Nach dem Rührvorgang kein Pulver nachstreuen (Gefahr der Klumpenbildung). Mit Spachtel oder Glättkelle die gewünschte Schichtdicke auftragen.

Mit Hilfe von Sopro G 620 können auch Gips-, Gipsfaser- und Hartschaumplatten verlegt werden. Hierzu kann sowohl mit dem Punktklebeverfahren (Batzenmethode) als auch mit einer vollflächigen Verklebung gearbeitet werden.

Nachbehandlung

Kleine Unebenheiten können vor der endgültigen Erhärtung des Materials leicht mit einem nassen Schwambrett beseitigt oder nachgespachtelt werden. Nach der Trocknung können Unebenheiten in der Oberfläche durch Nachschleifen oder Nachspachteln ausgeglichen werden.

Für weiterführende Arbeiten müssen die gespachtelten Flächen durchgetrocknet sein. Ein Grundieren des Spachtelauftrages ist meist nicht erforderlich. Bei nachgeschliffenen oder in stark unterschiedlichen Schichtdicken gespachtelten Flächen kann es jedoch notwendig sein, die gesamte Fläche zu grundieren, um ein ungleichmäßiges Auftrocknen des Belags oder Anstrichs zu vermeiden.

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Kennzeichnung

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Gefahrstoffverordnung.
Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Sicherheitsratschläge (S-Sätze)

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

GISCODE CP1

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

Verkauf Nord

Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
49525 Lengerich
Telefon +49 (0)5481 31-314
Telefax +49 (0)5481 31-414

Verkauf Mitte

Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
49525 Lengerich
Telefon +49 (0)5481 31-417
Telefax +49 (0)5481 31-419

Verkauf Süd

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
65102 Wiesbaden
Telefon +49 (0)611 1707-242
Telefax +49 (0)611 1707-250

Verkauf Export

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
65102 Wiesbaden
Telefon +49 (0)611 1707-239
Telefax +49 (0)611 1707-240

Verkauf Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Telefon +43 (0)7224 67141-0
Telefax +43 (0)7224 67181

Verkauf Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung
Thun/Schweiz:
C.F.L. Lohnerstrasse 26
CH-3645 Gwatt
Telefon +41 (0)33 3340040
Telefax +41 (0)33 3340041

Anwendungsberatung

Telefon +49 (0)611 1707-271
Telefon +49 (0)611 1707-275

Telefon +49 (0)611 1707-272
Telefon +49 (0)611 1707-276

Telefon +49 (0)611 1707-273
Telefon +49 (0)611 1707-277

Telefon +49 (0)611 1707-274
Telefax +49 (0)611 1707-280

www.sopro.com