

sikkens



Spachteln




Schleifen per Hand (trocken)



Maschinelles Schleifen (trocken)



Für Fenster



Für Türen



Kühl lagern



Frostsicher transportieren u. lagern

Technisches Merkblatt

Stand Juni 2005

Acryl-Feinspachtel

Werkstoffart

Wasserverdünnbare Spachtelmasse für außen und innen

Anwendung

Spachteln und Ausspachteln von Holz- und Metallflächen nach vorheriger Imprägnierung bzw. vorheriger Grundbeschichtung, Fleckspachteln von Schadstellen an alten Lackierungen.

Eigenschaften

Gute Ziehfähigkeit, schnelltrocknend, elastisch. Für Fleckspachtelarbeiten in handlichen Tuben.

Farbton

Weiß

Bindemittelart

Styrolacrylat

Pigmentbasis

Titandioxid Rutil

Dichte (spez. Gewicht)

1,7 g/ml

Verpackung

400 g Tube

Lagerung

Kühl, aber frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben oder nach EU-Abfallschlüssel 08 04 10 entsorgen.

Gefahrenkennzeichnung

Gefahrensymbol: -

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.

Hinweise

Zu dick aufgetragene Schichten, die in einem Arbeitsgang erfolgt sind, neigen zu Rissbildungen.

Verarbeitung

Grundregeln

Auf Holz im Außenbereich; nur zum Schließen von kleinen Schadstellen wie Nagellöchern. Nach der Spachtelung sollte eine Zwischenbeschichtung ausgeführt werden. Die Schlussbeschichtung kann mit allen geeigneten Sikkens Lacken entsprechend der Produktinformation ausgeführt werden.

Verbrauch

100 - 150 g/m²

Trockenzeiten

Bei Normklima 23 °C / 50 % R.L. DIN 50014

Staubtrocken: nach ca. 30 Minuten

Griffest: nach ca. 60 Minuten

Überarbeitbar: nach ca. 1 - 2 Stunden

Die Trocknung der Spachtelmasse ist von der aufgetragenen Schichtdicke abhängig und kann sich bei inhaltsstoffreichen Holzarten sowie durch nasskalte Witterung verzögern. Bei der Trocknung stets für ausreichende Temperierung und Luftwechsel sorgen.

Verarbeitungstemperatur

15-25 °C für Untergrund, Luft und Material bei ca. 60 % R.L.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser, ggf. unter Zugabe handelsüblicher Haushaltsspülmittel oder mit ST 830* (Reinigungslösung)

Systemaufbau

Untergrundvorbereitung

Alle tragbaren Lackbeschichtungen mit Anlauger reinigen und/oder anschleifen. Alte Acryllackfarben nass anschleifen oder Spezialschleifpapier wie 3M 235U verwenden. Schleifen per Hand (trocken), maschinelles Schleifen (trocken).

Beschichtung

Mit allen deckenden Sikkens Produkten möglich.*

Anwendungsbereich

Die Fleckspachtelung kann auf einer matt geschliffenen, tragfähigen, fett- und wachsfreien Altbeschichtung oder auf einer Grund- oder Zwischenbeschichtung ausgeführt werden.

Hinweise

In Sonderfällen bitte Systemberatung über den Sikkens Außendienstmitarbeiter oder im Werk anfordern.

* Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt

Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben zu unseren Produkten stellen keine Beschaffenheitsangaben der Waren dar. Die Beschaffenheit, Eignung, Qualifikation und Funktion sowie der Verwendungszweck unserer Waren bestimmt sich ausschließlich nach den jeweiligen Verkaufsverträgen zugrundeliegenden Produktbeschreibungen. In jedem Fall sind branchenübliche Abweichungen zulässig, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Geschäftsbereich Holzbau

Akzo Nobel Deco GmbH
Akzo Nobel Decorative Coatings GmbH
Akzo Nobel Decorative Coatings AG

Werner-von-Siemens-Straße 11
Aubergstr. 7
Längenbold 5

D-31515 Wunstorf
A-5161 Elixhausen
CH-6037 Root

Tel. 0 50 31 / 9 61-0
Tel. 0 6 62 / 4 89 89-0
Tel. 0 41 / 4 55 45-00

Fax 0 50 31 / 9 61-2 74
Fax 0 66 2 / 4 89 89-11
Fax 0 41 / 4 55 45-90

