

DICHTUNGSBAND VKP® TRIO BF

| | |
|---|--|
| Farbe | Anthrazit |
| Trägermaterial | PU-Schaum |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand (Beschreibung) | Innen dichter als außen |
| Schlagregendichtigkeit (Druck) min. | 600 Pa |
| Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 25 °C |
| Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 80 °C |
| Baustoffklasse / Bedingung | E / nach DIN 4102 |
| UV-Beständigkeit | 2 Monate, Innen-/Außenanwendung (Westeuropa) |
| Lagerfähigkeit ab Herstellung | 9 Monate |
| Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | von 1 °C bis 20 °C |

| Breite | Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max. | Rollenlänge | Art.-Nr. | VE |
|--------|--|-------------|---------------------|----|
| 160 mm | 5-10 mm | 6,5 m | 0875 371 605 | 2 |
| 160 mm | 8-15 mm | 4,5 m | 0875 371 608 | 2 |
| 197 mm | 5-10 mm | 6,5 m | 0875 371 975 | 2 |
| 197 mm | 8-15 mm | 4,5 m | 0875 371 978 | 2 |