


Umweltfreundliche Dämmsysteme
aus natürlicher Holzfaser



STEICO *protect dry*
Holzfaser-Dämmplatte für WDVS

STEICO *protect*
Holzfaser-Dämmplatte für WDVS

STEICO *duo dry*
Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte



Robuste Holzfaser-Dämmplatten für ökologische Putzfassaden



Einsatzbereich

Für Putzfassaden im
Holzrahmen- und
Holzmassivbau



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

- Besonders stabil und langlebig
- Exzellente Dämmeigenschaften im Winter und im Sommer
- Wasserabweisend und gleichzeitig diffusionsoffen zum Schutz der Konstruktion
- Große Vielfalt an Formaten und Dicken von 40 bis 240 mm
- Umfangreicher Katalog mit Konstruktionsdetails verfügbar
- Hergestellt aus frischem Nadelholz – nachhaltiger Klimaschutz durch CO₂-Speicherung



STEICO Putzträgerplatten

Vielseitige Fassadengestaltung für den Holzbau

Ob Holzrahmenbau oder Holzmassivbau: STEICO Putzträgerplatten verbinden Langlebigkeit, Sicherheit und vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten. Die Dämmplatten bestehen aus natürlichem Nadelholz aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft – zertifiziert nach den strengen Regeln von FSC® und PEFC.

Holzfaser-Dämmplatten für WDV S

Unterstützt ein gesundes Wohnklima



STEICO Dämmstoffe tragen das Qualitätssiegel des IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim). Damit leisten STEICO

Dämmstoffe einen wesentlichen Beitrag für ein baubiologisch einwandfreies Wohnklima.

Ideal in Kombination mit STEICO Einblasdämmung

STEICO Einblasdämmung aus Holzfaser oder Zellulose (STEICOzell bzw. STEICOfl oc) ist eine besonders wirtschaftliche Variante für die ökologische Dämmung im Holzrahmenbau. Geeignete STEICO Putzträgerplatten sind bereits ab 40 mm verfügbar.

Regensichernd und diffusionsoffen

STEICO Putzträgerplatten sind hydrophobiert (wasserabweisend ausgerüstet). Während der Bauphase schützen sie auch unverputzt vor Regen und Witterung. Gleichzeitig sind die Dämmplatten diffusionsoffen (dampfdurchlässig) und bieten damit ein zuverlässiges Feuchtemanagement zum Schutz der Konstruktion.

WDVS-Detailkatalog: vom Sockel bis zum Traufanschluss

Ausführliche technische Details zeigen sichere und praxisgerechte Konstruktionsvarianten sowohl für den Holzrahmenbau wie auch für den Holzmassivbau. Weitere Infos unter www.steico.com/de/downloads/dokumente/detailkatalog.

Exzellenter Kälte- und Hitzeschutz

STEICO Putzträgerplatten bieten einen hervorragenden Kälteschutz im Winter. Dank ihrer hohen Rohdichte und der besonders hohen Wärmespeicherkapazität leisten sie zudem einen herausragenden Hitzeschutz im Sommer.

Infos zu WDV S auf Mauerwerk

Die WDV S-Variante mit einer Unterkonstruktion aus Holz, z.B. mit STEICOjoist Stegträgern, ist in Bezug auf die Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung wie ein Holzbau zu werten.

Informationen zur Direktbeplankung von Mauerwerk finden Sie in den entsprechenden Unterlagen.

Vielseitige Fassadengestaltung für den Holzbau

Zugelassene Putzsysteme für STEICO Putzträgerplatten

STEICOsecure

Putzsystem für STEICO Fassadendämmung

Für alle Anforderungen – das STEICO WDV-System

Das STEICO WDV-System ist darauf ausgelegt, für alle Anforderungen im Holzbau eine passende Lösung zu liefern. Maximale Vielfalt steht in Kombination mit dem hauseigenen Putzsystem STEICOsecure zur Verfügung. Darüber hinaus bieten eine Reihe renommierter Putzhersteller Systeme für STEICO Putzträgerplatten an. Eine Übersicht finden Sie auf www.steico.com/Fassade.



Das hauseigene STEICO Putzsystem: Bei STEICOsecure stehen zwei Putzvarianten zur Verfügung – ein mineralisches System sowie ein Silikonharzputzsystem. Über 100 Fassadentöne und ein vollständiges Zubehör-Sortiment komplettieren das System.



Holzfaser-Putzträgerplatten für das STEICOsecure System

Produktionsverfahren	Plattenbezeichnung	Zugelassener Untergrund	Plattendicke [mm]												
			40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240		
Trockenverfahren	STEICOprotect H dry	Holzrahmenbau ^{a)}	■	■											
		Flächige Holzuntergründe	■	■											
	STEICOprotect M dry	Holzrahmenbau ^{a)}		■	■	■	■	■	■	■	■	■			
		Flächige Holzuntergründe		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	STEICOprotect L dry	Holzrahmenbau ^{a)}													
		Flächige Holzuntergründe				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
STEICOduo dry	Holzrahmenbau ^{a)}		■	■											
	Flächige Holzuntergründe		■	■											
Nassverfahren	STEICOprotect H	Holzrahmenbau ^{a)}	■	■											
		Flächige Holzuntergründe	■	■											
	STEICOprotect M	Holzrahmenbau ^{a)}			■	■									
		Flächige Holzuntergründe			■	■									

■ STEICO Empfehlung ■ Weitere Möglichkeiten gemäß Zulassung

a) Ebenso zulässig: Dämmung von mineralischen Untergründen mit zusätzlicher Holzunterkonstruktion

Vielseitige Fassadengestaltung für den Holzbau

STEICO *protect dry*

Holzfaser-Dämmplatte für WDVS

Holzfaser-Dämmplatten für WDVS



Herstellungsverfahren

Hergestellt im "Trockenverfahren". Dieser Dämmplattentyp zeichnet sich durch besonders geringes Gewicht bei gleichzeitig optimiertem Wärmeschutz im Winter aus.

Vorteile

- Plattendicken bis 240 mm verfügbar
- Exzellenter Wärmeschutz im Winter
- Geringes Gewicht, leichtes Handling
- Schon ab 40 mm Plattendicke in Kombination mit STEICO Einblasdämmung einsetzbar (Typ *H dry*)
- Verfügbar auch als Großformatplatten für die werkseitige Vorfertigung

Rohdichte

- Typ *H dry*: ca. 180 kg/m³
Ideal für Holzrahmenbau geeignet
- Typ *M dry*: ca. 140 kg/m³
Für Holzrahmenbau, aber auch für flächige Holzuntergründe geeignet
- Typ *L dry*: ca. 110 kg/m³
Ausschließlich für flächige Holzuntergründe geeignet

Weiterführende Informationen finden Sie in den folgenden Unterlagen, die Sie auf der [STEICO Website](#) als PDF herunterladen oder als Druckversion anfordern können:

- ↓ [Planungsheft Außenwand](#)
- ↓ [Verarbeitungsanleitung Fassadendämmung auf Holzuntergrund](#)

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / allgemeine Bauartgenehmigung und Europäisch Technische Bewertung

STEICO *protect dry* Dämmplatten können in Wärmedämmverbundsystemen für den Holzbau gemäß folgenden Nachweisdokumenten eingesetzt werden:

- STEICO *secure* Timber AbZ/aBG 33.47-1581 (siehe Seite 3)
- STEICO *secure* Timber ETA-20/0268
- AKURIT Putztechnik System WF HM AbZ/aBG 33.47-1171
- Baumit ÖkoFassade AbZ/aBG 33.47-1087
- RYGOL-SAKRET WDVS Holzfaser AbZ/aBG 33.47-1624

Die Planungs- und Verarbeitungshinweise des jeweiligen Herstellers bitten wir zu beachten.

Hinweise

- Holzfaser-Dämmplatten liegend, plan und trocken lagern
- Kanten vor Beschädigungen schützen
- Folienverpackung erst bei trockenem Umgebungsklima entfernen und Palettenbeipackzettel aufbewahren
- Max. Stapelhöhe der Paletten: Typ *L dry*: 2, Typ *M dry*: 3, Typ *H dry*: 3



Vielseitige Fassadengestaltung für den Holzbau

STEICOprotect dry

Lieferformen

Typ	Dicke [mm]	Kanten	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Palette [m ²]		Gewicht/m ² [kg]	Gewicht/Pal. [kg]
				Brutto	Netto		
Handliche Formate, z.B. für den Baustelleneinsatz und die Elementfertigung							
<i>H dry</i>	40	N + F	56	44,520	41,860	7,20	ca. 305
<i>H dry</i>	60	N + F	38	30,210	28,405	10,80	ca. 310
<i>M dry</i>	60	N + F	38	30,210	28,405	8,40	ca. 240
<i>M dry</i>	80	N + F	28	22,260	20,930	11,20	ca. 235
<i>M dry</i>	100	N + F	22	17,490	16,445	14,00	ca. 235
<i>M dry</i>	120	N + F	18	14,310	13,455	16,80	ca. 230
<i>M dry</i>	140	N + F	16	12,720	11,960	19,60	ca. 235
<i>M dry</i>	160	N + F	14	11,130	10,465	22,40	ca. 235
<i>M dry</i>	180	N + F	12	9,540	8,970	25,20	ca. 230
<i>M dry</i>	200	N + F	12	9,540	8,970	28,00	ca. 255

Großformatplatten für die Elementfertigung

XXL-Formate bis 6,00 * 2,50m: [STEICOduo dry Seite 9](#)

<i>H dry</i>	40	stumpf	28	98,000	7,20	ca. 710
<i>H dry</i>	60	stumpf	19	61,750	10,80	ca. 670
<i>H dry</i>	60	stumpf	19	66,500	8,40	ca. 720
<i>H dry</i>	60	stumpf	19	71,250	10,80	ca. 770
<i>M dry</i>	60	stumpf	19	66,500	8,40	ca. 560
<i>M dry</i>	80	stumpf	14	49,000	11,20	ca. 550
<i>M dry</i>	100	stumpf	11	38,500	14,00	ca. 540
<i>M dry</i>	120	stumpf	9	31,500	16,80	ca. 530
<i>M dry</i>	140	stumpf	8	28,000	19,60	ca. 550
<i>M dry</i>	160	stumpf	7	24,500	22,40	ca. 550

Handliche Formate, insbesondere für flächige und massive Untergründe




Laibungsplatten für Detailsausbildungen und Fensterlaibungen: [STEICOprotect Seite 7](#)

<i>L dry</i>	80	stumpf	56	13,44	8,80	ca. 128
<i>L dry</i>	100	stumpf	22	10,560	11,00	ca. 120
<i>L dry</i>	120	stumpf	18	8,640	13,20	ca. 115
<i>L dry</i>	140	stumpf	32	7,680	15,40	ca. 120
<i>L dry</i>	140	stumpf	16	7,680	15,40	ca. 120
<i>L dry</i>	160	stumpf	28	6,720	17,60	ca. 120
<i>L dry</i>	160	stumpf	14	6,720	17,60	ca. 120
<i>L dry</i>	180	stumpf	24	5,760	19,80	ca. 115
<i>L dry</i>	180	stumpf	12	5,760	19,80	ca. 115
<i>L dry</i>	200	stumpf	24	5,760	22,00	ca. 130
<i>L dry</i>	200	stumpf	12	5,760	22,00	ca. 130
<i>L dry</i>	220	stumpf	10	4,800	24,20	ca. 120
<i>L dry</i>	240	stumpf	10	4,800	26,40	ca. 130

Technische Daten

Typ	<i>L dry</i>	<i>M dry</i>	<i>H dry</i>
Produziert und überwacht gemäß	DIN EN 13171		
Plattenkennzeichnung	WF-EN13171-T5-DS(70,90)3-CS(10Y)50-TR10-WS1,0-MU3	WF-EN13171-T5-DS(70,90)3-CS(10Y)100-TR20-WS1,0-MU3	WF-EN13171-T5-DS(70,90)3-CS(10Y)200-TR30-WS1,0-MU3
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E		
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ _D [W/(m*K)]	0,037	0,040	0,043
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand R _D [(m ² *K)/W]	2,70(100)/3,20(120)/3,75(140)/4,30(160)/4,85(180)/5,40(200)/5,90(220)/6,45(240)	1,5(60)/2(80)/2,5(100)/3(120)/3,5(140)/4(160)	0,90(40)/1,40(60)
Rohdichte [kg/m ³]	ca. 110	ca. 140	ca. 180
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	3		
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)]	2.100		
Druckfestigkeit [kPa]	50	100	200
Zugfestigkeit senkr. zur Plattenebene [kPa]	10	20	30
Einsatzstoffe	Holzfaser, PUR-Harz, Paraffin		
Abfallentsorgungsschlüssel (EAK/AVV)	030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe		

Ergänzende technische Daten

Typ <i>L dry</i>	Typ <i>M dry</i>	Typ <i>H dry</i>
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ _B [W/(m*K)] 		
0,039	0,042	0,045
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ _r [W/(m*K)] 		
0,041	0,044	0,047
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ gemäß SIA [W/(m*K)] 		
0,037	0,040	0,043
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie		
RF3 cr		

Vielseitige Fassadengestaltung für den Holzbau

STEICO *protect*

Holzfaser-Dämmplatte für WDVS



Holzfaser-Dämmplatten für WDVS

Herstellungsverfahren

Hergestellt im "Nassverfahren". Bei diesem besonders ökologischen Produktionsverfahren erfolgt die Plattenbindung durch das holzeigene Lignin. Es erfolgt keine Zugabe von separaten Bindemitteln. Holzfaser-Dämmplatten aus dem Nassverfahren verfügen über eine hohe Rohdichte. Sie sind besonders robust und zeichnen sich durch einen exzellenten Hitze- und Brandschutz aus.

Vorteile

- Besonders ökologisch, Herstellung ohne Leimzusatz
- Exzellenter Hitzeschutz im Sommer
- Sehr guter Brandschutz
- Schon ab 40 mm Plattendicke in Kombination mit STEICO Einblasdämmung einsetzbar (Typ *H*)
- Verfügbar auch als Großformatplatten für die werkseitige Vorfertigung

Rohdichte

- Typ *H*: ca. 265 kg/m³
Ideal für dünnere Putzträgerplatten im Holzrahmenbau
- Typ *M*: ca. 230 kg/m³
Für Holzrahmenbau, aber auch für flächige Holzuntergründe geeignet

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / allgemeine Bauartgenehmigung und Europäische Technische Bewertung

STEICO*protect* Dämmplatten können in Wärmedämmverbundsystemen für den Holzbau gemäß folgenden Nachweisdokumenten eingesetzt werden:

- STEICO*secure* Timber AbZ/aBG 33.47-1581 (siehe Seite 3)
- STEICO*secure* Timber ETA-20/0268
- AKURIT Putztechnik System WF HM AbZ/aBG 33.47-1171
- Baumit ÖkoFassade AbZ/aBG 33.47-1087
- RYGOL-SAKRET WDVS Holzfaser AbZ/aBG 33.47-1624
- Knauf Warm-Wand Natur S AbZ/aBG 33.47-1258
- Hasit System Fixit WF-H AbZ/aBG 33.47-1503
- Schwepa HFD-System AbZ/aBG 33.47-1657

Die Planungs- und Verarbeitungshinweise des jeweiligen Herstellers bitten wir zu beachten.

Hinweise

- Holzfaser-Dämmplatten liegend, plan und trocken lagern
- Kanten vor Beschädigungen schützen
- Folienverpackung erst bei trockenem Umgebungsklima entfernen und Palettenbeipackzettel aufbewahren
- Max. Stapelhöhe der Paletten: Typ *M dry*: 3, Typ *H dry*: 3

Weiterführende Informationen finden Sie in den folgenden Unterlagen, die Sie auf der **STEICO Website** als PDF herunterladen oder als Druckversion anfordern können:

- ↓ [Planungsheft Außenwand](#)
- ↓ [Verarbeitungsanleitung Fassadendämmung auf Holzuntergrund](#)



Vielseitige Fassadengestaltung für den Holzbau

STEICOprotect**Lieferformen**

Typ	Dicke [mm]	Kanten	Anzahl/Palette [St.]	Fläche/Palette [m ²]		Gewicht/m ² [kg]	Gewicht/Pal. [kg]
				Brutto	Netto		

Handliche Formate, z.B. für den Baustelleneinsatz und die Elementfertigung

<i>H</i>	40	N + F	56	44,520	41,860	10,60	ca. 445
<i>H</i>	60	N + F	38	30,210	28,405	15,90	ca. 455
<i>H</i>	60	N + F	38	50,844	48,179	15,90	ca. 750
<i>M</i>	80	N + F	28	22,260	20,930	18,40	ca. 385
<i>M</i>	100	N + F	22	17,490	16,445	23,00	ca. 380

Großformatplatten für die Elementfertigung, Typ *H* aussteifend gem. AbZ-9.1-826

<i>H</i>	40	stumpf	28	98,000		10,60	ca. 1.040
<i>H</i>	60	stumpf	19	66,500		15,90	ca. 1.060




Laibungsplatten für Detailsbildungen und Fensterlaibungen

<i>H</i>	20	stumpf	112	75,600		5,30	ca. 405
<i>H</i>	20	stumpf	6	4,050		5,30	ca. 25

Technische Daten

Typ	<i>M</i>	<i>H</i>
Produziert und überwacht gemäß	DIN EN 13171	
Plattenkennzeichnung	WF EN 13171 - T5 - DS(70/90)3 - CS(10\Y)100 - TR15 - WS1,0 - MU5	WF EN 13171 - T5 - DS(70/90)3 - CS(10\Y)150 - TR20 - WS1,0 - MU5
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D [W/(m*K)]	0,046	0,048
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand R_D [(m ² *K)/W]	1,70 (80)/2,15 (100)	0,80 (40)/1,25 (60)
Rohdichte [kg/m ³]	ca. 230	ca. 265
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	5	
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)]	2.100	
Druckfestigkeit [kPa]	100	150
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]	15	20
Einsatzstoffe	Holzfaser, Aluminiumsulfat, Paraffin, Lagenverklebung	
Abfallentsorgungsschlüssel (EAK/AVV)	030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe	


Ergänzende technische Daten

Typ <i>M</i>	Typ <i>H</i>
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ_B [W/(m*K)] 	
0,048	0,050
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ_r [W/(m*K)] 	
0,051	0,053
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ gemäß SIA [W/(m*K)] 	
0,046	0,048
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie	
RF3	

Vielseitige Fassadengestaltung für den Holzbau

STEICO *duo dry*

Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte



Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte

Trockenverfahren

Herstellungsverfahren

Hergestellt im "Trockenverfahren". Dieser Dämmplattentyp zeichnet sich durch besonders geringes Gewicht bei gleichzeitig optimiertem Wärmeschutz im Winter aus.

Die Kenndaten der kombinierten Unterdeck- und Putzträgerplatte STEICO*duo dry* entsprechen denen der Holzfaser-Dämmplatte für WDVS STEICO*protect H dry* (siehe Seite 4-5).

Vorteile

- In XXL-Formaten verfügbar
- Gleichermaßen für WDVS und vorgehängte Fassaden sowie als Unterdeckplatte einsetzbar
- Geeignet in Kombination mit Einblasdämmung

Rohdichte

- ca. 180 kg/m³
Ideal für den Holzrahmenbau geeignet

Weiterführende Informationen finden Sie in den folgenden Unterlagen, die Sie auf der [STEICO Website](#) als PDF herunterladen oder als Druckversion anfordern können:

- ↓ [Planungsheft Außenwand](#)
- ↓ [Verarbeitungsanleitung Fassadendämmung auf Holzuntergrund](#)

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / allgemeine Bauartgenehmigung und Europäisch Technische Bewertung

STEICO*duo dry* Dämmplatten können in Wärmedämmverbundsystemen für den Holzbau gemäß folgenden Nachweisdokumenten eingesetzt werden:

- STEICO*secure* Timber AbZ/aBG 33.47-1581
- STEICO*secure* Timber ETA-20/0268
- AKURIT Putztechnik System WF HM AbZ/aBG 33.47-1171

Die Planungs- und Verarbeitungshinweise des jeweiligen Herstellers bitten wir zu beachten.

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10: 2015:

- DAD (dk, dg, dm, ds): Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Deckungen
- DAA (dh, ds): Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Abdichtungen
- DI (zk, zg): Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches
- DEO (dg, dm, ds): Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderung
- WAB (dk, dg, dm, ds): Außendämmung der Wand hinter Bekleidung
- WH: Dämmung von Holzrahmen und Holztafelbauweise
- WTR: Dämmung von Raumtrennwänden

Druckbelastbarkeit: dk (keine), dg (geringe), dm (mittlere), dh (hohe), ds (sehr hohe); Zugfestigkeit: zk (keine), zg (geringe)

Hinweise

- Holzfaser-Dämmplatten liegend, plan und trocken lagern
- Kanten vor Beschädigungen schützen
- Folienverpackung erst bei trockenem Umgebungsklima entfernen und Palettenbeipackzettel aufbewahren
- Max. Stapelhöhe der Paletten: 3



Vielseitige Fassadengestaltung für den Holzbau

STEICO*duo dry***Lieferformen**

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m ²]		Gew. / m ² [kg]	Gew. / Pal. [kg]
					Brutto	Netto		

Kombiformate für den Dach- und Wandensatz

40	2.230	600	N+F	56	74,928	71,001	7,20	ca. 555
40	2.550	600	N+F	56	85,680	81,305	7,20	ca. 585
60	2.230	600	N+F	36	48,168	45,644	10,80	ca. 535
60	2.550	600	N+F	38	58,140	55,171	10,80	ca. 600
60	2.550	1.175	N+F	19	56,929	55,171	10,80	ca. 600




XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung

40	3.000	2.500	stumpf	28	210,000		7,20	ca. 1515
40	6.000	2.500	stumpf	15	225,000		7,20	ca. 1620
60	3.000	2.500	stumpf	19	142,500		10,80	ca. 1540
60	6.000	2.500	stumpf	10	150,000		10,80	ca. 1620

Technische Daten


Produziert und überwacht gemäß	DIN EN 13171 und DIN EN 14964
Plattenkennzeichnung	WF-EN 13171-T5-DS(70,90)3-CS(10\Y)200-TR30-BS500-WS1,0-MU3 EN-14964-IL
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D [W/(m*K)]	0,043
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand R_D [(m ² *K)/W]	0,90(40)/1,40(60)
Rohdichte [kg/m ³]	ca. 180
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	3
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)]	2.100
Druckfestigkeit [kPa]	200
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]	30
Einsatzstoffe	Holzfasern, PUR-Harz, Paraffin
Abfallentsorgungsschlüssel (EAK/AVV)	030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe

Ergänzende technische Daten

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ_B [W/(m*K)] 	0,045
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ_r [W/(m*K)] 	0,047
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ gemäß SIA [W/(m*K)] 	0,043
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie	RF3 cr



80% unseres Lebens verbringen wir in geschlossenen Räumen. Aber ist uns auch immer bewusst, mit was wir uns hier umgeben? STEICO hat sich die Aufgabe gestellt, Bauprodukte zu entwickeln, die die Bedürfnisse von Mensch und Natur in Einklang bringen. So bestehen unsere Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen ohne bedenkliche Zusätze. Sie helfen, den Energieverbrauch zu senken und tragen wesentlich zu einem dauerhaft gesunden Wohnklima bei, das nicht nur Allergiker zu schätzen wissen.



Ob Konstruktionsmaterialien oder Dämmstoffe, STEICO Produkte tragen eine Reihe angesehener Qualitätssiegel. So gewährleisten die FSC®- (Forest Stewardship Council®) und PEFC-Zertifikate eine verantwortungsvolle Nutzung des Rohstoffs Holz. Das anerkannte Prüfsiegel des IBR® (Institut für Baubiologie Rosenheim) bestätigt STEICO Holzfaser-Dämmstoffen, dass sie baubiologisch unbedenklich sind. Auch bei unabhängigen Untersuchungen wie denen des ÖKO-TEST Verlags schneiden STEICO Produkte regelmäßig mit „sehr gut“ ab. So bietet STEICO Sicherheit und Qualität für Generationen.

Das natürliche Dämm- und Konstruktionssystem für Sanierung und Neubau – Dach, Decke, Wand und Boden.



Nachwachsende Rohstoffe ohne schädliche Zusätze



Hervorragender Kälteschutz im Winter



Exzellenter sommerlicher Hitzeschutz



Spart Energie und steigert den Gebäudewert



Regensichernd und diffusions-offen



Guter Brandschutz



Erhebliche Verbesserung des Schallschutzes



Umweltfreundlich und recycelbar



Leichte und angenehme Verarbeitung



Wohngesundheit



Strenge Qualitätskontrolle



Aufeinander abgestimmtes Dämm- und Konstruktionssystem



DAS NATURBAUSYSTEM

Ihr STEICO Partner

www.steico.com

