

Gips-Flächenspachtel

Für FERMACELL Gipsfaser-Platten

Anwendung

Der pulverförmige FERMACELL Gips-Flächenspachtel ist kunstharzvergütet. Er eignet sich hervorragend für die vollflächige Spachtelung von Wänden und Decken im Innenbereich bis zur höchsten Qualitätsstufe Q4. Weitere Hinweise: [FERMACELL Profi-Tipp Oberflächen](#). Mit FERMACELL Gips-Flächenspachtel erhält man optimale Untergründe für nachfolgende Tapezier- und Malerarbeiten.

Eigenschaften

- **Hohe Oberflächenqualität**
 - Kunstharzvergütet
 - Ausgezeichnetes Füllvermögen und hoher Haftverbund
 - Gleichmäßiges und rissfreies Abbinden auch in größeren Schichtdicken
 - Kein Einsinken, kein Kreiden
 - Optimal für Oberflächenqualitäten bis Q4 und dekorative Spachteltechniken geeignet
- **Leichte Verarbeitung**
 - Sahnige Konsistenz
 - Gut schleifbar
- **Vielseitigkeit**
 - Die Rezeptur ist optimal auf FERMACELL Gipsfaser-Oberflächen abgestimmt, kann aber auch hervorragend auf anderen tragfähigen Untergründen, wie Gipskarton, Beton, Porenbeton, Mauerwerk, etc. als Flächenspachtel eingesetzt werden
 - Erfüllt die Anforderungen der EN 13963

Verarbeitung

Gipsfaserplatten-Fugen, Verbindungsmittel und etwaige Beschädigungen sind in einem ersten Spachtelgang mit FERMACELL Fugenspachtel zu füllen. Der Untergrund muss trocken, staubfrei, sauber und tragfähig sein. Stark saugende Untergründe sind zu grundieren. Gefäße, Werkzeug und Wasser müssen sauber sein. FERMACELL Gips-Flächenspachtel mit Wasser kräftig umrühren und nach einer Reifezeit von 2-3 Minuten klumpenfrei kurz durchrühren und innerhalb von 45 Minuten verarbeiten. Als Werkzeug empfehlen wir FERMACELL Breitspachtel, Traufel oder Glättkelle. FERMACELL Gips-Flächenspachtel bei mindestens +5°C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 07/2007

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage.


Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, wenden Sie sich bitte an unsere Xella Kundeninformation.

Xella Kundeninformation (freecall):


Telefon: 0800 – 5235665

Telefax: 0800 – 5356578

E-Mail: Info@xella.com




Bei Schleifarbeiten Schutzbrille und Mundschutz tragen. Vor dem Tapezieren oder Anstreichen geschliffene Flächen entstauben und gegebenenfalls grundieren.



Materialkennwerte

Anmischverhältnis	1 kg auf 0,6 Liter Wasser
Verbrauch pro m ²	1 kg bei 1 mm Auftrag
Verarbeitungszeit	ca. 45 Min. bei 20°C
Brandverhalten	A1 nach DIN EN 13963
Reinigung	mit Wasser
pH-Wert	7 - 8
Lagerung	12 Monate trocken & originalverpackt



Händlerdaten

Gewicht/ Sack	4 x 5 kg	25 kg
Artikelnummer	79088	79089
EAN-Nummer	4007548005913	4007548005920
Zolltarifnummer	32141090	32141090
Menge/ Palette	40 PAK=160 SAK	32 SAK
Gewicht / Palette	ca. 820 kg	ca. 820 kg