



OMEGA SD10 Dampfbremse

Witterungsbeständige 3-lagige Dachauflegebahn mit dampfbremsender Wirkung für alle Aufsparren-Dämmungen.

VERWENDUNGSZWECK

- für Aufsparrendämmungen
- rauminnenseitig, unter der Wärmedämmung

VORTEILE

- leicht
- reißfest
- formstabil
- voll recycelbar
- alterungsbeständig
- 2 Monate frei bewitterbar

EMPFOHLENES ZUBEHÖR



OMEGA QUILLI



OMEGA Nageldichtband



PE Nageldichtband DSK



AIRSTOP Dichtmasse SPRINT

ERHÄLTlich IN FOLGENDEN DIMENSIONEN

Rollenbreite	3,0 m
Rollenlänge	50 m
Rollenfläche	150 m ²
Rollengewicht	27 kg

PRODUKTDATEN ENTSPRECHEND DER NORM EN 13984

Zusammensetzung	3-lagiges PP-Vlies
Dicke	ca. 0,75 mm
Farbe	beige
Flächengewicht	175 g / m ²
SD-Wert	10 m (-4 / +8)
Temperaturbeständigkeit	-40 °C - +80 °C (kurzzeitig 100°C)
UV-Beständigkeit	2 Monate
Widerstand gegen Wasserdurchgang EN 1928	W1
Dehnung nach EN 12311-1	55 (-20/+40) % 65 (-20/+40) %
Höchstzugkraft nach EN 12311-1	255 (-55/+95) N / 50 mm
	190 (-30/+75) N / 50 mm
Weiterreißwiderstand nach EN 12310-1	195 (-40/+105) N 255 (-35/+70) N
Lagerung	kühl und trocken
Brandklasse EN 13501-1 / EN 11925-2	E

12.2017_DE


ISOCELL

VERARBEITUNG OMEGA DAMPFBREMSE

VERLEGUNG

bedruckte Seite nach oben auf die Rauhschalung verlegen (UV-beständig ausgerüstet). Befestigung mit dem Tacker auf der Holzkonstruktion im Überlappungsbereich.

Überlappung und Randanschlüsse: mind. 10 cm Überlappung, ist auf der OMEGA Dampfbremse mittels grüner Strichmarkierung gekennzeichnet. Überlappungen und Anschlüsse sind mit der AIRSTOP Dichtmasse SPRINT oder mit dem OMEGA QUILLI luftdicht abzukleben.



ISOCELL GmbH
Gewerbstraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsbys
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com