



ISOCOMPACT

Verputzte Aussenwärmedämmung



Beschreibung


Platten aus gekreppter Glaswolle mit hoher Druckfestigkeit.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T5-CS(10)20-TR7.5-WS-MU1-AFr5

Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung für die verputzte Aussenwärmedämmung.



Technische Daten

Kenngrosse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	[W/(m K)]	0.034	SIA 279
Rohdichte	ρ_a	[kg/m ³]	≈ 60	SIA 279.067
Brandverhaltensgruppe	Gruppe RF	[–]	RF1 (A2-s1,d0)	VKF
Druckspannung bei 10% Stauchung	CS(10)	[kPa]	20	SIA 279.066
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	σ_{mt}	[kPa]	7.5	SIA 279.072

Sortiment

Preise exkl. MwSt.				Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m ²	EP	m ²
30	-	60	100	10	6.00	16	96.00
40	-	60	100	8	4.80	12	57.60
60	-	60	100	5	3.00	16	48.00
80	-	60	100	4	2.40	12	28.80
100	-	60	100	3	1.80	16	28.80
120	-	60	100	3	1.80	12	21.60
140	-	60	100	2	1.20	16	19.20
160	-	60	100	2	1.20	12	14.40
180	-	60	100	2	1.20	12	14.40
200	-	60	100	2	1.20	12	14.40
220	-	60	100	2	1.20	8	9.60
240	-	60	100	2	1.20	8	9.60

Vertrieb dieser Produkte ausschliesslich durch die Firma:

Saint-Gobain Weber AG

Industriestrasse 10, 8604 Volketswil

Tel. 044 947 88 00, Fax 044 947 88 66,

bestellung@weber-marmoran.ch, www.weber-marmoran.ch

