

WAKOL PK 4535 Farbpaste, braun

Technische Information

Anwendungsbereich

Braune Farbpaste zum Einfärben von werkseitig nicht bereits dunkel eingefärbten Wakol MS-Parkettklebstoffen, Wakol Polyurethanparkettklebstoffen und Wakol Dispersionsparkettklebstoffen.

Besondere Eigenschaften:

- lösemittelfrei*
- kein Weißbruch bei Wakol MS-Parkettklebstoffen
- Produkteigenschaften der Parkettklebstoffe bleiben erhalten

* lösemittelfrei entsprechend der Definition der TRGS 610

Technische Daten

Rohstoffgrundlage:	Pigmentkonzentrat
Maximale Dosierung:	1 Tube je Gebinde Wakol Polyurethanparkettklebstoff; 2 Tuben je Gebinde Wakol MS Parkettklebstoff und Wakol Dispersionsparkettklebstoff
Lagerzeit:	24 Monate bei ca. 20 °C
GISCODE:	nicht anwendbar

Verarbeitung

Bei Wakol MS – Parkettklebstoffen den Inliner unten aufschneiden und den Klebstoff in den Eimer einlaufen lassen.

WAKOL PK 4535 Farbpaste, braun dem entsprechenden Parkettklebstoff zugeben, bei 2 – Komponenten Polyurethanklebstoffen kann die Zugabe gleichzeitig mit dem Härter erfolgen.

WAKOL PK 4535 Farbpaste, braun mind. 3 Minuten intensiv unterrühren und anschließend den Klebstoff wie gewohnt verarbeiten. Es gelten die Parkettfreigaben entsprechend der jeweiligen Technischen Informationen.

Wichtige Hinweise

Geringere Zugabemengen ergeben hellere Brauntöne, der Klebstoff kann individuell an das Holz angeglichen werden. Dabei jedoch nicht die oben genannten maximalen Dosierungen überschreiten.

Die Farbe der Dispersionsparkettklebstoffe ist im frischen Zustand nach dem Einrühren von WAKOL PK 4535 Farbpaste, braun heller und erreicht erst bei Trocknung einen dunkelbraunen Farbton.

Nach oben offenen Klebstoffugen hellen sich nach dem Schleifen auf. Nach dem Einsatz von Ölen bzw. Lacken dunkelt der Klebstoff wieder ab.

WAKOL PK 4535 Farbpaste, braun ist nicht zum Einfärben von Kunstharz – Lösemittelklebstoffen geeignet.

Wir gewährleisten die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf langjähriger praktischer Erfahrung und beziehen sich auf Normbedingungen. Die Vielfalt der eingesetzten Materialien und unterschiedlichen Baustellenbedingungen, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die Verlegeanleitungen der Belaghersteller und die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sind zu beachten. Darüber hinaus stehen wir gerne für eine technische Beratung zur Verfügung.

Die Produktdatenblätter finden Sie in der aktuellsten Fassung unter www.wakol.com.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information vom 02.07.2012 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.