

546 Tackifier

UNIVERSALFIXIERUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochwertige, rollbare, nach der Trocknung permanent selbstklebende Haftfixierung zur vollflächigen Fixierung von CV-Belägen, Textilbelägen mit Schaum- oder Zweitrücken, sowie Vliesrücken auf normgerechten saugfähigen oder dichten Untergründen. Die Verlegung kann auch auf festliegende, gereinigte, ebene Nutzbeläge (z.B. PVC- oder CV-Beläge, Linoleum, Flexplatten), fehlstellenfrei versiegeltem Parkett erfolgen. Die Fixierung ist auf Fußbodenheizung einsetzbar und bei Textilbelägen shampoooiergeeignet nach RAL 991 A2.

Ideal für den privaten Wohnbereich und in Mietwohnungen. Für die Anwendung im Innenbereich.

Sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff. Zertifiziert nach EMICODE EC1 Plus



PRODUKTVORTEILE

Vielseitig einsetzbare Haftfixierung mit sehr langer offener Zeit.

Verlegte Bodenbeläge und die Fixierung sind nach Nutzungsende wieder aufnehmbar.

TECHNISCHE DATEN

Basis	Kunstharz-Dispersion
Farbe	weiß
Dichte	ca. 1,2 g/cm ³
Konsistenz	mittelviskos
Reiniger	Wasser
Verarbeitungsbedingungen	min. 15 °C Bodentemperatur, mind. 18 °C Material- und Raumtemperatur, 35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen <65%
Auftragsweise	Schaumstoffroller, fein gezahnte Spachtel z.B. A1 (TKB)
Verbrauch	ca. 100 - 130 g/m ²
Einlegezeit	ca. 40 Minuten
Abbindezeit	ca. 24 Stunden
Beste Verarbeitbarkeit	innerhalb von ca. 15 Monaten, originalverpackt, Anbruch dicht verschließen und alsbald aufbrauchen

Lagerbedingungen	kühl und trocken, dicht verschlossen bei Normaltemperatur (5-30 °C)	
Frostempfindlich	ja	
Kennzeichnung nach GHS	keine	
Umwelt-/Arbeitsschutz	GISCODE:	D1
	EMICODE:	EC 1 PLUS
	DGNB:	VOC 0 %, Qualitätsstufe/quality level: 4
	LEED:	VOC 0 g/l
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1).		
Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Informationen für Allergiker: +49 361 730410		

UNTERGRUND

Der Untergrund muss unter anderem eine ausreichende Festigkeit, Tragfähigkeit, Formstabilität aufweisen, dauertrocken und rissfrei sein. Haftungsmindernde Schichten sind durch geeignete mechanische Maßnahmen zu entfernen.

Die Prüfungs- und Sorgfaltspflichten gemäß VOB sind zu beachten. Bei Mängeln sind in Schriftform Bedenken anzumelden.

Risse oder Fugen (außer Bauwerksdehnungsfugen) sind mit Eurocol Vergussmasse **913 Europlan Silicat** zu schließen. Zum Spachteln des Untergrundes sind Eurocol Spachtelmassen/ Grundierungen zu verwenden. Einzusetzende Verlegewerkstoffe müssen dem Untergrund und dem Einsatzzweck genügen.

Bestehende Nutzbeläge müssen fest mit dem Unterboden verbunden sein.

Parkett muss fehlerstellenfrei und wasserfest versiegelt sein.

Alte Trennschichten, wie Bohnerwachs, alte Pflegemittelfilme, die haftungsmindernd wirken können, sind zu entfernen.

Zur besseren Entfernbarkeit der Fixierung bei späterem Belagswechsel ist es empfehlenswert, den Bestandsbelag nach der Entfernung von alten Pflegemitteln mit dafür geeigneten Eurocol Pflegemitteln (898 Eurocare Longlife) neu einzupflegen, bevor die Fixierung aufgetragen wird.

Bei Anwendung auf weichmacherhaltigen Altbelägen ist vor Auftrag der Fixierung **Eurocol 900 Europlan DSP** als Migrationsbremse aufzutragen. Der Auftrag der Fixierung erfolgt auf die trockene 900 Europlan DSP Oberfläche.

Bei saugfähigen Untergründen ist zur Verringerung der Saugfähigkeit ein Vorstrich mit einem dafür freigegebenen Eurocol Dispersionsvorstrich erforderlich. Auf saugfähigen Untergründen ist ein rückstandsfreies Entfernen der Fixierung bei Belagswechsel jedoch nicht möglich!

VERARBEITUNG

Vor Gebrauch umrühren!

Fixierung mittels Mikrofaserwalze auf den Untergrund auftragen und ablüften lassen. Die Dauer der Ablüftezeit ist abhängig vom Belagstyp sowie der Saugfähigkeit des Untergrundes. Die nach unmittelbar nach Auftrag weiße Fixierung ist nach Erreichen der Transparenz vollständig abgelüftet (Fingerprobe, dabei muss der Film klebrig und trocken sein). Nach vollständigen Ablüften Belag blasenfrei einlegen und gleichmäßig anreiben.

Wiederaufnahme des Belages:

Zur Wiederaufnahme wird der Belag vom Randbereich aus vorsichtig abgelöst und langsam abgezogen. Ruckartiges Hochreißen des Belages vermeiden.

Gegebenenfalls noch vorhandene Fixierungsreste sind mit reichlich Wasser, welches mit Eurocol Grundreiniger **891 Euroclean Basic** versehen ist, einzuweichen. Nach einer Einwirkzeit von 30 - 60 Minuten lassen sich die Fixierungsreste abschaben. Bei Verwendung von Eurocol Grundreiniger zweimal mit klarem Wasser nachwaschen.

Auf porösen Untergründen kann die Entfernbarkeit der Fixierung erschwert sein.

HINWEISE

Technische Information und Sicherheitsdatenblätter mitverwendeter Verlegewerkstoffe und Beläge sind zu beachten!

Beläge vor der Verlegung in den Räumen klimatisieren lassen. Die Beläge müssen entspannt sein und plan eben ausliegen.

Bei der Verwendung der Fixierung, bzw. beim Einsatz von Reinigern können Wechselwirkungen mit den Untergründen nicht ausgeschlossen werden, was zu Veränderungen im Aussehen der Oberfläche führen kann. Für in diesem Zusammenhang auftretende Schäden kann keine Haftung oder Gewährleistung übernommen werden. Besondere Hinweise bei der Verwendung von Grundreinigern sind zu beachten. Der Einsatz von Grundreinigern ist nur geschultem Personal vorbehalten.

EMICODE, weitere Informationen unter www.emicode.com.

VERSANDPACKUNGEN

13 kg Einweggebinde netto (40 Stück/ Palette)

ZUR BESONDEREN BEACHTUNG

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung /Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen gegebenenfalls ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Stand 2020-08-26
ersetzt Ausgabe vom 2019-07-18

Version Nr.: 13
BG132819_546-006

RAUM FÜR IHRE NOTIZEN
