




ISOCOMPACT

Verputzte Aussenwärmedämmung

2



Beschreibung

Platten aus gekreppter Glaswolle mit hoher Druckfestigkeit.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T5-CS(10)20-TR7.5-WS-MU1-AFr25

Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung für die verputzte Aussenwärmedämmung.

Technische Daten

Kenngrösse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	[W/(m K)]	0.034	SIA 279
Rohdichte	ρ_a	[kg/m³]	≈ 60	SIA 279.067
Brandverhaltensgruppe	Gruppe RF	[—]	RF1 (A2-s1,d0)	VKF
Druckspannung bei 10% Stauchung	CS(10)	[kPa]	20	SIA 279.066
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	σ_{mt}	[kPa]	7.5	SIA 279.072

Sortiment

Preise exkl. MwSt.				Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	Preise CHF/m²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m²	EP	m²
20	–	60	100	15	9.00	16	144.00
30	–	60	100	10	6.00	16	96.00
40	–	60	100	8	4.80	16	76.80
60	–	60	100	5	3.00	16	48.00
80	–	60	100	4	2.40	16	38.40
100	–	60	100	3	1.80	16	28.80
120	–	60	100	3	1.80	16	28.80
140	–	60	100	2	1.20	20	24.00
160	–	60	100	2	1.20	16	19.20
180	–	60	100	2	1.20	16	19.20
200	–	60	100	2	1.20	12	14.40
220	–	60	100	2	1.20	12	14.40
240	–	60	100	2	1.20	12	14.40
260	–	60	100	2	1.20	12	14.40
280	–	60	100	1	0.60	20	12.00

Vertrieb dieses Produkts ausschliesslich durch die Systemhalter.

