

Technisches Datenblatt

Berner Acrylic Crack filler weiß 310 ml

Art. Nr. 372778

Technische Daten:

Basis	Acryl
Farbe	weiß
Geruch	geruchlos
Dichte	1,9 g/ml
Reißdehnung	70 %
Extrusionsrate (Vol.strom bei 23 °C)	540 g/min
Shore A	40
Hautbildungszeit	5 Minuten
Aushärtezeit	2 mm / 24 h
Volumenverlust	25 %
Fugenbewegung	7,5 %
Temperaturbeständigkeit	- 20 °C bis + 75 °C
Anwendungstemperatur	+ 5 °C bis + 40 °C
Lagertemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C



Beschreibung:

Der BERNER Acryl Rissfüller ist eine Acryl-Dichtungsmasse, die speziell zum Füllen und Abdichten von Rissen entwickelt wurde.

Anwendungsbereiche:

Geeignet für Löcher in Stuck und Putz, auf Untergründen wie Sperrholz, Spanplatten, Hartfaserplatten, Weichplatten, Holz, (Gas-)Beton, (Kalk-)Stein, Holz und Gips. Kann auch für Anschlussfugen mit geringer Bewegung, Fugen im trockenen Innenraum, Fugen zwischen Wänden, Decken und Fenstern verwendet werden.

Eigenschaften:

- körnige Struktur
- ideal für raue Oberflächen und Putze
- füllt und verschließt gleichzeitig
- gute Haftung ohne Primer auf porösen Konstruktionen
- sehr gute Haftung auf Aluminium
- gute UV-Beständigkeit
- lackierbar mit wasserbasierten und synthetischen Farben, wenn das Produkt ausgetrocknet ist
- schnelle Hautbildung
- nicht korrosiv gegenüber Metallen

Anwendung:

Der Crack filler kann mit einem trockenen Pinsel aufgetragen werden. Beachten Sie bitte die empfohlene Anwendungstemperatur. Die Untergründe müssen fest, sauber, trocken und staub- und fettfrei sein. Bei sehr porösen Untergründen wie Gips, Porenbeton, Kalkstein, ... eine Mischung 1 : 2 aus BERNER Acryl-Rissfüller und Wasser verwenden. Verwenden Sie Wasser, um die Verbindung zu glätten und zu beenden. Bitte führen Sie vor der Anwendung eine Haftfestigkeitsprüfung durch. Nach dem Auftragen muss es mindestens 5 Stunden trocken bleiben.

Hinweis:

- Nicht anwenden, wenn während der Aushärtung Regen oder Frost droht.
- Nicht geeignet bei dauerhaftem Kontakt mit Wasser.
- Nicht empfohlen für PP, PE, PMMA, PC, PTFE, weiche Kunststoffe und bituminöse Untergründe.

Haltbarkeit und Lagerung:

Haltbarkeit	18 Monate
Lagertemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C

Die Haltbarkeit gilt, wenn das Produkt in seiner ursprünglichen Form im empfohlenen Temperaturbereich gelagert wird. Das Verfallsdatum ist auf dem Produkt als ED aufgedruckt: DD.MM.YYYY

Hinweise für den Anwender:

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des jeweiligen Produktes unerlässlich sind. Ferner sollte in jedem Fall geprüft werden, ob das Produkt den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entspricht.