

KLEBT UND DICHET TOP



Hybridklebstoff für Verklebung und Abdichtung.

**Für Abdichtungen/
Verklebungen geeignet**

Breites Haftspektrum ohne Primer

Gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen.

Dauerelastischer Klebstoff

- Fängt dynamische Bewegungen auf
- Ermöglicht das Verbinden unterschiedlicher Werkstoffe
- Überstreich- und überlackierbar
- Auch auf feuchten Untergründen anwendbar
- Lösemittelfrei und geruchsarm
- Pilzhemmend
- Nicht korrosiv
- Säure-, Laugen-, Isocyanat- und Silikonfrei
- Teer- und Bitumenverträglich
- UV- und Witterungsbeständig

Inhalt	310 ml
Chemische Basis	Silanmodifiziertes Polymer
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.	100 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate

Art.-Nr.	0893 235 013	0893 235 006	0893 235 010	0893 235 009	0893 235 012	0893 235 008	0893 235 005
VE	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12
Farbe	Anthrazit	Dunkelbraun	Glasklar	Grau	Nussbraun	Schwarz	Weiß
Hautbildezeit min./max.	15-25 min	15-25 min	15 min	15-25 min	15-25 min	15-25 min	15-25 min
Durchhärtungsgeschwindigkeit/Bedingung	1,5 mm/d / 20°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit	1,5 mm/d / 20°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit	1,5 mm/d / 20°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit	1,5 mm/d / 20°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit	1,5 mm/d / 20°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit	1,5 mm/d / 20°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit	1,5 mm/d / 20°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 45 °C	5 bis 45 °C	5 bis 40 °C	5 bis 45 °C	5 bis 45 °C	5 bis 45 °C	5 bis 45 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-60 bis 80 °C	-60 bis 80 °C	-30 bis 70 °C	-60 bis 80 °C	-60 bis 80 °C	-60 bis 80 °C	-60 bis 80 °C

Anleitung

Die Oberflächen müssen sauber, trocken sowie staub- und fettfrei sein. Beste Klebeergebnisse werden durch die Verwendung eines Primers erzielt. Den Primer je nach Oberfläche in einer dünnen Schicht auf die gereinigten, fettfreien und trockenen Haftflächen auftragen. Vor dem Auftragen des Dichtstoffs muss der Primer verdunstet sein. Die angegebenen Trocknungszeiten beachten.

Die meisten Primer enthalten brennbare Lösemittel und sind feuchtigkeitsempfindlich. Es wird daher empfohlen, den Behälter sofort nach Gebrauch wieder fest zu verschließen. Tipp: Das Material sollte mit einer Primer- oder Lackschicht innerhalb von 2 Stunden versehen werden, da ansonsten Probleme mit der Haftung auftreten könnten.

Hinweis

Nicht geeignet für PE, PP, PTFE (Teflon), Silikone und weichgemachte Kunststoffe. Diese Angaben sind als reine Empfehlungen zu betrachten, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Wir raten Ihnen, vor der Verwendung einen Vorversuch durchzuführen.

Leistungsnachweis

- EN15651-1 Fassade: INT
- VDI 6022
- Ecode EC1+
- Lebensmittelbedarfsgegenstände-Gesetz
- ISO 846A und C

Anwendungsgebiet

- Verklebungen
- Dicht- und Dehnfugen
- Innenausbau
- Metallbau
- Handwerk
- Container- und Fahrzeugbau
- Dach und Wand
- Lüftungskanaldichtstoff