

TECHNISCHES DATENBLATT

Parkettacryl

Farbe	Inhalt	Gebinde	Art. Nr.
Ahorn/Birke	310 ml	Kartusche	08921710
Buche, hell	310 ml	Kartusche	08921711
Esche, hell	310 ml	Kartusche	08921712
Eiche	310 ml	Kartusche	08921713
Buche, dunkel	310 ml	Kartusche	08921714
Kirsche	310 ml	Kartusche	08921715
Nussbaum	310 ml	Kartusche	08921716

Anwendungsgebiete:

- Abdichtung von Parkettfugen im Innenbereich
- Parkettanschlussfugen an Türzargen
- Versiegelung von Parkettbewegungsfugen

Eigenschaften:

- Schleifbar nach 10 Tagen
- Flexibilität
- Überlackierbar nach Aushärtung¹

Anwendung:

Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken, frei von Fett, Rost und Wasser sein. Lose Bestandteile, wie alte Lacke bzw. Anstriche müssen vor dem Einbringen des Acryls entfernt werden. Fugendimensionierung beachten, s. techn. Merkblatt. Fugen mit PE-Hinterfüllmaterial, Art.0875 ..., vorfüllen. Bei saugenden oder porösen Untergründen (z. B. Beton) verbessert ein Voranstrich (Mischung Maleracryl mit Wasser von 1: 3 bis 1: 5) die Haftung. Nähere Hinweise zur Anwendung finden Sie im Würth Onlinekatalog unter „Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung von Dichtstoffen.“

TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Daten:

Chemische Basis	Acryl Dispersion
Max. Dauerbewegungsaufnahme	10% der Fugenbreite (Material verhält sich Plastoelastisch)
Hautbildezeit	Ca. 10 min
Durchhärtengeschwindigkeit	Ca. 1 mm/Tag bei 23 °C Raumtemperatur und 50% Luftfeuchte
Dichte	1,75 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit (nach Aushärtung)	-25 °C bis + 80 °C
Anstrichverträglichkeit	Ja, Vorversuch erforderlich
Endfestigkeit	Nach ca. 28 Tagen
Schleifbar	Nach ca. 10 Tagen
Mindesthaltbarkeit	18 Monate

Hinweise:

¹Auf Grund der Vielzahl an Farb- und Lackrezepturen empfehlen wir grundsätzlich einen Vorversuch durchzuführen, um Wechselwirkungen auszuschließen. Vorsicht: Vollständig überstrichene Dichtstoffugen neigen bei Fugenbewegungen zur Rissbildung, da die aufgetragene Farbe generell eine geringere Dehnung als der Dichtstoff aufnimmt.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.