

NEUTRALSILIKON PREMIUM PLUS



Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.



Dichte	1,02 g/cm ³
Chemische Basis	Neutral vernetzte Silikone, auf Alkoxybasis (Alkoholbasis)
Hautbildezeit min.	7 min
Dauerbewegungsaufnahme	25 %
Härte nach Shore A	18
UV-Beständigkeit	Ja
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 150 °C
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 40 °C
Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung	2,5 mm/d / 23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate

Inhalt	Farbe	Art.-Nr.	VE
310 ml	Transparent/milchig trüb (ausgehärtet)	0892 520 001	1 / 20
310 ml	Weiß	0892 520 002	1 / 20
310 ml	Betongrau	0892 520 003	1 / 20
310 ml	Eiche	0892 520 004	1 / 20
600 ml	Transparent/milchig trüb (ausgehärtet)	0892 520 011	1 / 20

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Dichtungsband VKP® PLUS	0875 021 02
Silikon Primer 250 ml	0892 170
Dichtstoffglättemittel 400 ml	0893 003

Elastischer, vielseitig einsetzbarer Silikondichtstoff für Dehnfugen im Innen- und Außenbereich sowie Prüfungen für diverse Isolierglas-Randverbunddichtstoffe.

- Dauerelastisch
- Geruchsneutral
- Weichmacherfrei
- Nicht korrosiv
- Alterungs-, witterungs- und UV-beständig
- Anstrichverträglich
- Gute Haftung auf den meisten marktüblichen Lacken und Lasuren

Anleitung

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Die richtige Fugendimensionierung beachten (halb so tief wie breit!).

Die Fugen mit PU - Hinterfüllmaterial (Art.Nr: 0875...) vorfüllen.

Saugende Untergründe mit dem Voranstrich (Art.Nr.: 0892 170) versehen.

Vor der Hautbildung mit dem Dichtstoffglättemittel (Art.Nr.: 0893 3 / 0893 003) abziehen. Überflüssiges Glättemittel auf Glas und Rahmen entfernen.

Anwendungsgebiet

Zur Fensterverglasung und Abdichtung der Anschlussfugen von Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern, marktüblichen Randverbunden und VSG Glas.