

Ytong Planstein Klassik 150

PP 2-0,50

YTONG



Kennwerte allgemein

Abmessungen (L x D x H)	599 x 150 x 249	(mm)
Stückgewicht	11,3	(kg)
Steinbedarf	6,67	(Stk/m ²)
Mörtelbedarf ¹	2,65	(kg/m ²)



Kennwerte Mauerwerk

Rohdichteklasse	0,50	
Mittlere Trockenrohdichte ρ	480	(kg/m ³)
Nennwert Wichte	6,0	(kN/m ³)
Festigkeitsklasse	3	
Mittlere Steindruckfestigkeit f_b	3,0	(N/mm ²)
Charakteristische Wanddruckfestigkeit f_k	1,91	(N/mm ²)



Kennwerte Wärmeschutz

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{\text{design,mas}}$	0,126	(W/mK)
Nennwert Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,\text{dry}}$	0,116	(W/mK)
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ	5/10	
Spezifische Wärmespeicherkapazität c	1000	(J/kg)



Kennwerte Schallschutz

Bewertetes Schalldämmmaß R_w

unverputzt ²	34,9	(dB)
verputzt ³	40,3	(dB)



Kennwerte Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse ²	EI 180
Brandverhaltensklasse ²	A1 s1-d0



Ytong Plansteine

sind vielseitig einsetzbar und eignen sich für massive, leichte Trennwände mit geringem Eigengewicht und Abmauerungen (Verblendungen) und Vormauerungen. Die Platten werden im Sanierungsbereich sowie für Einrichtungsgegenstände und das Gestalten von Innenräumen verwendet.

Technische Regelwerke: Porenbetonsteine gemäß ÖNORM EN 771-4, ÖNORM B 3209
Grenzabmaße gemäß ÖNORM EN 771-4, Tabelle 2 für Dünnbettmörtel TLMB

Oberflächenbehandlung: siehe Technische Information „TI - Oberflächenbehandlung von Ytong“ sowie die Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel der ÖAP

¹ Dünnbettmörtel

² unverputzt

³ innen: 15mm Innenputz, innen: 15mm Innenputz