

Ytong Planstein Klassik 250

PP 2-0,50

YTONG



Kennwerte allgemein

Abmessungen (L x D x H)	599 x 250 x 249	(mm)
Stückgewicht	18,8	(kg)
Steinbedarf	6,67	(Stk/m ²)
Mörtelbedarf ¹	4,4	(kg/m ²)



Kennwerte Mauerwerk

Rohdichteklasse	0,50	
Mittlere Trockenrohdichte p	480	(kg/m ³)
Nennwert Wichte	6,0	(kN/m ³)
Festigkeitsklasse	2	
Mittlere Steindruckfestigkeit f _B	3,0	(N/mm ²)
Charakteristische Wanddruckfestigkeit f _k	1,91	(N/mm ²)



Kennwerte Wärmeschutz

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ _{design,mas}	0,126	(W/mK)
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ _{10,dry}	0,116	(W/mK)
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ	5/10	
Spezifische Wärmespeicherkapazität c	1000	(J/kg)

Wärmedurchgangskoeffizient / U-Wert

unverputzt ²	0,46	(W/m ² K)
verputzt ³	0,46	(W/m ² K)
verputzt ⁴	0,45	(W/m ² K)

WDVS		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	(mm)
Multipor	λ=0,045	0,23	0,21	0,19	0,18	0,16	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12	0,11	(W/m ² K)
Steinwolle	λ=0,034	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,12	0,11	0,10	0,10	0,09	(W/m ² K)
EPS-F	λ=0,040	0,21	0,19	0,18	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,10	(W/m ² K)
EPS-F plus	λ=0,031	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,09	0,08	(W/m ² K)



Kennwerte Schallschutz

Bewertetes Schalldämmmaß R_w

unverputzt ²	42,1	(dB)
verputzt ³	45,2	(dB)
verputzt ⁴	46,6	(dB)



Kennwerte Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse ²	EI 240 / REI 120 / REI-M 90
Brandverhaltensklasse ²	A1 s1-d0



Dicke:
250 mm

U-Wert
unverputzt:
0,46 (W/m²K)



1105-073-0201

Ytong Plansteine

sind vielseitig einsetzbar und eignen sich für massive, leichte Trennwände mit geringem Eigengewicht und Abmauerungen (Verblendungen) und Vormauerungen. Die Platten werden im Sanierungsbereich sowie für Einrichtungsgegenstände und das Gestalten von Innenräumen verwendet.

Technische Regelwerke: Porenbetonsteine gemäß ÖNORM EN 771-4, ÖNORM B 3209
Grenzabmaße gemäß ÖNORM EN 771-4, Tabelle 2 für Dünnbettmörtel TLMB

Oberflächenbehandlung: siehe Technische Information „TI - Oberflächenbehandlung von Ytong“ sowie die Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel der ÖAP

¹ Dünnbettmörtel

² unverputzt

³ innen: 15mm Innenputz, außen: 10mm Grund- und Endbeschichtung

⁴ innen: 15mm Innenputz, außen: 20mm Grundputz, 3mm Haftmörtel, 2mm Silikatbeschichtung