

Ytong

Verbundstein Statik 200

PV 4-0,55

YTONG



Kennwerte allgemein

Abmessungen (L x D x H)	599 x 200 x 249	(mm)
Stückgewicht	16,6	(kg)
Steinbedarf	6,67	(Stk/m²)
Mörtelbedarf ¹	2,4	(kg/m²)



Kennwerte Mauerwerk

Rohdichteklasse	0,55	
Mittlere Trockenrohdichte p	530	(kg/m³)
Nennwert Wichte	6,6	(kN/m³)
Festigkeitsklasse	4	
Mittlere Steindruckfestigkeit f _B	5,0	(N/mm²)
Charakteristische Wanddruckfestigkeit f _k	2,95	(N/mm²)



Kennwerte Wärmeschutz

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ _{design,mas}	0,140	(W/mK)
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ _{10,dry}	0,129	(W/mK)
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ	5/10	
Spezifische Wärmespeicherkapazität c	1000	(J/kg)

Wärmedurchgangskoeffizient / U-Wert

unverputzt ²	0,63	(W/m²K)
verputzt ³	0,60	(W/m²K)
verputzt ⁴	0,59	(W/m²K)

WDVS		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	(mm)
Multipor	λ=0,045	0,26	0,23	0,21	0,19	0,18	0,17	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	(W/m²K)
Steinwolle	λ=0,034	0,22	0,20	0,17	0,16	0,15	0,13	0,12	0,12	0,11	0,10	0,10	(W/m²K)
EPS-F	λ=0,040	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	(W/m²K)
EPS-F plus	λ=0,031	0,21	0,18	0,16	0,15	0,14	0,12	0,12	0,11	0,10	0,09	0,09	(W/m²K)



Kennwerte Schallschutz


Bewertetes Schalldämmmaß R_w

unverputzt ²	40,3	(dB)
verputzt ³	43,8	(dB)
verputzt ⁴	45,4	(dB)



Kennwerte Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse ²	EI 240 / REI 120
Brandverhaltensklasse ²	A1 s1-d0



Ytong Verbundsteine

lassen sich vielseitig für jede Art von Wand einsetzen: tragende und nicht-tragende Außen- und Innenwände, aussteifende Wände und Ausfachungswände, sowie Thermofuß und Attika.

Der Standard-Stein ist ideal für Wände, die auf Wärmedämmung optimiert sind, der Statik eignet sich besonders für Einsatzgebiete, bei denen Tragfähigkeit und Schallschutz im Vordergrund stehen.

Ytong-typisch lassen sich Verbundsteine einfach und schnell be- und verarbeiten.

Technische Regelwerke: Porenbetonsteine gemäß ÖNORM EN 771-4, ÖNORM B 3209
Grenzabmaße gemäß ÖNORM EN 771-4, Tabelle 2 für Dünnbettmörtel TLMB

Oberflächenbehandlung: siehe Technische Information „TI - Oberflächenbehandlung von Ytong“ sowie die Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel der ÖAP

¹ Dünnbettmörtel

² unverputzt

³ innen: 15mm Innenputz, außen: 10mm Grund- und Endbeschichtung

⁴ innen: 15mm Innenputz, außen: 20mm Grundputz, 3mm Haftmörtel, 2mm Silikatbeschichtung