


Technisches Merkblatt

StoPrim Sol GT

Siliconatverstärkte Hydrosol-Silikat-Grundierung mit Gel-Technologie



Charakteristik

- Anwendung**
- außen und innen
 - auf saugfähigen, mineralischen und organischen Untergründen und Beschichtungen
 - zur Verfestigung von kreidenden, jedoch tragfähigen Altanstrichen und sandenden Putzen
 - zur Reduzierung der Saugfähigkeit von Gipskartonplatten, porigen und saugenden Untergründen, z. B. Putzen, ungebranntem Mauerstein oder Porenbeton
 - gut geeignet unter allen StoColor Fassaden- und Innenfarben
 - ideal unter Lotus-Effect®, Sol-Silikat und Siliconharzfarben

Eigenschaften

- wässrige, tropfgehemmte Hydrosol-Silikat Tiefgrundierungscreme
- sehr geringe Tropfneigung auch bei Überkopf-Arbeiten
- emissionsminimiert
- lösemittelfrei
- weichmacherfrei
- reguliert die Saugfähigkeit und verfestigt den Untergrund
- siliconatverstärkt für erhöhte Wasserfestigkeit
- verkieselnd auf mineralischen Untergründen

Besonderheiten/Hinweise

- empfindliche Oberflächen schützen, z. B. Glas, Marmor, lackierte und zu lackierende Flächen

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Dichte	EN ISO 2811	1,01 - 1,04 g/cm ³	
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	EN ISO 7783	< 0,05 m	V1 hoch

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Untergrund

Technisches Merkblatt

StoPrim Sol GT

Anforderungen Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein.

Vorbereitungen

1. Vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Beschichtungen entfernen.
2. Das Material ist alkalisch. Zum Schutz angrenzender Bauteile/Oberflächen gegen Sprühnebel/Materialspritzer entsprechende Maßnahmen treffen.

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C
Oberste Untergrund- und Lufttemperatur: +30 °C

Materialzubereitung Das Material ist nach Aufrühren verarbeitungsfertig.
Das Material in der Regel nicht zusätzlich verdünnen.
Eine mögliche Verdünnung mit max. 10 % Wasser.

Hinweis:
Wasserzugabe setzt die Viskosität und Tropfhemmung des Gels herab.

Verbrauch	Anwendungsart	ca. Verbrauch	
	pro Anstrich, auf schwach saugendem Untergrund	0,10 - 0,20	l/m ²
	pro Anstrich, auf saugendem Untergrund	0,20 - 0,30	l/m ²
	pro Anstrich, auf stark saugendem Untergrund	0,30 - 0,60	l/m ²
Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.			

Applikation Streichen, Rollen, Airless-Spritzen

Das Material z. B. mit StoFine Coat Roller auftragen oder mit einem Airlesssspritzgerät, z. B. einem inoSpray-Gerät, aufspritzen.

Hinweise:

- Grundierungen dürfen nach Trocknung auf dem Untergrund keine glänzende Schicht bilden.
- Eine Musterfläche anlegen, um die genauen Verbrauchswerte zu ermitteln.

Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit Das Produkt trocknet physikalisch, indem Wasser verdunstet.
Hohe Luftfeuchtigkeit, ein geringer Luftaustausch und niedrige Temperaturen verlängern die Trocknungszeit.

Bei +20 °C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit: überarbeitbar nach ca. 12 Stunden.

Technisches Merkblatt

StoPrim Sol GT

Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges	Entsprechende Maßnahmen zum Schutz gegen Sprühnebel treffen. Nicht mit anderen Materialien mischen, da hierdurch die Grundierwirkung gemindert bzw. aufgehoben wird.

Liefern

Farbton	farblos
----------------	---------

Lagerung

Lagerbedingungen	Im fest verschlossenen Originalgebinde, kühl und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Lagerdauer	Die beste Qualität im ungeöffneten Originalgebinde wird bei Einhaltung der Lagerbedingungen bis zum Ablauf der max. Lagerdauer gewährleistet. Dies kann der Chargen-Nr. auf dem Gebinde entnommen werden. Erläuterung der Chargen-Nr.: Ziffer 1 = Endziffer des Jahres, Ziffer 2 + 3 = Kalenderwoche Beispiel: 6450013223 - Lagerdauer bis Ende 45. KW in 2026 Nach Anbruch zeitnah verbrauchen. Eingebraachte Verunreinigungen können die Haltbarkeit verkürzen, z. B. durch verschmutztes Werkzeug.

Gutachten / Zulassungen

TÜV SÜD - Zertifikat/Umweltzeichen -Nr. TM-07/211126-1	StoPrim Sol GT (Emissionsarm, Schadstoffgeprüft und Produktion überwacht) Bewertung des Emissionsverhaltens
--	---

Kennzeichnung

Produktgruppe	Grundierung
----------------------	-------------

Zusammensetzung

Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel
Polymerdispersion
anorganisches Bindemittel
Weißpigmente
Wasser
Alkohole
Verdicker
Hydrophobierungsmittel
Entschäumer
Netzmittel
Lagerungsschutzmittel auf Basis BIT/ZPT

Technisches Merkblatt

StoPrim Sol GT

Sicherheit	Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitshinweise beziehen sich auf das gebrauchsfertige, unverarbeitete Produkt.
EUH210	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
EUH208	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on[EG-Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Hierbei handelt es sich um Konservierungsstoffe. Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A - 9500 Villach
Telefon: 04242 33-1330
Telefax: 04242 34-347
www.sto.at