

MAPECEM PRONTO

Vorgemischter, gebrauchsfertiger
Werktrockenmörtel mit schneller
Festigkeitsentwicklung und schnellem
Feuchtigkeitsabbau sowie kontrolliertem
Schwinden



EINSTUFUNG GEMÄSS EN 13813

Mit **Mapecem Pronto** entsprechend den Vorgaben dieses technischen Merkblattes hergestellte Estriche entsprechen der Festigkeitsklasse CT-C60-F10-A1_{FL} gemäss EN 13813.

ANWENDUNGSBEREICH

Zur Herstellung von schwimmenden Estrichen und Verbundestrichen auf bestehenden und neuen Verlegeuntergründen für Parkett, PVC, Linoleum, Keramik, Natursteinplatten, Teppichböden, usw. in Bereichen, die einen besonders schnellen Feuchtigkeitsabbau und eine schnellstmögliche Belegereife besitzen sollen. **Mapecem Pronto** eignet sich für die Anwendung im Innen- und Aussenbereich.

Anwendungsbeispiele

- Herstellung von Estrichen, die nach ca. 2–3 Stunden begehbar und nach 24 Stunden belegereif sind.
- Herstellung von Estrichen, welche nach 3–4 Stunden mit keramischen Platten belegt werden können.
- Herstellung von Estrichen, die bereits nach 24 Stunden mit PVC, Linoleum, Parkett sowie Natur- und Kunstwerksteinen belegt werden können (Restfeuchte < 2 %).
- Reparatur und Erneuerung von Estrichen mit hohem Fussgängerverkehr (wie z. B. in Supermärkten, Krankenhäusern, Flughäfen etc.).
- Herstellung von beheizten Fussbodenkonstruktionen ohne Beimischung spezieller Zusatzmittel.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Mapecem Pronto ist ein vorgemischter, gebrauchsfertiger, schwindkompensierter, schnell abbindender und trocknender, mit Wasser anzumischender Werktrockenmörtel, basierend auf einer Kombination ausgewählter hydraulischer Bindemittel, Zuschlägen mit abgestufter Sieblinie und hochwertigen Additive. Bei **Mapecem Pronto** handelt es sich um ein sehr leicht zu handhabendes Produkt, da es lediglich mit Wasser gemischt werden muss. Falsche Bindemittelmengen und ungünstige Sieblinien, welche sich negativ auf die End Eigenschaften des ausgehärteten Estrichs auswirken, werden durch den Einsatz eines Werktrockenmörtels vermieden.

In Gebieten, in denen das Auffinden eines qualitativ hochwertigen Zuschlags mit günstiger Sieblinie nicht problemlos zu realisieren ist, oder bei Baustellen, wo aufgrund eines begrenzten Raumangebotes, z. B. Stadtzentren, das Arbeiten mit einem herkömmlichen Bindemittel als äusserst schwierig gestaltet ist, ist **Mapecem Pronto** die ideale Lösung.

WICHTIGE HINWEISE

- **Mapecem Pronto** nicht auf Untergründen mit aufsteigender Feuchtigkeit ohne geeignete Dampfbremse verwenden.
- **Mapecem Pronto** nicht mit anderen Bindemitteln (wie z. B. **Mapecem**, **Topcem**, Zement, Kalk, Gips usw.) oder Zuschlägen mischen.
- **Mapecem Pronto** mit der korrekten Anmachwassermenge mischen.
- Bereits angesteifter **Mapecem Pronto**-Estrich darf nicht erneut, unter zusätzlicher Wasserzugabe, aufgemischt werden.
- **Mapecem Pronto**-Estriche nicht durch Befeuchten nachbehandeln.
- Nicht in Zementwerken anmischen oder mit Fahrmischern transportieren; die Verarbeitungszeit von **Mapecem Pronto** ist zu kurz.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Untergrundvorbereitung

Für die Herstellung von Estrichen mit **Mapecem Pronto** sind alle im Bauwesen üblichen Untergründe geeignet. Wo schnelle Austrocknung gefordert ist und kapillar aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden ist, müssen Estriche aus **Mapecem Pronto** auf eine geeignete Dampfbremse verlegt werden und für begehbare Böden mindestens 35 mm dick sein. Bei der Anwendung als Verbundestrich (weniger als 35 mm dick) muss der Untergrund trocken und frei von Rissen, Staub, losen Teilen, Farben, Wachs, Öl und Fettspuren sein.

Herstellung der Mischung

Mapecem Pronto kann auf eine der folgenden Arten gemischt werden:

- Zwangsmischer;
- Trommelmischer;
- Schneckenmischer.

25 kg **Mapecem Pronto** mit 1,5–2,0 Liter (italienische Produktion: 2,1–2,3 Liter) Wasser sorgfältig 3–4 Minuten mischen.

Die Anmachwassermenge darf nicht verändert werden und würde eine Reduzierung der Endfestigkeit und eine Verlangsamung der Trocknung mit sich bringen.

Nach dem Verdichten und der Oberflächenbehandlung darf sich kein Wasser absondern. Der angemischte Frischestrich ist so schnell wie möglich, jedoch innerhalb von 30 Minuten nach Beginn des Anmischens, zu verarbeiten. Die Umgebungstemperatur beeinflusst die Verarbeitungs- und Austrocknungszeiten der mit **Mapecem Pronto** hergestellten Estriche.

SCHWIMMENDE ESTRICHE/ ESTRICHE AUF TRENNLAGE

(35–60 mm Estrichdicke)

Der **Mapecem Pronto**-Estrich muss zur Sicherstellung einer reibungsfreien Schicht zwischen Estrich und Untergrund auf einer Trennlage aus Polyethylen (oder vergleichbarem Material) aufgetragen werden. Bei aufsteigender Feuchtigkeit muss die vorgenannte Trennlage genügend wasserdampfdicht sein, um eine effiziente Dampfbremse zu bilden. Bereiche mit Rohrleitungen und Unebenheiten müssen je nach nationalen Vorgaben bewehrt oder im Vorfeld ausgeglichen werden.

Das Verlegen von **Mapecem Pronto**-Estrichen erfolgt wie bei herkömmlichen Zementestrichen.

Nach dem Vorbereiten einer ausreichenden Anzahl von Höhenlehren die Mörtelmischung verteilen, über die Höhenlehren abziehen und praxisüblich verdichten.

In Bereichen angrenzender Wände und Stützen ist der Estrich durch geeignete 1 cm dicke Randstreifen abzustellen. Arbeitsfugen sind senkrecht abzutrennen und zu verdübeln. Der Stabdurchmesser sollte 3–6 mm, die Länge ca. 20–30 cm und der Abstand der Stäbe untereinander etwa 20–30 cm betragen. Diese Massnahme garantiert eine gute Verbindung zwischen den Arbeitsabschnitten und verhindert Risse und Höhenversetze.

VERBUNDESTRICHE

(bis 40 mm Estrichdicke)

Dünnere Estriche müssen im Verbund zum Untergrund eingebaut werden. Hierfür eignen sich zementäre Untergründe und festhaftende Altbeläge aus Keramik oder Naturstein. Für andere Untergründe kontaktieren Sie bitte die MAPEI Anwendungstechnik.

Auf den sorgfältig vorbereiteten Untergrund wird unmittelbar vor dem Auftragen der **Mapecem Pronto**-Mischung eine Haftbrücke aus **Planicrete** mit dem nachfolgend angegebenen Mischungsverhältnis aufgebracht. Eine durchgehende, ebene, 2–3 mm dicke Schicht mit einer breiten, flachen Bürste, einem Flächenstreicher oder einem Kunststoffbesen auftragen.

Um eine sichere Verbindung zu gewährleisten, wird der **Mapecem Pronto**-Estrich frisch in frisch in die auf den Untergrund aufgetragene Haftbrücke eingebracht. Bei zu erwartender höherer mechanischer Beanspruchung der Flächen, ist anstelle der zementären **Planicrete**-Haftbrücke **Eporip** zu verwenden. **Mapecem Pronto** analog der oben aufgeführten Methode auftragen.

Mischungsverhältnis der Planicrete-Haftbrücke

Planicrete:	1 Gewichtsteil;
Wasser:	1 Gewichtsteil;
Mapecem:	2 Gewichtsteile;

FEUCHTIGKEITSMESSUNG

Die herkömmlichen elektronischen Feuchtigkeitsmessgeräte können nur unverbindliche Werte des **Mapecem Pronto**-Estrichs liefern. Wir empfehlen zur genauen Bestimmung der Restfeuchte die Anwendung der CM-Methode.

VERBRAUCH

Der Verbrauch von **Mapecem Pronto** ist abhängig vom Verdichtungsgrad des Estrichs und liegt bei ca. 20 kg/m² je cm Schichtdicke.

Reinigung

Die Reinigung der Werkzeuge und der Maschinen kann mit Wasser erfolgen.

LIEFERFORM

25 kg Papiersäcke.

LAGERUNG

12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei trockener Lagerung.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte können der letzten Version des Sicherheitsdatenblattes auf www.mapei.com entnommen werden.

PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

ENTSORGUNG

Gebinde rieselfrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäss den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

TECHNISCHE DATEN

Erfüllt die Normen:

– Euronorm EN 13813 CT - C60 - F10 - A1_{FL}

KENNDATEN DES PRODUKTS	
Konsistenz:	Pulver
Farbe:	grau
Schüttdichte (kg/m ³):	1.800
Festkörperanteil (%):	100
Kennzeichnung nach – EMICODE: – GISCODE:	EC1 R Plus - sehr emissionsarm ZP1- zementhaltiges Produkt, chromatarm
FRISCHMÖRTELEIGENSCHAFTEN (bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchte)	
Mischungsverhältnis:	1,5-2,0 Wasser pro 25 kg Mapecem Pronto 2,1-2,3 Wasser pro 25 kg (italienische Produktion)
Dichte der Mischung (kg/m ³):	ca. 2.200
Mischdauer (Minuten):	3-4
Verarbeitungszeit (Minuten):	20-30
Verarbeitungstemperatur (°C):	+5 bis +35
Begehbarkeit nach (Stunden):	2-3
Belegereife nach (Stunden):	24
Wartezeit vor Ausnivellierung (Stunden):	4
Wartezeit vor Belegung (Stunden):	3-4 für Keramik und Naturstein 24 für feuchtigkeitssensible Materialien, wie PVC, Linoleum und Parkett
Restfeuchte nach 24 Stunden (%):	< 2
FESTMÖRTELEIGENSCHAFTEN	
Beständigkeit gegen Säuren:	gut
Beständigkeit gegen Laugen:	hoch
Beständigkeit gegen Öle:	hoch
Beständigkeit gegen Lösemittel:	hoch
Beständigkeit gegen Temperatur:	von -30°C bis + 90 °C
Mechanische Festigkeit:	siehe nachfolgende Tabelle

Druckfestigkeit, Biegezugfestigkeit und Restfeuchtigkeit	Druckfestigkeit (N/mm ²)	Biegezugfestigkeit (N/mm ²)	Restfeuchtigkeit (CM%)
– nach 1 Tag	> 30 (40)*	> 5,0 (6)*	< 2,0
– nach 7 Tagen	> 40 (50)*	> 6,5 (7)*	< 1,6
– nach 28 Tagen	> 50 (62)*	> 7,0 (10)*	< 1,5

* Die Werte in Klammern beziehen sich bei abweichenden Angaben auf die Produkteigenschaften der italienischen Produktion

HINWEIS

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter standardisierten Bedingungen. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall darstellen. Bei der Produktanwendung sind immer die konkreten Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung überzeugen. Die Verantwortung für die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschliesslich beim Anwender. Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter www.mapei.com.

RECHTLICHE HINWEISE

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden, aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI Produktes gültig ist, weder abgeändert noch ersetzt. Die aktuellste Version des technischen Merkblattes können Sie unter www.mapei.com herunterladen. Die früheren Versionen verlieren ihre Gültigkeit.

JEDE ABÄNDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FÜHREN ZUM AUSSCHLUSS DER VERANTWORTUNG VON MAPEI.

00210-05-2023 de (AT)

Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI

