

VENTILAM ALU

Lamellenmatte aus Glaswolle,
einseitig mit bewehrter
Aluminiumkaschierung



SEHR GUTE WÄRMEDÄMMUNG

Die Dämmleistung ist dank hervorragender Wärmeleitfähigkeitswerte über einen breiten Temperaturbereich sehr gut.



LEICHT UND HANDLICH

Durch die komprimierte Verpackung ist die Lamellenmatte Ventilam ALU handlich bei der Montage, beim Transport und bei der Lagerung. Das leichte Gewicht trägt wesentlich zur Montagefreundlichkeit bei.

Die Lamellenmatte Ventilam ALU wird für die Wärme- und Schallsolierung von Klima- und Lüftungsleitungen verwendet.

Durch die Anordnung der Mineralwolle-Lamellen verhält sich Ventilam Alu elastisch, sodass sich diese perfekt an die Form der zu isolierenden Leitungen anpasst.

Ventilam ALU (12 Rollen pro Palette)

Artikelnummer	5200955748	5200955751	5200955752	5200955753	5200955754	5200955755	5200955756	5200955757
Dicke [mm]	20	30	40	50	60	70	80	100
Abmessungen Länge/Breite [mm]	12.000/2x 500	8.000/2x 500	6.000/2x 500	5.000/2x 500	4.000/2x 500	3.500/2x 500	3.000/2x 500	2.500/2x 500
m ² /Paket	12,00	8,00	6,00	5,00	4,00	3,50	3,00	2,50
m ² /Palette	144	96	72	60	48	42	36	30

Das Produkt ist ausschließlich in Sammelverpackungen erhältlich. Abmessungen der Palette 1.400x1.000x2.200 mm.

Ventilam ALU

Lamellenmatte aus Glaswolle, einseitig mit bewehrter Aluminiumkaschierung

Produktbeschreibung

Ventilam ALU - Lamellenmatte aus Glaswolle, einseitig mit bewehrter Aluminiumkaschierung. Durch die Anordnung der Mineralwolle-Lamellen verhält sich Ventilam ALU elastisch, sodass sich diese perfekt an die Form der zu isolierenden Leitungen anpasst. Die Lamellenmatte Ventilam ALU ist leicht und handlich.

Lagerung

Werkseitig verpackte Produkte (komplette Paletten) können auf freien Lagerplätzen, auf trockenen und ebenen Untergründen gelagert werden. Paletten dürfen nicht gestapelt werden, da dies zur Beschädigung der Verpackung und des Produkts selbst führen kann. Eine geöffnete Paletten-Verpackung bzw. mechanisch



beschädigte Verpackungen bieten keinen ausreichenden Feuchtigkeitsschutz. Nach dem Öffnen einer Paletten-Verpackung bzw. mechanischer Beschädigung der Verpackung ist die Ware ausschließlich witterungsgeschützt zu lagern.

Produktnorm: EN 14303:2009+A1:2013
Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 14303-T5-ST(+)250



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_p [W/(m·K)]	Dicke [mm]						Norm
	10	40	100	150	200	250	
	0,038	0,043	0,058	0,076	0,081	0,109	EN ISO 13787
Brandverhaltens- klasse	A2-s1, d0						EN 13501-1
Maximale Anwendungstemperatur [°C]	250						EN 14706
Maximale Anwen- dungstemperatur auf der Folienseite [°C]	80						-
Dickentoleranzklasse Ti	T5						EN 823



Saint-Gobain Austria GmbH
Zentrale

Unterkainisch 24
8990 Bad Aussee, Österreich,
Tel. 03622/505-0

ISOVER • 2000 Stockerau
Prager Straße 77
Tel.: +43 (0)2266 606 700
isover-at.verkauf@saint-gobain.com

www.isover.at

