

VENTILAM ALU PLUS

Selbstklebende Lamellenmatte aus Glaswolle, einseitig mit bewehrter Aluminiumkaschierung



SCHNELLE UND SICHERE MONTAGE

Einfache, schnelle und sichere Montage durch die vorhandene Klebstoffschicht



LEICHT UND HANDLICH

Durch die komprimierte Verpackung ist die Lamellenmatte Ventilam ALU Plus handlich bei der Montage, beim Transport und bei der Lagerung. Das leichte Gewicht trägt wesentlich zur Montagefreundlichkeit bei.

Die selbstklebende Lamellenmatte Ventilam ALU Plus wird für die Wärme- und Schallisolierung von Klima- und Lüftungsleitungen verwendet. Durch die Anordnung der Mineralwolle-Lamellen verhält sich Ventilam ALU Plus elastisch, sodass sich diese perfekt an die Form der zu isolierenden Leitungen anpasst. Durch die werkseitig aufgebrachte, innenseitige Klebstoffschicht lässt sich Ventilam ALU Plus einfach und schnell, ohne zusätzlichem Montagezubehör, verlegen. Die maximale Anwendungstemperatur beträgt 50 °C.

Ventilam ALU Plus (12 Rollen pro Palette)

Artikelnummer	5200956133	5200956203	5200956204	5200956205
Dicke [mm]	20	30	40	50
Abmessungen Länge/Breite [mm]	12.000/1.000	8.000/1.000	6.000/1.000	5.000/1.000
m ² /Verpackung	12	8	6	5
m ² /Palette	144	96	72	60

Das Produkt ist ausschließlich in Sammelverpackungen erhältlich. Abmessungen der Palette 1.400x1.000x2.140 mm.

Ventilam ALU Plus

Selbstklebende Lamellenmatte aus Glaswolle,
einseitig mit bewehrter Aluminiumkaschierung

Produktbeschreibung

Die innenseitige Klebstoffschicht ermöglicht es, die Lamellenmatte einfach und schnell an die zu isolierenden Oberflächen aufzukleben, ohne zusätzliches Montagezubehör einzusetzen. Die zu dämmende Oberfläche muss trocken, staub-, rost- und fettfrei sein. Die Oberflächentemperatur der zu dämmenden Fläche darf +5 °C nicht unterschreiten. Die Lamellenmatte Ventilam ALU Plus ist leicht und handlich.

Lagerung

Werkseitig verpackte Produkte (komplette Paletten) können auf freien Lagerplätzen, auf trockenen und ebenen Untergründen gelagert werden. Paletten dürfen nicht gestapelt werden, da dies zur Beschädigung der Verpackung und des Produkts selbst

führen kann. Eine geöffnete Paletten-Verpackung bzw. mechanisch beschädigte Verpackungen bieten keinen ausreichenden Feuchtigkeitsschutz. Nach dem Öffnen einer Paletten-Verpackung bzw. mechanischer Beschädigung der Verpackung ist die Ware ausschließlich witterungsgeschützt zu lagern.

Produktnorm: EN 14303:2009+A1:2013
Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 14303-T5-ST(+)150



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D [W/(m·K)]	Dicke [mm]					Norm
	10	40	50	100	150	
	0,038	0,041	0,058	0,076	0,081	EN ISO 13787
Brandverhaltensklasse	A2-s1, d0					EN ISO 13787
Maximale Anwendungstemperatur [°C]	50					Herstellerempfehlung
Montagetemperatur [°C]	von +5 bis +35					-
Dickentoleranzklasse Ti	T5					EN 823



Saint-Gobain Austria GmbH
Zentrale

Unterkainisch 24
8990 Bad Aussee, Österreich,
Tel. 03622/505-0

ISOVER • 2000 Stockerau
Prager Straße 77

Tel.: +43 (0)2266 606 700
isover-at.verkauf@saint-gobain.com

www.isover.at

