

Natursteindichtstoff 4 in 1

Vielseitig einsetzbarer natursteinverträglicher Silikondichtstoff im Innen- und Außenbereich auch im lebensmittelnahem Bereich

- **Emissions- und geruchsarm da MEKO-frei**
- Geeignet bei der Verarbeitung von VSG
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Sehr gute Verarbeitbarkeit und Glättbarkeit
- Für viele alkalische und metallische Untergründe geeignet da nicht korrosiv
- Natursteinverträglich nach ISO 16938-1
- Fungizid ausgerüstet, Dichtstoff schützt sich selbst gegen Schimmel- und Algenbefall

Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

- Für keramische Bodenbeläge geeignet



Abbildung ähnlich



Inhalt	310 ml
Gebinde	Kartusche
Chemische Basis	Oxim-vernetzender Dichtstoff
Dauerbewegungsaufnahme	20 %
Verarbeitungstemperatur min./max.	+5 bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis +220 °C

Farbe	Glanzgrad	Art.-Nr.	VE
Anthrazit	Glänzend	0893 351 008	1/24
Anthrazitgrau	Glänzend	0893 351 011	1/24
Bahamabeige	Glänzend	0893 351 005	1/24
Distelgrau, Struktur	Glänzend	0893 351 021	1/24
Hellgrau, Struktur	Glänzend	0893 351 020	1/24
Manhattan	Glänzend	0893 351 003	1/24
Sandrot, Struktur	Glänzend	0893 351 022	1/24
Sanitärgrau	Glänzend	0893 351 004	1/24
Schwarz	Glänzend	0893 351 007	1/24
Schwarz	Matt	0893 351 010	1/24
Transparent	Glänzend	0893 351 000	1/24
Weiß	Glänzend	0893 351 001	1/24

Details/Anwendung

- Zur Abdichtung von Dehnfugen im Fassaden-, Glas-, Sanitär- und Bodenbereich
- Für die Verfugung von Natursteinen, wie z. B. Granit, Marmor und Sandstein
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich
- Für Photovoltaikanlagen, direkten Kontakt zwischen Leiterbahnen und Dichtstoff vermeiden

- Zur Abdichtung von Verbundsicherheitsglas
- Randverbundverträglichkeit bei Isolierglas

Anleitung

- Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von Fett, Rost und Wasser sein
- Nicht bei starkem Regen verarbeiten
- Die Fugendimensionierung ist zu beachten
- Fugen mit PE-Hinterfüllmaterial vorfüllen
- Bei saugenden oder porösen Untergründen verbessert ein Voranstrich, z. B. mit Silikon Primer, die Haftung
- Glättmittel dürfen nur vor der Hautbildezeit eingesetzt werden und müssen nach der Anwendung vollständig mit Hilfe eines Glättwerkzeuges abgezogen werden. Überschussmengen, neben der Fuge, sind ebenfalls sofort zu entfernen, da sonst die Gefahr von Fleckenbildung besteht.
- Bitte Übersichtsblatt „Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen“ beachten. Weitere Informationen im Technischen Datenblatt.

Leistungsnachweis

- Brandverhalten nach DIN EN 13501: Klasse E
- DIN EN 15651 – 1/2/3/4 Dichtstoffe für Fassadenelemente/Verglasungen/Sanitärbereich/Fußgängerwege
- VDI 6022 „Raumlufttechnik, Raumlufthqualität“
- ISEGA geprüft für lebensmittelnahen Bereich

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.



Deklariert in der
Datenbank für
ökologisches Bauen
und Sanieren.

Hinweis

- Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein
- Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärungszeit
- Kontakt mit Bitumen, Teer oder Weichmacher abgebenden Materialien, wie EPDM, APTK, NEOPREN, Butyl, Isolieranstrichen und Schaumstoffen ist zu vermeiden, da es zu Unverträglichkeiten kommen kann
- Nicht zu verwenden in Verbindung mit vorkomprimierten Dichtbändern
- Nicht für Verklebungen sowie Hohlraumfüllungen geeignet
- Aufgrund der Vielzahl an Lack- und Lasurrezepturen, speziell bei Alkydharz-Anstrichen und pulverbeschichtetem Aluminium, ist eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Dichtstoffglättemittel Inhaltsgewicht 400 g; 400 ml	0893 003
Dichtstoffglättemittel Inhaltsgewicht 5000 kg; 5 l	0893 3
Fugenglätter Uni Eckig	0891 184 003
Fugenglätter Uni Rund	0891 184 004
Auftragsdüse lang für Kunststoffkartuschen 310 ml	0891 651 12
Auftragsdüse Standard Für Kunststoffkartuschen 310 ml	0891 653