

Collano BM 303

Pastöser PVAc-Montageklebstoff

Kenndaten

Basis

PVAc-Dispersion

Farbe

Weiss

Dichte

1,18 g/cm³

Feststoffgehalt

ca. 58%

Fliessverhalten

Standfest

pH-Wert

ca. 5,0

Form

Flüssig

Feuergefährlichkeit

Nicht brennbar

Haltbarkeit

24 Monate in ungeöffneten Originalgebinden bei 15–25 °C (frostopfindlich)

Einsatzgebiet und Werkstoffe

Für Gipsfaser- und Holzwerkstoffplatten, Stein, Keramik, Isolationsmaterialien, zement-gebundene Spanplatten und Beton. Speziell für Montagearbeiten in Innenräumen geeignet.

Leistungsfähigkeiten und Materialeigenschaften

Angaben stammen aus Prüfungen von Collano. Weitere Auskünfte auf Anfrage.

Klebfestigkeit

EN 204, Beanspruchungsgruppe D2

Ökolabel

EC1^{PLUS}, Premiumklasse – sehr emissionsarm
ecoBasis, verletzt keine Ausschlusskriterien von Minergie-ECO

Gebindeeinheiten

Kartuschen zu 310 ml

Verarbeitungsdaten

Aushärteverhalten von PVAc-Dispersionen ist von Saugfähigkeit und Stärke der Fügeile sowie von Umgebungs- und Presstemperatur abhängig. Angaben sind Richtwerte und basieren auf Prüfungen, welche mit passgenauen Klebungen bei Normklima (20 °C und 65% relative Feuchtigkeit) ermittelt wurden. Je nach Anwendung sind Abweichungen möglich.

Klebstoffauftragsmenge

150–200 g/m²

Pressdruck

bis 0,2 N/mm²

Materialfeuchtigkeit

8–12%

Verarbeitungstemperatur

> 10 °C

Maximale offene Zeit

< 17 Minuten

Mindestpresszeit

> 30 Minuten

Konditionierzeit

2 Stunden

Endfestigkeit

7 Tage

Verarbeitung

Mit Kartuschenpresse und mitgelieferten Kippspitze auftragen. Je nach Klebefläche mit Spachtel verteilen. Bei passgenauen Flächenklebungen muss mindestens von einer Fügeileseite Feuchtigkeit an Klebstoffuge gelangen. Ein Werkstoff muss saugfähig sein. Saubere und fettfreie Oberflächen sind entscheidend für optimale Fugenqualität.

Zusatzangaben

Ergiebigkeit 310 ml Kartusche:

Raupendurchmesser	Laufmeter
4 mm	20 m
6 mm	10 m

Bei Materialien, die unter Werkstoffe nicht erwähnt sind, sind Testklebungen unerlässlich.

Reinigung

Mit Wasser, solange Klebstoff nicht eingetrocknet ist.

Arbeitssicherheit

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt.

Die aktuellen Datenblätter sind verfügbar unter:

collano.com/de/downloads

Garantie

Wir garantieren für die gleichmässig einwandfreie Qualität dieses nach Qualitätsnormen von ISO hergestellten Produktes, das aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen für die empfohlenen Anwendungen und angegebenen Bedingungen entwickelt worden ist. Material, Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen können die Produkt-eigenschaften massgeblich beeinflussen. Daher sind vor dem Einsatz Versuche beim Verarbeiter unerlässlich. Für andere Anwendungen sowie bei abweichenden Verarbeitungsbedingungen empfehlen wir, vorgängig den anwendungstechnischen Dienst von Collano zu kontaktieren. Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von Collano.