



1139

Lias Östererich GesmbH, Fabrikstraße 11, A-8350 Fehring

2024

1139 - CPD - 0275/04

EN 13055-1

Durch Aufbereitung natürlicher, industriell hergestellter oder rezyklierter Materialien oder deren Mischungen gewonnene leichte Gesteinskörnungen, die für Beton, Mörtel oder Einpressmörtel verwendet werden

Artikelnummer	LPF115
Artikelbezeichnung	Fundatherm
Kornform	Rundkorn
Korngröße	4-8 mm
Trockenschüttdichte (Körnung)	350 ± 50 kg/m ³
Trockenrohdichte Fundatherm	ca. 500 kg/m ³
Kornrohdichte	n.b.
Prozentualer Anteil gebrochener Körner	n.b.
Kornfestigkeit	n.b.
Zusammensetzung / Gehalt (Körnung)	
Chloride	≤ 0,02 M.-%
Säuerliche Sulfate	≤ 0,8 M.-%
Gesamt-Schwefel	≤ 1,0 M.-%
Raumbeständigkeit (Masseverlust)	n.b.
Wasseraufnahme	n.b.
Freisetzung von Radioaktivität	entspricht ÖNORM S5200
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	n.b.
Beständigkeit gegen Alkali-Kieselsäure-Reaktivität	n.b.