

PRODUKTBESCHREIBUNG

UA001DK9V001539

CRY-LUX® DECKLACK ZUM WALZEN, FARBLOS

Beschreibung

UV-härtender Decklack für grundierte Holz- und Holzwerkstoffe. Material zeichnet sich durch hohe chemische und mechanische Widerstandsfähigkeit aus. Lösemittelfreie Einstellung.

Anwendungsbereich

Wohnmöbelindustrie

Technische Daten

Glanzgrad	9 = stumpfmatt*
Farbton	Farblos - [Kein Farbfächer]
Dichte	1,030 - 1,050 g/ml bei 20°C
Lagerstabilität bei originalverschlossenem Gebinde	06 Monate bei 20°C
Empfohlene Lagerungstemperatur	-5 - +30 °C

* = Glanzgrade werden gemäß standardisierten Verfahren ermittelt. Der Glanzgrad ist abhängig von der Auftragsmenge, dem Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des Trägermaterials.

Verarbeitung

Auftragsart	Walzen Glatt Viskosität 350 - 650 mPas Rotationsviskosimeter bei 20°C
Anzahl Aufträge	1 - 3
Menge p. Auftrag	3 - 5 g/m ²
Max. Auftragsmenge	3 - 8 g/m ²
Optimale Raumtemperatur	+18 bis +30 °C
Materialtemperatur	+18 bis +30 °C
Reinigungsverdünnung	19947-0-0000 - SPEZIALVERDÜNNUNG
Vorbehandlung des Untergrundes	Auf getrocknete/gehärtete und frisch geschliffene Grundierung achten. Vor Weiterbearbeitung ist die Grundierung innerhalb des angegebenen Zeitfensters zu schleifen. Auftragen auf grundierte und frisch geschliffene Hölzer und Holzwerkstoffe.
Schleifen	Untergrund Körnung: 320 - 500

PRODUKTBESCHREIBUNG

UA001DK9V001539

CRY-LUX® DECKLACK ZUM WALZEN, FARBLOS

Verarbeitung

Optimale Holzfeuchte	7 - 10 %
Trocknungsart	UV-Härtung
UV-Anhärten	7 - 10 m/min bei 80W/cm HG Strahler
UV-Härten	3 - 4 m/min bei 80W/cm HG Strahler
Allgemeine Hinweise	Vor Verarbeitung homogen aufrühren, gegebenenfalls aufschütteln. Vor Verarbeitung Probelaackierung durchführen. Es ist sicher zustellen, daß alle mit UV-Material beschichteten Bereiche der UV-Lichtquelle ausgesetzt werden. Die Haftfestigkeit ist zu prüfen. Bei Anwendung auf hellen oder farbigen Untergründen ist die Farbstabilität des Lackaufbaus nach einer Hell- Dunkel- und/oder Wärmelagerung zu beurteilen. Das Material ist lichtempfindlich, vor Lichteinfall schützen. Die allgemeinen und örtlichen Richtlinien zur Verarbeitung von ungesättigten Acrylsystemen sind zu beachten. Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

Verkaufseinheiten

25,000 kg 30 Ltr. Hobbock

Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.

Sonstige Hinweise

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.

Datum letzte Änderung 16.04.2024