

# PRODUKTDATENBLATT

Ausgabe 01.01.2026

Version Nr. 06

**KBB SCREED 30**

# KÜNG BODENBAU

## KBB SCREED 30

Zementestrichmörtel CT-C30-F5 nach EN 13813



<b>Beschreibung</b>	<b>KBB SCREED 30</b> ist ein baustellengemischter Zementestrich und wird im Wohnbau, Hausbau und in öffentlichen Bauten als Unterlagsestrich, Nutzestrich, Verbundestrich oder Gefälleestrich (auch in Feuchtbereichen) eingesetzt.	
<b>Materialbasis</b>	Zemente, chromatarm nach EU-Richtlinie 2003/53/EG Estrichsand 0/4 CE zertifiziert nach ÖNORM EN13139	
<b>Eigenschaften</b>	vielseitig verwendbar geeignet als Heizestrich keine Zementzuschläge wie Hüttensande, Flugasche oder dgl. dadurch geringe Schwindeigenschaften permanent konstante Qualität durch Werksüberwachung keine Entmischung, da direkt vor Ort gemischt sehr gut pumpbar, sehr verdichtungswillig und ausgezeichnet glättbar neigt nicht zum Wasserabsondern	
<b>Verarbeitung</b>	mit Estrichpumpe oder Zwangsmischer  die Verarbeitungstemperatur und Austrocknungstemperatur sollte +5°C nicht unterschreiten. Während der Trocknungsphase Einwirkungen wie Zugluft, direkte Sonneneinstrahlung, Frost und nachträgliche Nässe vermeiden.	
<b>Untergrund</b>	Der Untergrund muss trocken und staubfrei sowie frei von Verunreinigungen sein. Beim Einbau ist auf eine einheitliche Schichtstärke zu achten. Dämmungen sind vollflächig und gleichmäßig zu verlegen. Bei der Verwendung als Verbundestrich sind entsprechende Haftbrücken zu verwenden. Der Untergrund ist auf entsprechende Haftzugeigenschaften zu prüfen.	
<b>Zusatzmittel</b>	die Zugabe von Zusatzmitteln ist zulässig, wenn diese den Bestimmungen der ÖNORM EN 934-2 entsprechen bzw. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung besitzen und unter den in der Zulassung angegebenen Bedingungen verwendet werden.	
<b>Gefahrenhinweise</b>	Produkt enthält Zement / Kalkhydrat. Xi reizend. Haut und Augen schützen	
<b>Technische Daten</b>	Trockenrohddichte: Rezeptur je Mischung (200 Liter):  WZ-Wert: Druckfestigkeit nach 28 Tagen: Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen: Belegbar nach: Begehbar nach: Beheizbar nach: Estrichgruppe nach EN 13819 Erst- und Güteprüfung:	ca. 2.200 kg/m <sup>2</sup> 50 kg Zement CEM II/A-LL 42,5N 300 kg Estrichsand 0/4mm ca. 20 Liter sauberes Wasser max. 0,65 30 N/mm <sup>2</sup> 5 N/mm <sup>2</sup> 4 Wochen (je nach Klimabedingungen) 2 Tagen 21 Tagen (je nach Klimabedingungen) CT-C30-F5 HTL Rankweil, Vorarlberg
<b>Belegereife</b>	dampfdurchlässige Beläge dampfdichte Beläge, Parkett, Textilien	< 2,5 % < 2,0 % bzw. < 1,8 % bei Heizestrich

Die Bestimmungen der ÖNORM B3732, ÖNORM B2242-4, ÖNORM B7232 sind einzuhalten !