

TWINPLAST SF

Werkstoff:

Gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie, atmungsaktive Dispersions-Spachtelmasse auf Kunstharzbasis für den Innenbereich. Superfeine Struktur mit hervorragenden Verarbeitungs-, Roll- und Spritzeigenschaften. Sehr leicht zu verarbeiten, hohe Standfestigkeit, diffusionsoffen und leicht zu schleifen. Die Spachtelmasse ist rostinhibierend eingestellt und reduziert somit das Risiko von Rostdurchschlägen.

Dichte: ca. 1,69 g/cm³

Verwendung:

Alltek Twinplast SF ist eine universell einsetzbare Spritz- und Handspachtel für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Geeignet auf mineralischen Untergründen, Beton, Kalk-, Zement- und Gipsputzen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten sowie tragfähigen Altbeschichtungen. Zur Erreichung von Oberflächenqualitäten Q3 und Q4 gemäß den geltenden Richtlinien im Trockenbau geeignet.

Verarbeitung:

- Handspachtel (Glättkelle, Flächenspachtel)
- Rollauftrag mit anschließendem Glätten
- Spritzauftrag mittels Airless- oder Schneckenpumpen.

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und frei von Trennmitteln sein. Lose Altbeschichtungen sind restlos zu entfernen. Stark saugende oder sandende Untergründe sind entsprechend vorzubehandeln. Auftragsstärke von 0 bis 5 mm möglich. Nicht unter +5 °C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten.

Farbton: Weiß

Verbrauch:

Ca. 1,6 kg pro m² und mm Schichtstärke. Der genaue Verbrauch ist durch einen Probeauftrag zu ermitteln.

Trockenzeit:

Die Angaben sind abhängig von Auftragsstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit:
Überarbeitbar nach ca. 12 bis 24 Stunden.
Schleifbar nach ca. 48 Stunden.

Reinigung der Werkzeuge:

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Eintrocknete Materialreste können nur mechanisch entfernt werden.

Lösungsmittelverordnung:

VOC-frei gemäß geltender Richtlinien.
Enthält keine organischen Lösungsmittel.

Lagerung und Entsorgung:

Kühl, aber frostfrei lagern.
Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten.
Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen.
Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. Nicht in Abwässer gelangen lassen.

Abfallschlüssel gemäß ÖNORM S 2100: 57 303

VbF: entfällt

Die Angaben beruhen auf umfassenden Labor- und Praxisversuchen. Da die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unseres Einflusses liegen, kann nur für die Qualität der gelieferten Ware Gewähr übernommen werden.



Stand: 03.2025