

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



## PROFI UNI PUTZGRUND WEIß

Art.Nr.: 7981, 7982

Stand: 01.03.2025

**Produkt:** Universalgrundierung für alle pastösen Oberputze

**Anwendung:** Universelle Grundierung für pastöse Oberputze auf WDVS und Spachtelungen.

**Eigenschaften:** Gleicht das Saugverhalten des Untergrundes aus.

**Zusammensetzung:** Styrolacrylat-Bindemittel, Silikonharz-Emulsion, mineralische Füllstoffe, Zusatzmittel, Wasser

### Technische Daten:

Materialverbrauch ca. 0,1–0,2 kg/m<sup>2</sup>

### Normen und Richtlinien:

ÖNORM B 3346, ÖNORM B 6400-1, Verarbeitungsrichtlinie für PROFI WDVS, Verarbeitungsrichtlinien der ÖAP

### Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Gemäß ÖNORM B 6400-1 ist zum Schutz vor ungünstigen Witterungseinflüssen ein Fassadenschutznetz zu verwenden.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind verarbeiten. Die Möglichkeit von Nachtfrost ist zu beachten.

### Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, staubfrei und frostfrei sein.

An der Oberfläche mürbe Putze oder alte, abgebürstete Mineralfarbenanstriche müssen vorher verfestigt werden (z. B. PROFI Uni Tiefengrund).

### Verarbeitung:

Rolle, Bürste, geeignetes Spritzgerät

### Anmischen:

Mit langsam laufendem Rührwerk aufrühren.

### Arbeitstechnik:

PROFI Uni Putzgrund wird durch Rollen, Streichen oder Spritzen (keine Airless-Geräte verwenden) aufgetragen. Bei zweifacher Grundierung zwischen den Anstrichen eine Standzeit von mind. 24 Stunden einhalten.

Vor Aufbringung des pastösen PROFI Oberputzes muss eine Standzeit von mind. 24 Stunden eingehalten werden.

### Hinweise:

Die richtige Verarbeitung des Produktes unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie für die Verarbeitung kann von uns daher nicht übernommen werden.

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



## Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle und jährlich externe Inspektion.

## Lieferform:

| <u>Artikelnummer</u> | <u>Lieferform</u>               |
|----------------------|---------------------------------|
| 7981                 | Kübel (20 kg); 24 Kübel/Palette |
| 7982                 | Kübel (5 kg); 75 Kübel/Palette  |

## Lagerung:

Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 12 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

## Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

## Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

## Profibaustoffe Austria GmbH

Mistelbacher Straße 70 - 80

A-2115 Ernstbrunn

Tel.: +43/2576/2320-0

Mail: mail@profibaustoffe.com