

WAKOL TS 160 Trittschall-Dämmmatte

Technische Information

Anwendungsbereich

Polypropylen-Schaummatte mit einseitiger Aluminiumkaschierung zur Verbesserung der Trittschalldämmung. WAKOL TS 160 Trittschall-Dämmmatte ist mit Ausschnitten zur Aufnahme von WAKOL MS 265 Parkettklebstoff, elastisch versehen und eignet sich zur Verlegung von Stabparkett und Massivholzdielen bis max. 18 cm Breite nach DIN EN 13226 und Mehrschichtparkett ab 90 cm Länge nach DIN EN 13489 im Innenbereich

Besondere Eigenschaften

- sehr emissionsarm*
- auf Fußbodenheizung geeignet
- stuhlrollengeeignet

*nach den Kriterien der GEV eingestuft in die Emission-Klasse EC1: sehr emissionsarm

Technische Daten:

Material:	Polypropylen, aluminiumkaschiert
Lieferform:	Rolle
Abmessungen:	1,25 m breit, 12 m lang, ca. 3,0 mm stark
Flächengewicht:	ca. 100 g/m ²
Trittschallminderung: (nach EN ISO 140-8)	17 dB in Verbindung mit 10 mm Fertigparkett
Wärmedurchlasswiderstand: R (nach EN 12667)	0,09 m ² K/W
Lagerhinweis:	Die Rollen sind stehend zu lagern
Emission nach GEV:	EC1

Untergründe:

Der Untergrund sowie die raumklimatischen Bedingungen müssen den Anforderungen der DIN 18 356 entsprechen. Untergründe müssen eben, dauer trocken, fest, frei von Rissen, Verunreinigungen und klebehemmenden Substanzen sein.

Stark unebene Untergründe mit entsprechenden Wakol Ausgleichsmassen spachteln. Die technischen Informationen der Vorstriche und Spachtelmassen sind zu beachten.

Verarbeitung:

Die akklimatisierte Trittschall-Dämmmatte lose, mit der Metallseite nach oben, auslegen. Die Aussparungen müssen quer (um 90° versetzt), zur Verlegerichtung des Parketts angeordnet sein.

Ausfüllen der Aussparungen mit WAKOL MS 265 Parkettklebstoff, elastisch, dazu die spezielle Dreiecksdüse einsetzen. Die Düse senkrecht aufsetzen und nur so viele Schlitzte ausfüllen, wie innerhalb der Einlegezeit des Parkettklebstoffes mit Parkett belegt werden kann.

Die Parkettelemente einlegen und in die Klebstoffriefe eindrücken, auf ausreichende Benetzung achten. Die technische Information des Klebstoffes ist zu beachten.

Wichtige Hinweise:

Verarbeitung nicht unter + 15°C. Dämmmatte und Klebstoff bei kalter Witterung rechtzeitig im beheizten Raum auf temperieren.

Bei Verwendung von Lacken ist deren Eignung für elastische Parkettklebungen abzuklären.

Wir gewährleisten die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf langjähriger praktischer Erfahrung und beziehen sich auf Normbedingungen. Die Vielfalt der eingesetzten Materialien und unterschiedlichen Baustellenbedingungen, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die Verlegeanleitungen der Belaghersteller und die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sind zu beachten. Darüber hinaus stehen wir gerne für eine technische Beratung zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information vom 04.11.2009 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.