

Produktdatenblatt

BauderPIR T G

Gefälleplatte



Produktbeschreibung	Polyurethan-Hartschaumplatten nach DIN EN 13165			
Einsatzbereich	Wärmedämmung als Gefälle- oder Planplatte			
Artikelnummer	9611 0033			
Deckschicht	Oben:	keine		
	Unten:	keine		
Plattenkante	gerade			
Bezeichnungsschlüssel	PU-EN13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120-TR100			

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Länge	EN 822	mm	1200
Breite	EN 822	mm	800
Dicke	EN 823	mm	20 - 400
Gefälle	-	%	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0
Brandverhalten	EN 13501 - 1	-	E
Druckfestigkeit	EN 826	kPa	≥120
Wärmeleitfähigkeit (λ_B) - Bemessungswert (D)	DIN 4108 - 4	W/mK	0,027 < 80 mm 0,026 80 mm -<120 mm 0,025 > 120 mm
Wärmeleitfähigkeit (λ_D) - (EU)	EN 13165	W/mK	0,026 < 80 mm 0,025 80 mm -<120 mm 0,024 > 120 mm
Anwendungstyp	DIN 4108 - 10	-	DAA dh
Wasseraufnahme	EN 12087	Vol%	max. 3
PIR Index	-	-	> 250

Hinweis	Dauerdruckfestigkeit auf z.B. Terrassen 24 kPa bei 2% Dickenstauchung. BauderPIR T ist frei von halogenierten Treibmitteln und HBCD. Verlegeanleitung beachten.
Lagerung	Bauder PIR Wärmedämmung geschützt vor Feuchtigkeit, offener Flamme und direkter Sonneneinstrahlung lagern und transportieren.
Entsorgung	Polyurethan-Hartschaum Abfälle können mit Hausmüll oder hausmüllähnlichem Gewerbemüll entsorgt werden. (Europäischer Abfallkatalog EWC Nummer 170604 „Dämmmaterial“)
Weitere Unterlagen	Aktuelle Unterlagen wie Broschüren, Verlegeanleitungen etc. finden Sie im Internet unter www.bauder.de - Ausschreibungstexte erhalten Sie über www.ausschreiben.de



Kenn-Nr. der Prüfstelle: FIW München, 0751
EN 13165

