

OUTRED 272 Spezialkleber für Holzuntergründe

Produktkurzbeschreibung

OUTRED 272 Spezialkleber für Holzuntergründe ist ein verarbeitungsfertiger Kleber W3 niedrig, V2 mittel nach ÖN EN 15824 auf der Basis von organischen Bindemitteln, klassierten mineralischen Zuschlägen und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitung.

Produkteigenschaften

OUTRED 272 Spezialkleber für Holzuntergründe ist ein lösungsmittelfreier, zementfreier, organischer Klebemörtel mit hoher Klebkraft.

Anwendungsbereich

OUTRED 272 Spezialkleber für Holzuntergründe ist ein Kleber für OUTRED Dämmsysteme für die Verklebung von Dämmplatten auf nichtsaugenden Untergründen (geeigneten Rollladen-, Raffstorekästen u.ä.) in sonstigen WDVS.

Produktvorteile

- Verarbeitungsfertig
- Lösungsmittelfrei
- hohe Klebkraft
- zementfrei
- für Plattenuntergründe
- für nichtsaugende Untergründe

Baustellenvoraussetzungen

Der zu beklebende Untergrund muss den einschlägigen Normen und den Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller entsprechen. Nicht verarbeiten bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5°C bzw. über + 30°C sowie bei zu erwartenden Nachtfrösten. Zu verputzende Flächen sind vor Sonneneinstrahlung und Regen zu schützen. Schmutzempfindliche Bauteile vor Beginn schützen.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und frei von losen Teilen sein. Filmbildende Trennmittel unbedingt entfernen. Bei kritischen Untergründen Haftzugprobe durchführen. Altputze und Anstriche auf Tragfähigkeit und Haftung prüfen. Fehlstellen ausbessern bzw. neu aufbauen, nicht haftende Farbschichten vollständig entfernen. Oberflächen, Anstriche oder Beschichtungen geeignet reinigen und vollständig austrocknen lassen.

Verarbeitung

OUTRED 272 Spezialkleber für Holzuntergründe wird verarbeitungsfertig geliefert ist vor der Verarbeitung gründlich aufzurühren. Eine Verdünnung bis zu 1 % zur Einstellung der Verarbeitungskonsistenz ist mit sauberem Wasser möglich.

Kleben:

OUTRED 272 Spezialkleber für Holzuntergründe kann in verschiedenen Varianten zur Verklebung von EPS-Dämmplatten eingesetzt werden. Teilflächenverklebung im Punkt-Wulst-Verfahren bzw. mit Rahmen und senkrechten Streifen. Der OUTRED 272 Spezialkleber für Holzuntergründe ist

STRABAG AG

Donau-City-Str. 9
1220 Wien/Österreich

Tel: 00800 80503012

E-Mail: wdvs@strabag.com

Website: www.strabag.at/OUTRED

bei den umlaufenden Wülsten am Rand der Dämmplatten aufzutragen. Der Mörtel ist so zu verteilen, dass nach dem Andrücken mindestens 40 % der Fläche der Dämmplatte mit dem Untergrund verklebt ist. Alternativ kann auch ein vollflächiger Auftrag auf den Untergrund erfolgen. Die Dämmplatten sind vor Beginn der Hautbildung einzuschwimmen, auch hier ist die Mindestklebefläche von 40 % (Dämmplatten-Untergrund) einzuhalten. Die Hinweise der allgemeinen Bauartgenehmigung / allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind zu beachten.

Materialverbrauch

ca. 3,0 kg/m²

Genaue Verbrauchsmengen sind durch Anlegen von Probeflächen zu ermitteln.

Nachbehandlung

Frischen Kleber vor Frost und schneller Austrocknung (Sonne, Wind) schützen. Ist eine Verdübelung erforderlich, sollte diese frühestens nach 3 Tagen erfolgen.

Allgemeine Hinweise

In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung oder Objektbesonderheiten Beratung anfordern. Keine Fremdstoffe beimischen. Besonders sind die Bestimmungen der europäisch technischen Bewertung und der ÖN 6400. Mörtel reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb: Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt beachten (aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.strabag.at/outred). In abgebundenem Zustand physiologisch und ökologisch unbedenklich.

Qualität

OUTRED 272 Spezialkleber für Holzuntergründe unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigen- und Fremdüberwachung nach ÖN EN 15824 und allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung.

Lagerung

Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung ist das Material bis zu 1 Jahr lagerfähig.

Entsorgung.

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Säcke sind komplett zu entleeren, Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Für das abgebundene Produkt ist folgende Abfallschlüsselnummer zu empfehlen: 08 00 00 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben 08 01 00 Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken 08 01 20 wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 19 fallen. Verpackungen sind optimal zu entleeren. Sie können nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Logistik

24 kg/Eimer, 24 Eimer/Pal. = 0,576 t/Pal.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften

STRABAG AG

Donau-City-Str. 9
1220 Wien/Österreich

Tel: 00800 80503012

E-Mail: wdvs@strabag.com

Website: www.strabag.at/OUTRED

oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

OUTRED 272 Spezialkleber für Holzuntergründe	
Anwendung Innen	nein
Anwendung außen	ja
Brandverhalten	B-s1, d0 auf mineralischen Untergründen
Haftzugfestigkeit, min.	$\geq 0,3$ MPa
Wasseraufnahme	W ₃ , niedrig (DIN EN 15824)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	$\mu \leq 6$
Wasserdampfdurchlässigkeit	V2, mittel (DIN EN 15824)
Nachhaltigkeit	VOC EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 30 g/l VOC.
zu Beachten	Bei den Werten in den technischen Daten handelt es sich um Laborwerte.