

OUTRED 1070 Tiefgrund

Produktbeschreibung

OUTRED 1070 Tiefgrund ist ein lösemittelfreie, geruchsarme, verfestigende und egalisierende Hydrosolgrundierung.

Produkteigenschaften

OUTRED 1070 ist ein gebrauchsfertiges, lösungsmittelfreies, geruchloses Hydrosol als Verfestigung und Egalisierung von Untergründen für nachfolgende Putz- und Farbbeschichtungen.

Anwendungsbereich

OUTRED 1070 ist eine Grundbeschichtung für den Innen- und Außenbereich zur Verfestigung und Egalisierung von porösen, saugenden, leicht sandenden Putzen und Untergründen. Als Grundbeschichtung für alle OUTRED Grund-/Oberputze und Farbsysteme. OUTRED 1070 ist nicht für mürbe und stark sandende Untergründe geeignet. Für darüberhinausgehende Verwendungen haftet der Anwender selbst.

Produktvorteile

- tiefes Eindringen in den Untergrund
- sehr gut verfestigend
- lösemittelfrei
- farblos
- verarbeitungsfertig

Baustellenvoraussetzung

Der Untergrund muss den einschlägigen Normen sowie den Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller entsprechen. Nicht verarbeiten unter + 5°C bzw. über + 30°C sowie bei zu erwartenden Nachtfrösten. Zu verputzende Flächen sind vor Sonneneinstrahlung, Feuchte und Regen zu schützen. Schmutzempfindliche Bauteile vor Beginn entsprechend schützen.

Untergrundvorbereitung

Verschmutzte oder sandende Oberflächen sind ganzflächig je nach Untergrund durch Abwaschen, Abbürsten oder Nassverfahren zu reinigen. Bei Reinigung durch Wassereinsatz ist auf ausreichende Trocknung der Untergründe zu achten.

Verarbeitung

OUTRED 1070 ist nach gründlichem Aufrühren unverdünnt mit geeigneter Rolle, Flächenstreicher, Bürste oder entsprechenden Spritzwerkzeugen gleichmäßig vollflächig satt auftragen. Werkzeuge nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Airless Spritzdaten

Spritzdruck $\leq 80 \text{ bar}^* / **$

Düsengröße: ab 415

Maschenweite Sieb 60 mesh

Schlauchlänge mind. 15 m x 1/4"

* Druckeinstellungen sind den Gegebenheiten anzupassen, sie sind von Lieferkonsistenz und Umgebungstemperatur stark beeinflusst.

** erhöhter Druck führt zu Materialschäden

STRABAG AG

Donau-City-Str. 9
1220 Wien/Österreich

Tel: 00800 80503012

E-Mail: w dvs@strabag.com

Website: www.strabag.at/OUTRED

Sicherheitshinweis: Bei allen Spritzapplikationen sind die Verarbeitungsrichtlinien der Produkte sowie der verwendeten Spritzgeräte zu beachten. Bei Verarbeitung aller Materialien ist sicherzustellen, dass die Baustelle entsprechend gut belüftet wird, entsprechende Arbeitsschutzmasken zu tragen sind und die Geräte entsprechend gesichert sind (Ex-Schutz).

Materialverbrauch

"ca. 0,15 - 0,25 l / m²; 1 l = ca. 1,0 kg.

Je nach Art und Saugverhalten des Untergrundes sowie dem gewählten Auftragsverfahren. Exakte Verbrauchsmengen sind durch Anlegen von Probeflächen zu ermitteln.

Nachbehandlung

Nachbehandlung:

Frische Grundierung vor zu starker Sonneneinstrahlung, Feuchtebelastung und Wind schützen. Die Trocknungszeit liegt bei Normalbedingungen (+ 20°C / 65 % Luftfeuchte) bei ca. 12 Stunden, tiefere Temperaturen und höhere Luftfeuchte verlängern diese Zeit.

Beschichtung:

Die Grundierung muss vor dem anschließenden Auftrag von OUTRED Putzsystemen vollständig ausgetrocknet sein.

Allgemeine Hinweise

Im Zweifelsfall in Bezug auf Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonderheiten Beratung anfordern! Nicht mit andersartigen Materialien mischen. Vor der Verarbeitung Material gut aufrühren. Angrenzende Bauteile gut abdecken bzw. gegen Spritzer schützen. Werkzeuge nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen. Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt beachten (aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.strabag.at/outred).

Qualität

Der Einsatz bewährter und fortlaufend kontrollierter Rohstoffe garantiert eine gleichbleibend gute Qualität. Modernste Fertigungsanlagen sorgen für konstante Produkteigenschaften. In den werkseigenen Baustofflaboren erfolgt eine konstante Qualitätsüberwachung der Produkte.

Lagerung

Kühl, frostfrei und vor Sonneneinstrahlung geschützt, In original verschlossenen Gebinden auf Palette mindestens 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten.

Entsorgung

Die Gebinde sind restlos zu entleeren und dem Recycling zuzuführen.

Restmaterial darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Empfehlung: Entsorgung nur im abgebundenen Zustand gemäß den behördlichen Vorschriften. Für das Produkt ist folgende Abfallschlüsselnummer zu empfehlen: 08 00 00 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben, 08 01 00 Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken, 08 01 20 wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 19 fallen

Logistik

15 kg/Eimer, 24 Eimer/Palette

STRABAG AG

Donau-City-Str. 9
1220 Wien/Österreich

Tel: 00800 80503012

E-Mail: wdvs@strabag.com

Website: www.strabag.at/OUTRED

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

OUTRED 1070 Tiefgrund	
Anwendung Innen	ja
Anwendung außen	ja
Auftragsverfahren	Streichen/Rollen/Spritzen
Bindemittel	Hydrosol
Dichte	1,00 kg/l
Farbe	weiß
Verbrauch	0,15 - 0,25 l/m ²
Körnung	nein
ph-Wert	7,0-8,0
Trocknungszeit	Die Trockenzeiten liegen bei Normalbedingungen (+ 20°C / 65 % Luftfeuchte) bei ca. 12 Stunden, tiefere Temperaturen und höhere Luftfeuchte verlängern diese Zeit.
Verarbeitungstemperatur	+ 5°C bis + 30°C
Verdünnung	nein
VOC-Gehalt	< 5g/l
zu Beachten	Bei den Werten in den technischen Daten handelt es sich um Laborwerte.