

# OUTRED Siliconharzfarbe A 7030 ohne Fungi-Algizid

## Produktbeschreibung

OUTRED Siliconharzfarbe A 7030 ohne Fungi- Algizid ist eine lösungsmittelfreie Siliconharz-fassadenfarbe nach ÖN EN 15824: W<sub>3</sub> niedrig, V<sub>1</sub> hoch mit sehr hohem Siliconharzbindemittelanteil auf Basis modifizierter, reiner Siliconharzemulsion für außen.

## Produkteigenschaften

OUTRED Siliconharzfarbe A 7030 ohne Fungi- Algizid ist eine leicht zu verarbeitende wasserabweisende und hoch wasserdampfdurchlässige lösungsmittelfreie Fassadenfarbe mit mineralischer Grundstruktur und ohne biozider Filmkonservierung in weiß oder farbig erhältlich.

## Anwendungsbereich

Die Farbe ist einsetzbar auf Siliconharz-, Kunstharz-, Silikat- und mineralischen Edelputzen. Auch für Renovierungsanstriche auf festhaftenden und tragfähigen Putzen und Altanstrichen auf Basis von Silikaten, Siliconen und Dispersionen.

## Produktvorteile

- Lösemittelfrei
- spannungsarm, leicht zu verarbeiten
- Glanzgrad: matt
- ohne biozide Filmkonservierung
- Oberflächenaktiv, kontrolliert hydrophil und hoch wasserdampfdurchlässig
- mit ausgezeichneter Deckkraft
- schmutzunempfindlich

## Baustellenvoraussetzung

Der Untergrund muss den einschlägigen Normen sowie den Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller entsprechen. Nicht verarbeiten unter + 5°C bzw. über + 30°C sowie bei zu erwartenden Nachtfrosten. Zu beschichtende Flächen sind vor Sonneneinstrahlung, Feuchte und Regen zu schützen. Schmutzempfindliche Bauteile vor Beginn entsprechend schützen.

## Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fett-, wachs-, silikon- und staubfrei sein. Verschmutzte und sandende Oberflächen sind ganzflächig je nach Untergrund durch Abwaschen und Abbürsten zu reinigen. Die Standzeiten von Neuputzen sind einzuhalten. Bei Reinigung durch Wassereinsatz ist auf ausreichende Trocknung der Untergründe zu achten. Bei stark saugenden Untergründen ist eine Grundierung mit OUTRED 1070 Tiefgrund vorzunehmen.

## Verarbeitung

gebrauchsfertiges ggf. verdünntes Material vor der Verarbeitung gut aufrühren, mit geeigneter Rolle, Flächenstreicher, Bürste oder entsprechenden Spritzwerkzeugen gleichmäßig auftragen und verschlichten. Zügig nass in nass verarbeiten, Anstrich in gleichmäßiger Schichtdicke auf der gesamten Fläche verteilen. Abzugrenzende Fassadenabschnitte unterbrechungsfrei in einem Arbeitsgang streichen

## STRABAG AG

Donau-City-Str. 9  
1220 Wien/Österreich

Tel: 00800 80503012

E-Mail: [wdvs@strabag.com](mailto:wdvs@strabag.com)

Website: [www.strabag.at/OUTRED](http://www.strabag.at/OUTRED)

Der Auftrag der Farbe kann als Farbsystem (2-maliger Anstrich ggf. mit Grundierung) erfolgen.  
Zwischen Grund- und Deckanstrich mind. 12 Std. Trocknungszeit einhalten.

Die Trockenzeiten liegen bei Normalbedingungen (+ 20°C / 65 % Luftfeuchte) bei ca. 12 Stunden, tiefere Temperaturen und höhere Luftfeuchte verlängern diese Zeit. Ein weiterer Beschichtungsgang kann erst nach vollständiger Durchtrocknung erfolgen.

Werkzeuge nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

### **Verdünnung**

Zwischenbeschichtung:

Verdünnung bis max. 10 % sauberem Leitungswasser

Endbeschichtung:

unverdünnt oder verdünnt mit max. 5 % sauberem Leitungswasser

### **Materialverbrauch**

ca. 0,2 - 0,30 l/m<sup>2</sup> (pro Anstrich)

Exakte Verbrauchsmengen sind durch Anlegen von Probeflächen ermitteln

### **Nachbehandlung**

Frische Farbe vor zu schneller Austrocknung durch intensive Sonneneinstrahlung, Tauwasser, Regen und/oder Wind schützen.

### **Allgemeine Hinweise**

In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung oder Objektbesonderheiten Beratung anfordern. Nur bedingt geeignet für horizontale oder geneigte Flächen mit Bewitterung z.B. Fassadenprofile. Keine Fremdstoffe beimischen. Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt zusätzlich unverzüglich Arzt aufsuchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Sicherheitsdatenblatt beachten (aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter [www.OUTRED.de](http://www.OUTRED.de)). In abgebundenem Zustand physiologisch und ökologisch unbedenklich.

Eine 100%ige Farbtongleichheit zwischen Farbe und den Farbtonfächern kann aufgrund der Pigmentierung nicht gewährleistet werden. Farbtonunterschiede können nur innerhalb einer Charge ausgeschlossen werden.

Bei intensiven Farbtönen und ungleichen Farben z.B. weißer Putz, farbigen Anstrich und zum Erreichen eines guten Witterungsschutzes, ist generell ein zweimaliger Anstrich auszuführen.

Intensive, brillante Farbtöne haben unter Umständen ein geringeres Deckvermögen. Eventuell können weitere Deckanstriche erforderlich werden. Bedingt durch Umwelteinflüsse wie z.B. Regen, UV-Einstrahlung usw. kann es im Laufe der Zeit zu Oberflächenveränderungen der Beschichtung kommen. Dabei kann sich auch der Farbton verändern. Je nach Lage und Klimabedingungen wird die Beschichtung unterschiedlich beeinflusst. Es gelten die jeweils aktuellen nationalen Regelungen. Bei intensiven, dunklen Farbtönen kann es bei mechanischer Beanspruchung der Beschichtung zu sich heller abzeichnenden Farbtonveränderungen in diesen Bereichen kommen. Bei allen matten Fassadenfarben kann diese produktspezifische Eigenschaft auftreten.

Auf Farbtongenauigkeit und Fleckenfreiheit kann aufgrund physikalischer und/oder chemischer Reaktionen im Abbinde Prozess bei unterschiedlichen Objekt- und Witterungsbedingungen keine Gewähr übernommen werden.

Faktoren, die die Farbtongenauigkeit beeinflussen können:

- unterschiedliche Untergrundfeuchte
- unterschiedliches Saugverhalten des Untergrundes

### **STRABAG AG**

Donau-City-Str. 9  
1220 Wien/Österreich

Tel: 00800 80503012

E-Mail: [wdvs@strabag.com](mailto:wdvs@strabag.com)

Website: [www.strabag.at/OUTRED](http://www.strabag.at/OUTRED)

- direkte Sonneneinstrahlung mit Schattenbildung auf der frischen Beschichtung (Gerüstschaten)
- zu starke oder unterschiedliche Verdünnung des Beschichtungsmaterials
- unzureichende Standzeit und Austrocknung des Untergrundes

#### **Besondere Hinweise**

Bei dichten, kühlen Untergründen oder bei witterungsbedingter Trocknungsverzögerung, können durch Feuchtebelastung (Regen, Tau, Nebel) Hilfsstoffe an der Oberfläche der Beschichtung gelblich/transparente, leicht glänzende und klebrige Ablaufspuren entstehen. Diese Hilfsstoffe sind wasserlöslich und werden mit ausreichend Wasser, z.B. nach mehrmaligen stärkeren Regenfällen selbstständig entfernt. Die Qualität der getrockneten Beschichtung wird dadurch nicht nachteilig beeinflusst. Bei Ausführung der Beschichtung unter geeigneten klimatischen Bedingungen treten diese Ablaufspuren nicht auf.

#### **Qualität**

Der Einsatz bewährter und fortlaufend kontrollierter Rohstoffe garantiert eine gleichbleibend gute Qualität. Modernste Fertigungsanlagen sorgen für konstante Produkteigenschaften. In den werkseigenen Baustofflaboren erfolgt eine konstante Qualitätsüberwachung der Produkte.

#### **Lagerung**

Kühl, frostfrei und vor Sonneneinstrahlung geschützt, In original verschlossenen Gebinden auf Palette mindestens 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten.

#### **Entsorgung**

Die Gebinde sind restlos zu entleeren und dem Recycling zuzuführen.

Restmaterial darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Empfehlung:

Entsorgung nur im abgebundenen Zustand gemäß den behördlichen Vorschriften.

#### **Logistik**

In Eimern à 5 l auf Paletten à 48 Eimer = 240 l

In Eimern à 15 l auf Paletten à 24 Eimer = 360 l

#### **Rechtliche Hinweise**

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

| <b>OUTRED Siliconharzfarbe A 7030 ohne Fungi- Algizid</b> |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Anwendung außen                                           | ja                          |
| Anwendung Innen                                           | nein                        |
| Auftragsverfahren                                         | Streichen, rollen           |
| Dichte                                                    | 1,5 ± 0,1 g/cm <sup>3</sup> |

#### **STRABAG AG**

Donau-City-Str. 9  
1220 Wien/Österreich

Tel: 00800 80503012

E-Mail: [w dvs@strabag.com](mailto:w dvs@strabag.com)

Website: [www.strabag.at/OUTRED](http://www.strabag.at/OUTRED)

|                                                                 |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diffusionsäquivalente<br>Luftschichtdicke $s_d$ (DIN EN 1062-1) | >0,14 0                                                                                                                                  |
| Farbe                                                           | weiß bzw. nach OUTRED kreativ Farbkarte                                                                                                  |
| Glanzgrad/Oberfläche                                            | matt                                                                                                                                     |
| Körnung                                                         | < 100 $\mu\text{m}$                                                                                                                      |
| Trocknungszeit                                                  | bei Normalbedingungen (+ 20°C / 65 % Luftfeuchte) bei ca. 12 Stunden, tiefere Temperaturen und höhere Luftfeuchte verlängern diese Zeit. |
| Verarbeitungstemperatur                                         | mind. + 5°C / max. + 30°C                                                                                                                |
| Wasseraufnahme ÖN EN 15824                                      | W <sub>3</sub> niedrig                                                                                                                   |
| Wasserdampfdurchlässigkeit ÖN EN 15824                          | V <sub>1</sub> hoch                                                                                                                      |
| zu Beachten                                                     | Bei den Werten in den technischen Daten handelt es sich um Laborwerte.                                                                   |