

Dampfbremse VB5

1.5 x 50 m



Produktbeschreibung

- Zur Herstellung wind- und luftdichter Schichten im Zimmerer-, Dachdecker- und Innenausbauhandwerk

Produktmerkmale

- Innendachseitiger Einbau als Dampfbremse, luftdichte Schicht
- Dachaußenseitige Verlegung im Sanierungsfall zur wannenförmigen Verlegung über die Sparren, Wind- und Luftdichtheitsschicht unter Aufsparrendämmung
- Diffusionsfähige Beschichtung schützt die Tragkonstruktion und Dämmung vor Feuchtigkeit, Baufeuchtigkeit wird aus der Konstruktion entfernt
- Feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften, kontrollierte Rücktrocknung im Sommer, Vermeidung von Kondenswasserbildung im Winter, gesundes und angenehmes Raumklima
- Einfach zu verlegendes, reißfestes Gewebe mit Überdeckungsmarkierung, transluzente Ausführung, Faser-Gittergelege
- Ausführung Dampfbremse SK mit wechselseitigem Selbstklebestreifen
- Nagelschaft längs/quer 184/157 N / 5 cm
- Sd-Wert von 4 - 8 m

Gebrauchsanweisung

- Die Dampfsperre VB5 kann sowohl längs als auch quer zur Unterkonstruktion eingebaut werden. Bei der Außensanierung erfolgt der Einbau parallel zur Traufe. Die bedruckte glatte Seite muss zum Verarbeiter zeigen. Die Überdeckung der Bahnen untereinander beträgt mindestens 10 cm (siehe Überdeckungsmarkierung). Bahn spannungsfrei verlegen und im Abstand von maximal 30 cm befestigen. Stöße mit Abdichtungsklebeband oder Diffusionsband verkleben. Durchdringungen mit Luftdichtmanschetten, Anschlussklebeband oder Diffusionsband abdichten. An Mauerwerk- und Putzebenen mittels Folienkleber mit Entlastungsschlaufe verkleben. Die Luftdichtheit muss bei allen Verklebungen im Innenbereich hergestellt werden. Bei der wannenförmigen Verlegung als Sanierungsdampfbremse von außen ist ein luftraumfreier Anschluss seitlich der Sparren durch Ankleben oder Verwendung von Spalierlaten zu gewährleisten.

Anmerkungen

- Die bedruckte glatte Seite muss zum Verarbeiter zeigen

Haltbarkeit und Aufbewahrung

Bei den Haltbarkeitsangaben wird davon ausgegangen, dass das Produkt originalverpackt im empfohlenen Temperaturbereich gelagert wird.

Das Verfallsdatum ist wie folgt auf dem Produkt aufgedruckt: „ED: TT.MM.JJJJ“.

Technische Daten

Brandverhalten	Euroclass E
Breite	1.5 m
Dehnung längs / quer	50/40 %
Farbe	weiß / durchscheinend
Flächengewicht	110 g/m ²
Gewicht	10,5 kg
Länge	50 m
Material	EVA beschichtetes Non-woven Polypropylen
Stärke	0,32 mm
Temperaturbest.	-40 °C - 80 °C
Version	Rolle
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Widerstand gegen Weiterreißen längs / quer	137/130 N
Zugfestigkeit längs / quer	105/120 N

Haftung

Diese technischen Daten beruhen auf unseren Untersuchungen sowie auf den Erfahrungswerten und Erwartungen der Anwender. Die Einsatzbedingungen und Einsatzbereiche der Produkte können sehr unterschiedlich sein. Dieses Produktblatt mit technischen Daten enthält deshalb nur allgemeine Verarbeitungshinweise und Empfehlungen. Wir stellen die Anweisungen und Angaben nach bestem Wissen und unverbindlich zur Verfügung, übernehmen keinerlei Haftung dafür und leisten keine Gewähr hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit. Die technischen Daten sind keine zugesicherten Eigenschaften, beinhalten keine Nebenverpflichtungen und sind rein fakultativer Natur. Die Verwendung dieser Datenblätter entbindet Kunden und die nachgeordneten Anwender nicht von der Pflicht, mit eigenen Prüfungen die Eignung der Produkte für die vorgesehenen Prozesse und Zwecke festzustellen und gewerbliche Schutzrechte Dritter zu achten.

Die geltenden Normen und technischen Regeln sind einzuhalten. Bei allen Beschichtungsarbeiten und dazugehörigen Vorbereitungen ist nach dem neuesten Stand der Technik vorzugehen. Der Zustand des Objektes und die Produkteignung sind in angemessener Weise und professionell zu prüfen. Gefahrenhinweise und Sicherheitsempfehlungen, insbesondere Erste-Hilfe-Maßnahmen, sind auf den jeweiligen Gebinde- und Verpackungsetiketten sowie in den zutreffenden Sicherheitsdatenblättern aufgeführt. Der aktuelle Stand der Sicherheitsdatenblätter und anderer Dokumentationsunterlagen kann auf der Berner Homepage abgerufen oder vom zuständigen Unternehmen der Berner-Gruppe angefordert werden. An den Produktblättern mit den technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen und Ergänzungen vorgenommen werden. Dieses Produktblatt mit technischen Daten verliert mit Veröffentlichung einer neuen Version seine Gültigkeit.

Berner GmbH, Industriezeile 36, 5280 Braunau am Inn, Österreich