

OUTRED A 9030

Produktbeschreibung

OUTRED A 9030 ist ein weißer oder farbiger hochwertiger, lösungsmittelfreier Oberputz nach ÖN EN 15824 und V₂ mittel und W₂ mittel auf Siliconharzbasis.

Scheiben-/Kratzputzstruktur = K

Körnungen: 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 mm

Produkteigenschaften

OUTRED A 9030 ist wasserdampfdurchlässig, wasserabweisend und erreicht eine hohe Oberflächenfestigkeit.

Anwendungsbereich

Zur hochwertigen und individuellen Gestaltung im Alt- und Neubaubereich als Außenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände in Scheibenputz-/Kratzputz- und Rillenstruktur. Auf trockenen und tragfähigen mineralischen Sockel-/Grund-/Unterputzen, Armierungsputzen und WDVS.

Produktvorteile

- wasserabweisend
- hoch wasserdampfdurchlässig
- einfärbbar

Baustellenvoraussetzung

Der Untergrund muss den einschlägigen Normen sowie den Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller entsprechen. Nicht verarbeiten unter + 5°C bzw. über + 30°C sowie bei zu erwartenden Nachtfrosten. Zu verputzende Flächen sind vor Sonneneinstrahlung, Feuchte und Regen zu schützen. Schmutzempfindliche Bauteile vor Beginn entsprechend schützen.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund ist zu prüfen. Er muss trocken, sauber, tragfähig und frei von haftmindernden Rückständen sein. Empfohlen wird ein Voranstrich mit OUTRED 1050 Aufbrennsperre bzw. OUTRED 1060 Haftgrund.

Verarbeitung

Den gebrauchsfertigen OUTRED A 9030 gut aufrühren, in Kornstärke aufziehen und nach Wahl strukturieren. Hierzu eignen sich, je nach Beschaffenheit des Untergrundes und individueller Strukturwünschen, Kunststoff, Styropor- oder Moosgummischeibe/-brett. Bei Bedarf bis maximal 1 % mit sauberem Leitungswasser auf Verarbeitungskonsistenz verdünnen.

Niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchte können die Trocknungszeit beeinflussen. Zusammenhängende Flächen zügig und ansatzfrei bearbeiten.

Materialverbrauch

Korngröße Verbrauch in kg/m² Scheiben-/Kratzputzstruktur = K

0,5 mm 1,2 - 1,5

1,0 mm 1,8 - 2,1

1,5 mm 2,5 - 2,9

2,0 mm 3,0 - 3,5

3,0 mm 4,0 - 4,5

4,0 mm 5,0 - 5,5

STRABAG AG

Donau-City-Str. 9
1220 Wien/Österreich

Tel: 00800 80503012

E-Mail: wdvs@strabag.com

Website: www.strabag.at/OUTRED

Nachbehandlung

Vor zu schnellem Wasserentzug durch Sonne, Wind oder Zugluft sowie vor Regen und hoher Luftfeuchtigkeit schützen. Fassaden ggf. mit Planen abhängen.

Beschichtung

Sollte eine Beschichtung mit OUTRED Fassadenfarben erfolgen, kann der eingefärbte oder weiße Oberputz nach vollständiger Trocknung einmalig mit einem Egalisationsanstrich (z.B. mit OUTRED A 7030) versehen werden. Um eine fehlerstellenfreie Beschichtung zu erreichen, wird eine zweifache Beschichtung empfohlen. Bei abweichenden Farbtönen von Putz und Farbe sind in der Regel zwei Beschichtungen erforderlich. An exponierten Gebäudelagen empfehlen wir ebenfalls zwei Beschichtungen.

Bei Farbtönen mit einem HBZ-Wert < 24 sollte die zweimalige Beschichtung mit unserer OUTRED A 7070 mit spezieller IR-Technologie ausgeführt werden, um die Oberflächentemperatur durch thermische Einflüsse und die dadurch entstehenden Spannungen in dem Beschichtungssystem (Rissbildung) zu minimieren sowie schnelle Farbtonveränderungen weitgehend zu verhindern.

Allgemeine Hinweise

Mit langanhaltendem Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall durch eine spezielle Rezeptur mit Langzeit-Depotwirkung. Ob und in welchem Umfang Algen oder Pilze auftreten, richtet sich insbesondere nach den örtlichen Gegebenheiten und den vorherrschenden Umweltbedingungen.

Dem Putz dürfen keine Zusätze beigemischt werden. Durch die Art des Untergrundes und des Auftrags kann der Verbrauch variieren. Die exakten Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Objekt zu ermitteln. Angrenzende Bauteile sind vom Putzsystem zu trennen. Für die Anwendung gelten die ÖN EN 13914, und ÖN 6400.

Nur Werkzeuge aus Edelstahl (rostfrei) oder Kunststoff verwenden.

Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt beachten (aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.strabag.at/outred).

Der Farbton des ausgetrockneten Putzes kann durch natürliche Schwankungen im Rohstoff, durch die Putzstruktur sowie die Ausführungs- und Austrocknungsbedingungen von unseren Farbtonkarten und Mustern abweichen. Dies stellt keine Qualitätsminderung oder berechnete Materialbeanstandung dar. Die erforderliche Gesamtmaterialmenge sollte auf einmal bestellt werden. Sind farbige Nachbestellung erforderlich, ist die ursprüngliche Bestell-/ Lieferscheinnummer anzugeben. In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung oder Objektbesonderheiten Beratung anfordern.

Qualität

Der Einsatz bewährter und fortlaufend kontrollierter Rohstoffe garantiert gleichbleibend gute Qualität. Modernste Fertigungsanlagen sorgen für konstante Produkteigenschaften.

Lagerung

Kühl, frostfrei und vor Sonneneinstrahlung geschützt, In original verschlossenen Gebinden auf Palette mindestens 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten.

Entsorgung

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Eimer sind komplett zu entleeren, Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Logistik

25 kg/Eimer, 24 Eimer/Pal. = 600 kg/Palette

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

OUTRED A 9030	
Anwendung Innen	nein
Anwendung außen	ja
Brandverhalten ÖN EN 13501-1	B – s1,d0
empfohlene Schichtdicke	Entsprechend der Kornstärke des gewählten Strukturkorns
Farbe	weiß bzw. farbig auf Anfrage
Fasern	Ja
ph-Wert	8,5-9,5
Trockenrohddichte	0,8296
Trocknungszeit	Bei Normalbedingungen (+ 20°C /65 % Luftfeuchte) ca. 12 Stunden, tiefere Temperaturen und höhere Luftfeuchte verlängern diese Zeit
Verarbeitungstemperatur	+ 5°C bis + 30°C
Verdünnung	max. 1 %
VOC-Gehalt	≤ 5 g/l
durchlässigkeitsrate für flüssiges Wasser ÖN EN 1062-3	W2 mittel
Wasserdampfdiffusions-stromdichte ÖN EN ISO 7783-2	V2 mittel
zu Beachten	Bei den Werten in den technischen Daten handelt es sich um Laborwerte.