

OUTRED mineralischer Modellierputz

Produktkurzbeschreibung

OUTRED mineralischer Modellierputz ist ein weißer, mineralischer Edelputzmörtel (CR) als Oberputz für Innen und Außen, der Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1. Auf Basis von Weißkalkhydrat, Weißzement und ausgesuchten Kalksteinkörnungen.

Modellierputz

Körnungen: 0,5 / 1,0 / 4,0 mm

Produkteigenschaften

- weiß
- mineralisch
- nicht brennbar A1
- sockelgeeignet
- Diffusionsoffen

Anwendungsbereich

Zur hochwertigen und individuellen Gestaltung im Alt- und Neubaubereich als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände in Scheibenputz-/Kratzputzstruktur, auch frei modellierbar. Auf trockenen und tragfähigen mineralischen Sockel-/Grund-/Unterputze, Armierungsputze und WDVS.

Baustellenvoraussetzungen

Nicht verarbeiten unter + 5°C bzw. über + 30°C sowie bei zu erwartenden Nachtfrösten. Vor der Verarbeitung die Trocknungszeit der Grundputze / Voranstriche / Grundierungen beachten. Zu verputzende Flächen sind vor Sonneneinstrahlung und Regen zu schützen. Schmutzempfindliche Bauteile vor Beginn entsprechend schützen.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig und frei von haftmindernden Rückständen sein. Empfohlen wird ein Voranstrich mit OUTRED 1050 Aufbrennsperre bzw. OUTRED 1060 Haftgrund.

Verarbeitung

Mit allen üblichen Putzmaschinen oder Anmischen mit Quirl, D20, Freifall- oder Zwangsmischer mit sauberem Wasser in verarbeitungsgerechter Konsistenz. Knollenfrei gemischten Oberputz in einer Dicke von ca. 3 mm bis zu 2,5-facher Kornstärke aufbringen und strukturieren.

Geeignet u.a. als Waschelputz, Besenstrich, Kammzug, Filzputz, usw. Zusammenhängende Flächen zügig und ansatzfrei mit gleichem Werkzeug bearbeiten.

Materialverbrauch

Korn 0,5 mm = ca. 2,0 kg/m²

Korn 1,0 mm = ca. 2,3 kg/m²

Korn 4,0 mm = ca. 5,2 kg/m²

Exakte Verbrauchsmengen sind durch Anlegen von Probeflächen am Objekt zu ermitteln.

STRABAG AG

Donau-City-Str. 9
1220 Wien/Österreich

Tel: 00800 80503012

E-Mail: wdvs@strabag.com

Website: www.strabag.at/OUTRED

Nachbehandlung

Vor zu schnellem Wasserentzug durch Sonne, Wind oder Zugluft sowie vor Regen schützen. Fassaden ggf. mit Planen abhängen. Bei schnellem Wasserentzug ist die Putzfläche nach Erreichen der Oberflächenfestigkeit feucht zu halten. Weißen Oberputz nach vollständiger Trocknung außen mind. einmalig mit einem Egalisationsanstrich (z.B. mit OUTRED Siliconharzfarbe A 7030) versehen. Ein zweifacher Anstrich mit OUTRED Außenfarben wird empfohlen. Bei abweichenden Farbtönen von Putz und Farbe sind mindestens zwei Anstriche erforderlich. An exponierten Gebäudelagen empfehlen wir ebenfalls zwei Anstriche.

Allgemeine Hinweise

In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung oder Objektbesonderheiten Beratung anfordern. Dem Mörtel dürfen keine Zusätze beigemischt werden. Während der Verarbeitung und Austrocknung des Mörtels darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter + 5°C absinken. Der frisch angetragene Putz ist vor Regen zu schützen, um u.a. Ausblühungen zu vermeiden sowie vor zu schnellem Feuchtigkeitsentzug, um eine optimale Erhärtung sicherzustellen. Durch die Art des Untergrundes und des Auftragens kann der Verbrauch variieren. Werkzeuge nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen. Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt beachten (aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.strabag.at/outred).

Qualität

OUTRED mineralischer Modellierputz unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigen- und Fremdüberwachung nach ÖN EN 998-1 und europäisch technischer Bewertung.

Lagerung

Trocken auf Paletten mindestens 12 Monate lagerfähig.
Herstelldatum siehe Seitenaufdruck.

Entsorgung.

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Säcke sind komplett zu entleeren, Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Für das abgebundene Produkt ist folgende Abfallschlüsselnummer zu empfehlen: 17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen.

Logistik

25 kg/Sack, 48 Sack/Pal. = 1,2 t/Pal.

Silo- und Maschinentechnik

Verarbeitbar mit allen gängigen Putzmaschinen, Mischpumpen und von Hand.
In Speziaisilos des OUTRED Transport- und Fördersystems,
auf Wunsch mit der Silomischpumpe SMP oder angebauter Siloförderanlage SFA.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets

in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

OUTRED mineralischer Modellierputz	
Putztyp	Edelputzmörtel (CR)
Druckfestigkeitsklasse	CS II nach ÖN EN 998-1
Körnung	0,5 / 1,0 / 4,0 mm
Wasseraufnahme	W _{c2} nach ÖN EN 998-1
Anwendung innen	ja
Anwendung aussen	ja
Druckfestigkeit	> 1,5 N/mm ²
Haftzugfestigkeit, min.	≥ 0,08 N/mm ² nach Bruchbild A, B und C
Brandverhalten	A 1, nicht brennbar
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	μ ≤ 20
Wasserbedarf	ca. 6,75 l je 25 kg Sack
Empfohlene Schichtdicke	ca. 3 mm bzw. je nach Körnung und Struktur
Verbrauch	2,0 kg/m ² bei 0,5 mm 2,3 kg/m ² bei 1,0 mm 5,2 kg/m ² bei 4,0 mm
Verarbeitungstemperatur	Nicht verarbeiten bei Luft- und/oder Objekttemperaturen nicht unter +5°C und über +30°C sowie bei zu erwartenden Nachtfrosten
Nachhaltigkeit	VOC-Gehalt nach RL2004/42/EG - nicht relevant Lösemittel- und weichmacherfrei nach VdL RL01 (Revision 4) - nicht relevant
zu Beachten	Bei den Werten in den technischen Daten handelt es sich um Laborwerte.