

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH · Zellescher Weg 24 · 01217 Dresden · Deutschland

Scheucher Holzindustrie GmbH
Herrn Dipl.-Ing. Klaus Bauer
Zehensdorf 100
8092 METTERSODRF
ÖSTERREICH



Dresden, 13.01.2026
Anne.Kuban@eph-dresden.de

Prüfbericht Auftrags-Nr. 2117130/2025/2

Auftraggeber (AG): Scheucher Holzindustrie GmbH
Zehensdorf 100
8092 METTERSODRF
ÖSTERREICH

Auftrag: Bestimmung der Ammoniakemission gemäß TÜV PROFICERT- product
Interior Vergabekriterien Version 2.0 vom 01.10.2024
Prüfung nach Vertrag BOD-17-06-23-2, Überwachungsprüfung
Scheucher Parkettböden
2-Schichtparkett WOODflor WF222 Eiche kerngeräuchert Natur Val-
letta Purotec Naturale, 14,0 mm, UV-Lackiert

Auftragnehmer (AN): Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
Laborbereich Chemische Prüfung
Zellescher Weg 24
01217 Dresden
Germany

Verantw. Bearbeiter(in): Dipl.-Nat. Anne Kuban

Dipl.-Ing. Martina Broege
Leiter Laborbereich Chemische Prüfung

Der Prüfbericht enthält 4 Seiten und 1 Anlage mit insgesamt 2 Seiten. Jede auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung des EPH. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das geprüfte Material.

1 Aufgabenstellung

Durchführung einer Emissionsprüfung hinsichtlich Ammoniak gemäß TÜV PROFiCERT- product Interior Vergabekriterien Version 2.0 vom 01.10.2024, Überwachungsprüfung

2 Bewertung *

Tabelle 1: Bewertungsüberblick

Label	Bewertungsschema	Ergebnis
TÜV PROFiCERT- product Interior, Version 2.0	TÜV PROFiCERT- product Interior für Bodenbeläge - <i>Ammoniak</i>	PREMIUM

✓ Anforderungen werden eingehalten, ✗ Anforderungen werden nicht eingehalten

* Aussagen zur Konformitätsbewertung/Klassifikation werden anhand der erreichten Messergebnisse getroffen. Messunsicherheiten fließen nicht in die Bewertung/Klassifizierung ein. Wir folgen hierbei: ILAC G8:09/2019 "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" 4.2.1 Binary State-ment for Simple Acceptance Rule ($w=0$).

3 Probenmaterial

Artikelbezeichnung

Produktname: **WF222 Eiche kerngeräuchert Natur Valletta Purotec Naturale**
 Modell: **WOODflor**
 Artikelnummer: **39436**

Produktbeschreibung

Probenart: **2-Schichtparkett**
 Dicke: **14 mm**
 Behandlung: **Decklage kerngeräuchert**
 Beschichtung: **UV-Lack**

Probenahme

Charge: **2153605**
 Produktionsdatum: **25.06.2025**
 Probenahme: **Durch Überwachungsstelle**
 Probenahmedatum: **09.07.2025**
 Verpackung: **Folie**
 Anzahl: **1 Paket**
 Eingang in der EPH: **11.07.2025**
 EPH-Ident Nr.: **25500181 - 0002**

4 Durchführung

Folgende Methoden wurden angewendet:

DIN EN ISO 16000- 9: 2024-08, Innenraumluftverunreinigungen – Teil 9: Bestimmung der Emission von flüchtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten und Einrichtungsgegenständen – Emissionsprüfkammer-Verfahren,

DIN EN 16516: 2020-10, Bauprodukte: Bewertung der Freisetzung von gefährlichen Stoffen –Bestimmung von Emissionen in die Innenraumluft

Tabelle 2: Untersuchte Parameter

Pos.	Parameter	Prüfstandard	Prüfzeitraum
1	Kammerprüfung	DIN EN 16516	25.08.2025 – 01.09.2025
1.1	Ammoniak	DIN EN 16516, Photometrie	

Angewandte Prüfbedingungen:

Temperatur: 23 °C ± 1 K
Luftfeuchtigkeit: 50 % ± 5 %
Luftwechselrate: 0,5 /h ± 0,1 /h
Beladung: 0,4 m²/m³
Kantenversiegelung: komplett versiegelt
Kammervolumen: 0,225 m³, KT 78



Abbildung 1: Prüfkörper in der Emissionsprüfkammer

5 Ergebnisse

Tabelle 3: Anforderungen TÜV PROFiCERT – product Interior *Standard* und Prüfergebnis

TÜV PROFiCERT-product Interior Standard, Version 2.0						Anforderungen eingehalten
Parameter	Anforderungen [µg/m³]		Ergebnisse [µg/m³]			
	3 Tage	28 Tage	3 Tage	7 Tage	28 Tage	
Ammoniak		≤ 149	23	11	-	Ja

Tabelle 4: Anforderungen TÜV PROFiCERT – product Interior *PREMIUM* und Prüfergebnis

TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM, Version 2.0						Anforderungen eingehalten
Parameter	Anforderungen [µg/m³]		Ergebnisse [µg/m³]			
	3 Tage	28 Tage	3 Tage	7 Tage	28 Tage	
Ammoniak		≤ 24	23	11	-	Ja

Tabelle 5: Anforderungen gemäß QNG- Anhangdokument 313/ Ammoniak sowie Prüfergebnis

Parameter	Anforderungen gem. QNG [mg/m^3]		Ergebnisse [mg/m^3]			Anforderung QNG eingehalten
	3 Tage	28 Tage	3 Tage	7 Tage	28 Tage	
Ammoniak		$\leq 0,10$	0,023	0,011	-	Ja

Dipl.-Nat. Anne Kuban
Verantwortliche Bearbeiterin

Folgende Dokumente sind dem Bericht beigelegt:

Anhang 1: Probenahmeprotokoll und Produktdaten

Probenahmeprotokoll für Emissionsprüfung TÜV PROFiCERT- product INTERIOR

Name des Antragstellers (Adresse / Stempel):	Scheucher Holzindustrie GmbH, Zehensdorf 100, A-8092 Mettersdorf, Österreich		
Werk, in dem die Probe entnommen wird:	Scheucher Holzindustrie GmbH, Zehensdorf 100, A-8092 Mettersdorf, Österreich		
Produkthersteller (falls abweichend vom Antragsteller):	Wie Antragsteller		
Probenehmer (bitte markieren):	☒ Überwachungsstelle	☐ Zertifizierungsstelle	☐ Hersteller
Probenehmer (bitte ausfüllen):	Name: Andris Pokulis		
	Firma: EPH-Dresden GmbH		
	Telefon: +49 160 9653 0910		

Bezeichnung der Produktgruppe:	Scheucher Parkettböden
TÜV-PROFiCERT Zertifikatsnummer:	70 720 5620-1

Produktname:	WF222 EICHE KERNG. NATUR Valletta PUROTEC Naturale	Typ:	3-Schichtparkett
Modell/Serie:	WOODflor	Chargen-Nr.:	2153605
Artikel-Nr.:	39436	Datum der Produktion:	25.6.2025

Datum der Probenahme:	09.07.2025	Uhrzeit:	10:00
Probe wird entnommen:	☐ Aus laufender Produktion ☒ Aus Lagerbeständen ☐ Aus Rückstellproben	Wie wurde das Produkt vor Probenahme gelagert?	Standardverpackung Banderole und Schrumpffolie
Ort der Lagerung:	ZE-Logistiklager	Verpackungsart und -material:	Banderole, Schrumpffolie und Wickelfolie

Besonderheiten (mögliche neg. Einflüssen, Unklarheiten, Fragen, etc.):	
--	--

Vorgesehene Prüfungen:	
☐ Emissionsprüfung (Erstprüfung) ☒ Emissionsprüfung (Regelüberwachung) ☐ Emissionsprüfung (Erweiterung)	☒ Sonstige: separate Ammoniakprüfung (ohne VOC)

Produktdaten bitte in das Formular auf Seite 2 eintragen!

PRODUKTDATEN

Produkttyp: Parkett nach EN 14342

Parameter		Angaben des Herstellers
Gesamtaufbau (Anzahl Schichten ohne Oberflächenbehandlung):		3
<i>Angaben zu den einzelnen Schichten (Bezeichnung, Material) [von oben nach unten]</i>		
Schicht 1*: Decklage		Eiche kerng
Schicht 2*: Mittellage		Nadelholzstäbchen
Schicht 3*: Rückseitenfurnier		Schäl furnier aus Fichte
Schicht 4*:		
Schicht 5*:		
Schicht 6*:		
Chemische oder thermische Behandlung (welche)?:		Eiche kerngeräuchert
Verlegeunterlage / Trittschalldämmung (falls vorhanden)	Material:	
	Dicke [mm]:	
Kleber für Verlegeunterlage / Trittschalldämmung	Bezeichnung:	
	Auftragsmenge [g/m²]:	
Oberflächenbehandlung	Chemische Basis:	UV-Lack
	Auftragsmenge [g/m²]:	Gesamt ca. 90 g/m²
Gesamtdicke (inkl. Trittschall) [mm]:		
Flächengewicht [g/m²]:		Ca. 7900 g/m²
Fasen vorhanden?:		Ja
Art der Verbindung (Click, Nut & Feder):		Click NovoLOC5G

* Schichten: Nutzschicht/Deckbelag; Dekorschicht; Zwischenschicht / Kern / Mittellage; Träger; Gegenzug; Trittschall

Bestätigung

Hiermit bestätigt der Unterzeichner die Richtigkeit der oben gemachten Angaben. Die ausgewählten Proben sind Bestandteil der Produktbeschreibung im Anhang des entsprechenden TÜV PROFICERT Zertifikates. Die Proben wurde eigenhändig ausgewählt, entnommen und verpackt.

Datum: 09.07.2025

Unterschrift (Stempel):


SCHEUCHER®
 Scheucher Holzindustrie GmbH
 Zelensdorf 100 | A-8092 Mettersdorf
 Tel: +43 3477/23 30-0 | Fax: +43 3477/23 30-16
 Info@scheucher.at | www.scheucher.at