



Technisches Datenblatt

OLI-AQUA Walzbeize

Produktbeschreibung:	Walzfähige, wasserbasierte Beize in thixotroper Einstellung für die industrielle Einfärbung von Holzoberflächen.
Einsatzgebiete:	Industrielle Farbgestaltung von Fertigparkett, Dielen, Treppenstufen, Möbelflächen und Wandverkleidungen aus allen gängigen Laub- und Nadelhölzern. Je nach Intensität der Beize und der applizierten Menge lassen sich brillante, egalisierend flächige oder ausdrucksvolle rustikale Effekte erzielen.
Prüfnormen/Eigenschaften:	EU-Decopaintkonform
Zusammensetzung:	Lichtechte Pigmentpräparationen, wasserlösliches Haftharz. Additive, Wasser
Kennzeichnung:	Kennzeichnung und Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de .
Untergrundvorbereitung:	Die Fläche muss frei von Staub, Öl, Fett und Silikon sein. Sauber abgestufter Holzschliff, Endschliff für Fußböden P 150, für Möbel P 240. Holzfeuchte 8 – 12%.
Verarbeitungshinweise:	Optimale Verarbeitungsbedingungen bei 20 °C und 50 % relative LF. Vor Gebrauch sehr gut Aufschütteln/Rühren! Maschinenreinigung mit Wasser und OLI-Spezialreiniger SR 46 Der Beizton ist abhängig von Holzart, Schliff und Auftragsart. Es empfiehlt sich daher eine Probebeizung mit nachfolgender Finishbehandlung
Applikation:	Moosgummiwalze mit nachfolgenden optimal zwei Vertreiberbürstenwalzen, 1 – 2 Aufträge 20-30 g/m² Eine Spritzapplikation mit nachfolgendem Vertreiben, z. B. bei Kanten, ist möglich. - Becher 1,0 mm Düse, 2,5 bar - Airmix 0,25 mm Düse, 2,5/50 bar
Trocknung:	6 - 8 Stunden bei Raumtrocknung bis zur Überarbeitung. Konventionelle Wärmetrocknung ist möglich.
Finish:	OLI-AQUA Walzbeize kann mit allen OLI-NATURA Ölen und Hartwachsölen sowie dem OLI-NATURA UV Grund- und Decköl überarbeitet werden. Bei farbigen OLI-NATURA Ölen und Hartwachsölen empfiehlt sich ein farbloses Finish mit OLI-NATURA Hartwachsöl oder dem OLI-NATURA UV Grund- und Decköl.
Bestellcode:	
Gebindegrößen:	30, 10 und 5 Liter

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 14.03.22 / GS



Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Originalgebinde 12 Monate. Lagerung und Transport nicht über +30°C/unter +5°C.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 14.03.22 / GS

Oli Lacke GmbH · Bahnhofstr. 22, D-09244 Lichtenau · Fon +49(0)37208/ 84-0, Fax +49(0)37208/ 84-382 · www.oli-lacke.de