

Dachunterspannbahn 150 SK

1.50 x 50 m



Produktbeschreibung

- Zur Erstellung von Unterdeckungen im Steildach
- Auch als Behelfsdeckung geeignet (mit Zusatzmaßnahmen)
- Zur direkten Verlegung auf Holzschalung oder Wärmedämmung
- Verwendung als Windbremse in der geschlossenen Fassadenkonstruktion

Produktmerkmale

- Hochdiffusionsoffen
- Stark widerstandsfähig gegen Wassereindringen
- UV-stabil
- Blendfrei
- Reißfest
- CE-konform
- Rutschfest und trittfest
- 363624 selbstklebende Version
- Verwendbar bis zu einer Dachneigung von 20°
- Klassifizierung USB / UDB gemäß ZVDH-Produktdatenblatt
- ÖNorm-EN 13859-1 konform

Gebrauchsanweisung

- Diese Berner Unterdeckbahn wird spannungs- und durchhangfrei mit einer Überlappung von ca. 15 cm (siehe Überlappungslinie) auf der Wärmedämmung oder im rechten Winkel zum Sparren waagrecht verlegt.
- Bei Unterschreitung der Regeldachneigung ist das Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks zu beachten.
- Beim Einsatz im Dachfirstbereich erfolgt die Montage über dem Dachfirst mit einer Überlappung von ca. 30 cm.
- Zur optimalen Abdichtung der Nagellöcher wird Nageldichtband verwendet.
- Bei ungedämmten Dachböden/Spitzböden ist für eine ausreichende Belüftung zu sorgen.
- Die Behebung kleiner Beschädigungen und das Abkleben der Stoß- und Überlappungskanten erfolgt mit Klebeband.
- Die Bahn darf mit empfohlener Überlappung direkt auf Wärmedämmung oder Sparren verlegt werden.
- Verwendbar bis 20° Dachneigung

Anmerkungen

- Um die ordnungsgemäße Funktion der Dachunterspannbahn sicherzustellen, muss die gesamte Dachkonstruktion in Übereinstimmung mit dem Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks errichtet werden.
- Im Falle von extremen Wetterbedingungen (Dauerregen oder Schlagregen usw.) müssen zusätzliche Schutzvorkehrungen getroffen werden.

Haltbarkeit und Aufbewahrung

Bei den Haltbarkeitsangaben wird davon ausgegangen, dass das Produkt originalverpackt im empfohlenen Temperaturbereich gelagert wird.

Das Verfallsdatum ist wie folgt auf dem Produkt aufgedruckt: „ED: TT.MM.JJJJ“.

Technische Daten

Abmessung	1.50 x 50 m
Brandverhalten	Euroclass E
Breite	1.50 m
Dehnung längs / quer	45/80 %
Eignung für Behelfsdeckung	4 Wochen mit Naht- und Perforationssicherung
Farbe	grau / schwarz
Flächengewicht	150 g/m ²
Gebinde	Rolle
Länge	50 m
Material	Drei Schichten: zwei PP Vliesschichten, dazwischen ein mikro-poröser Film
Sd-Wert	0,02 m
Temperaturbest.	-40 °C - 80 °C
UV-Beständigkeit	3
Verarbeitungstemperatur	5 °C - 40 °C
Version	mit SK
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Widerstand gegen Weiterreißen längs / quer	165/190 N
Zugfestigkeit längs / quer	310/215 N / 50 mm
ZVDH-Klasse	UDB-A/USB-A

Haftung

Diese technischen Daten beruhen auf unseren Untersuchungen sowie auf den Erfahrungswerten und Erwartungen der Anwender. Die Einsatzbedingungen und Einsatzbereiche der Produkte können sehr unterschiedlich sein. Dieses Produktblatt mit technischen Daten enthält deshalb nur allgemeine Verarbeitungshinweise und Empfehlungen. Wir stellen die Anweisungen und Angaben nach bestem Wissen und unverbindlich zur Verfügung, übernehmen keinerlei Haftung dafür und leisten keine Gewähr hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit. Die technischen Daten sind keine zugesicherten Eigenschaften, beinhalten keine Nebenverpflichtungen und sind rein fakultativer Natur. Die Verwendung dieser Datenblätter entbindet Kunden und die nachgeordneten Anwender nicht von der Pflicht, mit eigenen Prüfungen die Eignung der Produkte für die vorgesehenen Prozesse und Zwecke festzustellen und gewerbliche Schutzrechte Dritter zu achten. Die geltenden Normen und technischen Regeln sind einzuhalten. Bei allen Beschichtungsarbeiten und dazugehörigen Vorbereitungen ist nach dem neuesten Stand der Technik vorzugehen. Der Zustand des Objektes und die Produkteignung sind in angemessener Weise und professionell zu prüfen. Gefahrenhinweise und Sicherheitsempfehlungen, insbesondere Erste-Hilfe-Maßnahmen, sind auf den jeweiligen Gebinde- und Verpackungsetiketten sowie in den zutreffenden Sicherheitsdatenblättern aufgeführt. Der aktuelle Stand der Sicherheitsdatenblätter und anderer Dokumentationsunterlagen kann auf der Berner Homepage abgerufen oder vom zuständigen Unternehmen der Berner-Gruppe angefordert werden. An den Produktblättern mit den technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen und Ergänzungen vorgenommen werden. Dieses Produktblatt mit technischen Daten verliert mit Veröffentlichung einer neuen Version seine Gültigkeit.

Berner GmbH, Industriezeile 36, 5280 Braunau am Inn, Österreich