

Werkstoff:

Profideck ist eine hochwertige, tropfgehemmte, lösungsmittel- und weichmacherfreie Innendispersion auf Polyvinylacetatbasis, formuliert nach modersten Kriterien. Diese Innendispersion zeichnet sich durch höchste Deckkraft und sehr hohen Weißgrad in Kombination mit hervorragenden Verarbeitungseigenschaften aus. Profideck ist wasserverdünnbar sehr matt auf trocknend und ist speziell für Flächen bei kritischen Lichtverhältnissen (Streiflicht) ausgerüstet.

Klassifizierung nach EN 13300:

- Nassabrieb: Klasse 2
- Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
- Dichte: 1,62 g/cm³

Durch Abtönungen sind Abweichungen bei den technischen Kenndaten möglich.

Verwendung:

Scheuerfeste Innendispersion für hochwertige Wand- und Deckenanstriche, vor allem im Renovationsbereich; auf Sichtbeton, Weiß-, Zement- und Kalkputz, Mauerwerk, Gips, Eternit, rostschutzgrundierten Eisen- u. Metallen. Gipskartonplatten sind mit Tiefengrund FD vorzubehandeln.

Verarbeitung:

Mit Pinsel, Bürste, Roller und Spritzpistole, bei entsprechender Verdünnung auch Airless spritzbar. Der Untergrund muss fest und sauber sein. Lockere Altanstriche, insbesondere Leimfarben müssen restlos entfernt werden. Mürbe oder sandende Untergründe mit Tiefengrund FD festigen. Der 1. Anstrich kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit max. 15% Wasser verdünnt werden, der 2. Anstrich mit max. 5%. Beim Airless-Spritzen sollte ein Siebsack vor dem Ansaugstutzen angebracht werden.

Nicht unter plus 5°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten.

Abzeichnungen von Ausbesserungen, Reparaturen oder Nacharbeiten in der Fläche, hängen von vielen Faktoren ab und sind daher gemäß BFS-Merkblatt Nr.25, selbst bei der Verwendung des Original-Beschichtungstoffes unvermeidbar.

Farbton: weiß

Abtönen: tönbar in hellen Farbtönen

Verbrauch:

Je nach Verdünnung und Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 150-200 g/m² pro Anstrich. Es wird empfohlen den genauen Verbrauch durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

Trockenzeit: Je nach Witterung 4 - 6 Stunden

Reinigung der Werkzeuge:

Pinsel und Arbeitsgeräte sofort nach Arbeitsende mit Wasser reinigen. Eintrocknete Farbreste lassen sich nur mehr mit Abbeizmittel oder mechanisch entfernen.

Lösungsmittelverordnung:

Unterkategorie a:

Matte Beschichtungsstoffe für Innenwände und -decken
Erlaubter VOC Gehalt lt. LMV 2010: 30 g/l
Tatsächlicher VOC Gehalt: <0,5 g/l

Lagerung und Entsorgung:

Lagerung kühl aber frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschlossen halten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben, nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Abguss oder WC entsorgen.

Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303

VbF: entfällt

UWZ Nr.: 786

Ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen!



Stand: 03.2025

A-3100 St. Pölten

Wolfenbergerstraße 2

Tel.: +43 2742 88 11 77

office@alltek-austria.at

A-1230 Wien

Tenscherstraße 10

Tel.: +43 1 616 25 31

office-wien@alltek-austria.at

www.alltek-austria.at

PROFIDECK

Profideck fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt. Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.



Stand: 03.2025

A-3100 St. Pölten
Wolfenbergerstraße 2
Tel.: +43 2742 88 11 77
office@alltek-austria.at

A-1230 Wien
Tenschartstraße 10
Tel.: +43 1 616 25 31
office-wien@alltek-austria.at

www.alltek-austria.at