

Emulbit

Lösemittelfreier Bitumen-Voranstrich (Emulsion)

Art. Nr.: R6735

PRODUKTTYP UND EINSATZGEBIETE

Emulbit	Bewährter kaltverarbeitbarer lösemittelfreier Bitumen-Voranstrich. Fördert die Haftung von Polymerbitumenbahnen und sorgt für gute Haftung auf mineralischen Untergründen.
Lieferform	Gebinde à 25 Liter
Verbrauch	ca. 300 g/m ² , abhängig vom Untergrund z. B. Rauigkeit
Trockenzeit	Abhängig von der Auftragsmenge und den Witterungsverhältnissen; Richtzeit: ca. 10–30 Minuten bei 20 °C / 60 % relative Luftfeuchtigkeit
Verarbeitungstemperatur	> 5 °C – Umgebung und Untergrund. Vor Gebrauch leicht mischen. Die Anwendung bei extremen Umgebungs- und Oberflächentemperaturen wird nicht empfohlen.
Anwendungsbereich	Emulbit wird in BMI Villas Abdichtungslösungen gemäß ÖNORM B3691 und ÖNORM B3692 als Haftgrund für die Verlegung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen auf verschiedenen Untergründen und Anschlussflächen (beispielsweise Beton, Porenbeton, verputztes Mauerwerk, vorhandene Altdächer mit Abdichtungen aus Bitumen- oder Polymerbitumenbahnen) bei Dachsichtenaufbauten und Bauwerksabdichtungen im Neubau und Sanierung im Außen- und Innenbereich eingesetzt.
Eigenschaftsprofil	■ Idealer Voranstrich bei Sanierungen auf Altdächern mit Polymerbitumenbahnen ■ Geruchlos ■ Nicht brennbares Produkt ■ Ungiftiges Produkt ■ Frei von Lösungsmitteln ■ Streich-, spritz- und rollfähig ■ GISCODE: BBP 10 ■ Für Innenräume geeignet ■ Emulbit erfüllt die Anforderungen des AgBB-Schemas hinsichtlich der Messungen nach 28 Tagen



TECHNISCHE DATEN	Prüfverfahren	Ergebnis
Konsistenz	-	flüssig
Farbe	-	braun bzw. schwarz, wenn durchgetrocknet
Haltbarkeit in der geschlossenen Originalverpackung	-	24 Monate
Feststoffgehalt (m/m bei 130 °C)	EN ISO 3251	38–42 %
Viskosität (Fließzeit bei 20 °C, Ø 4 mm Becher)	EN ISO 2431	19–25 Sekunden
Dichte (bei 20 °C)	EN ISO 2811-1	0,99–1,05 kg/l
pH-Wert (bei 20 °C)	-	9,0–11,0
Trocknungszeit	-	10–30 Minuten*

* Die Messungen wurden bei einer Temperatur von 23 °C und 50 % Feuchtigkeit durchgeführt. Die angegebenen Daten können je nach Dicke des aufgetragenen Produkts und den spezifischen Bedingungen der Baustelle (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Belüftung und Saugfähigkeit der Oberflächen) variieren.

VERLEGEHINWEISE UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Verlegeart	Der Untergrund muss fest, sauber, frostfrei und oberflächentrocken sein. Öle und Fette sowie lose Bestandteile sind zu entfernen. Fehlstellen müssen ausgebessert werden. Geputzte Flächen wegen besserer Haftung nicht glätten, sondern abreiben. Wasser-, Regen- und Frosteinwirkungen sind während der Verarbeitungs- und Durchtrochnungsphase zu verhindern. Emulbit ist vor der Verarbeitung durch Aufrühren vollständig zu homogenisieren. Er wird auf die Bauwerksfläche vollflächig mit der Bürste, der Malerrolle oder durch Spritzen aufgebracht. Das Aufbringen der Folgeschichten oder weiterer Anstriche darf erst nach Durchtrochnung (Fingerprobe) erfolgen. Anstriche sind regenfest nach dem Durchtrochnen. Nach Gebrauch sind angebrochene Gebinde sorgfältig zu schließen.
Lagerungshinweise	Emulbit ist frostfrei (mind. 5 °C) zu lagern. Direkte Sonneneinstrahlung oder starke Wärmeeinwirkung ist zu vermeiden. In einwandfreiem Gebinde originalverschlossen mindestens 24 Monate haltbar.
Entsorgungshinweis	Interseroh-Nr. 31856. Für Recycling sind die Gebinde restlos zu entleeren.
Sicherheitshinweise	Ein Sicherheitsdatenblatt steht unter www.bmigroup.com/at zur Verfügung.

Die angegebenen technischen Werte werden zum Zeitpunkt der Herstellung ermittelt und können Schwankungen unterliegen, die jedoch die technisch einwandfreie Funktion des Produktes nicht beeinträchtigen. Unter der technisch einwandfreien Funktion ist ausschließlich die Wasserdichtigkeit des Produktes zu verstehen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Stand: 09/2025. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 03/2025.

Die entsprechenden Leistungserklärungen finden Sie unter www.bmigroup.com/at im Bereich Downloads.