

All-in-1 Silikon schwarz

300 ml, schwarz, Kartusche



Produktbeschreibung

- Abdichten von Fugen rund um Fenster und Türen aus Holz, Metall oder Kunststoff
- Sanitärfugen in Badezimmern und Küchen
- Abdichten von Natursteinen wie Marmor und Granit
- Fensterscheibenabdichtung in Holz- und PVC-Fenstern
- Allgemeine Bau- und Anschlussfugen

Produktmerkmale

- Premium Allzweck-Silikon
 - Universelles alkoxyvernetzendes Silikon für professionelle Anwendungen
 - Deckt nahezu alle Abdichtungsaufgaben in Bau, Verglasung und Sanitärbereichen ab
- Natursteinverträglich
 - Für Marmor, Granit, Sandstein
 - Neutrales Vernetzungssystem, frei von Säure und MEKO
 - Nicht verfärbend und korrosionsfrei
 - Bewährte Verträglichkeit unter praktischen Bedingungen getestet
- Extrem langlebiges Fugendichtmittel
 - 25% Bewegungsfähigkeit
 - Exzellente Haftung auf zahlreichen Untergründen, einschließlich Glas, Metall, Keramik, Emaille und lackiertem Holz
 - UV-, alterungs-, witterungs- und schimmelresistent (XS1)
- Sicher und zertifiziert
 - Lösungsmittelfrei, emissionsarm: GEV-EMICODE EC 1 PLUS
 - Französische VOC-Emissionsnorm A+
 - Meko-frei
 - ISEGA-zertifiziert für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich
 - SNJF-zertifiziert

Gebrauchsanweisung

- Alle Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von Fett, Öl oder Staub sein
- Sorgen Sie für gute Belüftung während der Aushärtung, da eine geringe Menge Alkohol freigesetzt wird
- Für jedes Substrat einen Haftungs- und Verträglichkeitstest vor der Anwendung durchführen
- Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Bitumen, Teer, EPDM oder anderen gummibasierten Materialien

Anmerkungen

- Auf Beton, mineralischem Putz und Faserzement muss im Voraus eine geeignete Grundierung auf den gereinigten Untergrund aufgetragen werden
- PMMA und Polycarbonat dürfen nur ohne Spannung verklebt werden, da sonst Spannungsrissbildung auftreten kann. Wir empfehlen Vorversuche bei diesen Kunststoffen
- Der Kontakt mit Bitumen, Teer oder weichmacherabgebenden Materialien (EPDM, APTK, Neopren, Butyl, Isolierfarben und -schäumen) muss vermieden werden, da dies zu Unverträglichkeiten führen kann.
- Aus Sicherheitsgründen sollten vor der Verwendung Haftungs- und Kompatibilitätstests durchgeführt werden

Haltbarkeit und Aufbewahrung

Haltbarkeit: 12 Monate
Lagertemperatur: 5 °C - 30 °C

Bei den Haltbarkeitsangaben wird davon ausgegangen, dass das Produkt originalverpackt im empfohlenen Temperaturbereich gelagert wird.
Das Verfallsdatum ist wie folgt auf dem Produkt aufgedruckt: „ED: TT.MM.JJJJ“.

Sicherheit

Bitte beachten Sie die Hinweise im jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie im Berner Webshop (nicht für kosmetische Produkte).

Technische Daten

Aushärtezeit	2 - 3 mm/Tag
Aushärtezeit, bis	3 mm/Tag
Aushärtezeit, von	2 mm/Tag
Bruch- und Reißdehnung	500 %
CE Zertifizierung! (EN 15651)	A+ French VOC regulation certified EMICODE EC1 ^{PLUS} ISEGA zertifiziert SNJF Façade SNJF Vitrage
Dehnungsausgleich (+/-)	25 %
Farbe	schwarz
Gebinde	Kartusche
Haltbarkeit	12 Monate
Hautbildungszeit	13 min
Inhalt	300 ml
Shore Härte A (ca.)	25
Temperaturbest.	-40 °C - 180 °C
Zertifikate	Declaration of performance Conformitäts Erklärung European Norm

Haftung

Diese technischen Daten beruhen auf unseren Untersuchungen sowie auf den Erfahrungswerten und Erwartungen der Anwender. Die Einsatzbedingungen und Einsatzbereiche der Produkte können sehr unterschiedlich sein. Dieses Produktblatt mit technischen Daten enthält deshalb nur allgemeine Verarbeitungshinweise und Empfehlungen. Wir stellen die Anweisungen und Angaben nach bestem Wissen und unverbindlich zur Verfügung, übernehmen keinerlei Haftung dafür und leisten keine Gewähr hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit. Die technischen Daten sind keine zugesicherten Eigenschaften, beinhalten keine Nebenverpflichtungen und sind rein fakultativer Natur. Die Verwendung dieser Datenblätter entbindet Kunden und die nachgeordneten Anwender nicht von der Pflicht, mit eigenen Prüfungen die Eignung der Produkte für die vorgesehenen Prozesse und Zwecke festzustellen und gewerbliche Schutzrechte Dritter zu achten.

Die geltenden Normen und technischen Regeln sind einzuhalten. Bei allen Beschichtungsarbeiten und dazugehörigen Vorbereitungen ist nach dem neuesten Stand der Technik vorzugehen. Der Zustand des Objektes und die Produkteignung sind in angemessener Weise und professionell zu prüfen. Gefahrenhinweise und Sicherheitsempfehlungen, insbesondere Erste-Hilfe-Maßnahmen, sind auf den jeweiligen Gebinde- und Verpackungsetiketten sowie in den zutreffenden Sicherheitsdatenblättern aufgeführt. Der aktuelle Stand der Sicherheitsdatenblätter und anderer Dokumentationsunterlagen kann auf der Berner Homepage abgerufen oder vom zuständigen Unternehmen der Berner-Gruppe angefordert werden. An den Produktblättern mit den technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen und Ergänzungen vorgenommen werden. Dieses Produktblatt mit technischen Daten verliert mit Veröffentlichung einer neuen Version seine Gültigkeit.

Berner GmbH, Industriezeile 36, 5280 Braunau am Inn, Österreich