Dichtungsband VKP TRIO 600 SF

Vorkomprimiertes und imprägniertes Fugendichtungsband für die gleichzeitige innere und äußere Abdichtung von Fenster- und Türfugen speziell mit kleinen Fugentiefen



VKP

- Sehr gute Dichtungseigenschaften durch innenliegende Sperrmembran
- Hoher Schutz gegen Eindringen von Wasser
- Die sehr gute Luftdichtheit sorgt für spürbare Energieeinsparungen
- Schlagregendicht bis 600Pa
- Die extrem hohen Fugentoleranzen reduzieren den Bedarf an unterschiedlichen Abmessungen
- Durch die variable Einsetzbarkeit auf Innen- und Außenseite besteht keine Verwechslungsgefahr
- Zeitsparende Verarbeitung
- Emissionsgeprüft, keine chemische Reaktion auf der Baustelle

Farbe	Schwarz
Trägermaterial	PUR-Schaum
Klebstoffbasis	Acrylat
Dicke	7 mm
Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max.	7-20 mm
Rollenlänge	15 m
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 25 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 80 °C
Schlagregendichtigkeit (Druck) min./Bedingung	600 Pa/nach DIN 18542-MF1
Baustoffklasse/Bedingung	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102
Beanspruchungsgruppe	MF1
UV-Beständigkeit	Ja, bei schlagregendichtem Einbau
Beständigkeit gegen	Witterung, bei schlagregendichtem Einbau
Anwendungsbereich	Abdichten
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	18 Monate/in geschlossener Verpackung bei Normalklima

Breite	**Art.-Nr.**	**VE**
30 mm	**0875 853 007**	10
35 mm	**0875 853 507**	8
40 mm	**0875 854 007**	7

Details/Anwendung

Beim Einbau von Bauelementen, bei denen eine schmale Fugentiefe vorliegt. Beispielsweise bei Montage von Elementen, die nur teilweise in der Laibung sitzen wie bei Kombination mit Wärmedämmverbundsystemen oder vorgesetzten Fassaden.

CL01_3004021474, Rev: 0.72, Stand: 09. 09. 2026

Anleitung

Vorbereitung

- Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien.
- Die Anfangs- und Endstücke des Bandes ca. 2 cm abschneiden.
- Längenzugabe beim Ablängen des Bandes von ca. 2 cm/m berücksichtigen.

Montage am Fenster


- Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und das Band am Fensterprofil aufkleben.
- Die Einbaurichtung Innen/Außen kann frei gewählt werden.

Ausbildung Eckbereich

- Das Band wird an den Ecken stumpf gestoßen, hier in Längsrichtung Band stauchen.
- Leckagen sind grundsätzlich zu vermeiden. Falls vorhanden, mit Flexband-Kleber, Wütop Folienkleber oder Anschlussklebstoff All-In-One schließen.

Leistungsnachweis

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.



Hinweis

Das Band ist schlagregendicht, muss aber bei drückendem oder stehenden Wasser (z.B. oben waagrecht) zusätzlich von außen mit Butylband mit Alukaschierung abgedichtet werden, sofern die Fuge nicht unmittelbar nach der Montage abgedeckt wird. Im unteren Anschlussbereich ist eine zweite wasserabführende Ebene (wannenförmige Dichtfolie) herzustellen, damit das Wasser kontrolliert nach außen abgeleitet wird. Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP Trio 600 SF ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3004021474, Rev: 0.72, Stand: 09. 09. 2026