

STRONG TACK

Branchen	Professioneller Einsatz
Anwendungen	Verklebungen/Scheibenkleber
Natursteinverträglich	Ja
Spiegelverklebung	nach Vorprüfung
Lackiertes Glas	nach Vorprüfung
Emicode („sehr emissionsarm“)	EC 1 Plus
ISEGA	Ja
Verträglich mit Chlor (Pools)	Nein
Bruchdehnung	300 %
Elastizitätsmodul 100% (DIN EN ISO 8339)	2,0 N/mm ²
Leistungserklärung	
EN 15651-1	F-EXT-INT-CC-12.5E
EN 15651-2	S XS3
EN 15651-3	PW-EXT-INT CC12.5E
Zugfestigkeit (DIN 53504)	3,2 N/mm ²
Shore A	58
Hautbildung	10 Min.
Aushärtungsgeschwindigkeit	2 mm in den ersten 24 Std.
Haftung auf Kunststoffen	Siehe Tabelle
Düse	V-Düse
Kartusche	Standard
Temperaturstabilität	-40 bis +90 °C
Anwendungstemperatur	+5 bis +40 °C
Dichte	1,48 ± 0,05 g/cm ³
Pulverbeschichtbar	Ja, kurzfristig bis 200 °C

Haftung auf	
Metall	●
Stahl, Eisen	●
Kupfer	●
Aluminium	●
Messing	●
Kunststoff (PVC, ABS)	●
Hartschäume	●
PMMA	●
GFK	●
Styropor®	○
Gummi	○
Polyolefine	○
Lackierte Oberflächen	●
Holz (MDF, Spanplatten)	●
Schichtstoffplatten (Resopal, Ultrapas)	●
Dekoplaten	●
Kork	●
Stein	●
Naturstein (Marmor, Granit): Verklebung von Steinplatten >10 mm Dicke	●
Kunststein (Corian, Varicor)	●
Beton (im Nassbereich mit Primer)	◐
Gasbeton, Gips, Gipskarton	●
Putz	●
Glas	●
Porzellan, Keramik, Fliesen	●
Papier	○
Pappe	○
Gewebe	○
Leder	○

○ Keine Haftung, Anwendung nicht empfohlen

● Gute Haftung

◐ Verwendung von Primer und Vorversuch