

Technisches Merkblatt

Version 04/2026

Vorlegeband 2 bis 6 mm

Produktbeschreibung

Vorlegeband 2 – 6 mm ist ein geschlossenzelliger Polyethylenschaumstoff, einseitig selbstklebend ausgerüstet und mit einem Fadengelege zugverstärkt.



Produkteigenschaften

- starke Haftung auf den verschiedensten Oberflächen
- auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar
- geschlossenzellig, nimmt daher kaum Feuchtigkeit auf
- beständig gegen Wasser und einer Vielzahl von gebräuchlichen Chemikalien
- sehr gute thermische Isolationseigenschaften
- Acrylglas verträglich

Anwendungsbereiche

Das Produkt wird zum Dichten und Dämmen eingesetzt.

Lieferform

Farbe: anthrazit (weiß auf Anfrage)
Verpackungsart: Rolle, Länge dimensionsabhängig
Verpackungseinheit: Karton

Verarbeitungshinweise

Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für das Vorlegeband.

Service

Auf Wunsch stehen Ihnen unsere geschulten Vertriebsmitarbeiter jederzeit zur Verfügung.

Zusatzinformation

Dieses technische Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen, um Fehlschläge zu vermeiden.

Alle vorliegenden Beschreibungen, Daten, Verhältnisse, Gewichte etc. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen keine vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung kann eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen konkreten Einsatzzweck nicht erfolgen, eigene Versuche und Prüfungen sind nötig.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Wert
Träger		PE-Schaum
Klebstoff		Synthesekautschuk
Farbe		anthrazit (weiß auf Anfrage)
Schutzabdeckung		silikonisierte Folie, weiß
Raumgewicht	ISO 845	33 kg/m ³
Stauchhärte bei 25 % 50 %	ISO 3386-1	35 kPa 100 kPa
Druckverformungsrest 22 h bei 23 °C u. 25 % Stauchung 0,5 h nach Entlastung 24 h nach Entlastung	ISO 1856-C	20 % 10 %
Wärmeleitfähigkeit bei 40 °C	ISO 8302	0,038 W/mK
Acrylglas Verträglichkeit		gegeben
Temperaturbeständigkeit		-40 °C bis +50 °C
Verarbeitungstemperatur		+2 °C bis +30 °C
Lagerfähigkeit		12 Monate (20 ± 3 °C / rLf 40-60%)