

maxit 2K-Bitumen Klebemasse



Produktkurzbeschreibung

maxit 2K-Bitumen-Klebmasse ist hochvergütet, 2-komponentig, standfest, lösungsmittelfrei.

Produkteigenschaften

- wasserfest
- gleichmäßige Abbindezeit
- leicht zu verarbeiten
- hohe Klebekraft

Untergrundvorbereitung

Sockelflächen und erdberührte Außenwände müssen als Verlegeuntergründe sauber, eben, trocken, fest sowie frei von Staub, losen Teilen und Trennmitteln sein.

Verarbeitung

In das Gebinde mit der Flüssigkeitskomponente, wird die mengenmäßig exakt abgestimmte Pulverkomponente gegeben und mit langsam drehendem Rührwerk klumpenfrei und homogen aufgerührt. Sofern nur Teilmengen benötigt werden, wird im Verhältnis 4 zu 1 Gewichtsteile (Flüssig zu Pulver) gemischt. Bei + 20°C und 65 % rel. Luftfeuchte beträgt die Tropfzeit ca. 90 Minuten. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere Temperaturen verkürzen diese Zeit.

Die Objekt- und Umgebungstemperatur darf während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase + 5°C nicht unter- und + 30°C nicht überschreiten. Nicht bei Regen oder auf aufgeheizten und gefrorenen Flächen verarbeiten. Dämmplatten im erdberührten Bereich sind

vollflächig im Randwulst-Punktverfahren, oder mind. mit 6 gleichmäßig verteilten Materialbatzen pro Palette auf abgedichteten Untergrund zu verkleben. Die Platten unter Einschwimmen möglichst fest an den Untergrund drücken, um sicherzustellen, dass eine vollständige Verklebung erzielt wird. Seitlich austretender Kleber ist mit einem Spachtel zu entfernen. Die Plattenfugen sind sauber und press gestoßen im Verband anzuordnen. Dämmplatten, die im sichtbaren Sockelbereich verklebt wurden, sind zusätzlich mit maxit Dübeln zu befestigen.

Materialverbrauch

Verbrauch als Dämmplattenkleber:

punktueller Verklebung ³	ca. 2 - 3 kg/m ²
flächige Verklebung (Stoßverklebung)	ca. 3 - 4 kg/m ²

¹⁾ Bitte die bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise der Plattenhersteller berücksichtigen.

Gerätereinigung

Die Reinigung der Werkzeuge ist nur im frischen Zustand mit viel Wasser möglich.

Besondere Hinweise

Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten.

Lagerung

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. In Original verschlossenen Gebinden mindestens 12 Monate lagerfähig. Herstellungsdatum siehe Aufdruck.

Entsorgung

Ausgehärtete Materialreste können nach EAK-Schlüssel Nr. 17 03 02 (Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen) entsorgt werden. Ausgehärtete Pulverreste können nach EAK-Schlüssel Nr. 17 01 01 (Beton) entsorgt werden.

Technische Daten

Anwendung außen	ja
Anwendung innen	nein
Verarbeitungstemperatur	+ 5°C bis + 35°C
Brandverhalten	E
Dichte verarbeitungsfertig	1,15 kg/l
Verarbeitungszeit	4 - 5 Stunden

Logistik

30 kg/MGB, 17 MGB/Pal.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

maxit süd

Franken Maxit GmbH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon: 09220/18 - 0
Telefax: 09220/18 - 200
www.maxit.de

maxit nord

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa
Telefon: 03647/433 - 0
Telefax: 03647/433 - 380
www.maxit.de

maxit west

maxit west GmbH
Paul-Mathis-Straße 1
D-79291 Merdingen
Telefon: 07668/711 - 0
Telefax: 07668/711 - 342
www.maxit.de