

TECHNISCHES DATENBLATT

STALOC UNIVERSAL BAU- & MONTAGEKLEBER

weiß

BESCHREIBUNG

Der STALOC UNIVERSAL Bau- & Montagekleber ist eine dauerelastische „All in One“-Klebelösung für unzählige Anwendungen im Bau- und Montagebereich. Seine umfangreiche Rezeptur ermöglicht eine sichere Anwendung im Innen- und Außenbereich und erlaubt das einfache „Kleben & Dichten“ einer Vielzahl von Materialien wie Holz, Stein, Beton, etc.

PRODUKTMERKMALE IM ÜBERBLICK

- Hohe Klebekraft mit sehr guter Dehnfähigkeit
- Lösungsmittel-, Isocyanat-, Phthalate-, Silikon-frei
- Gute UV- und Alterungsbeständigkeit
- Neutral, geruchlos und sehr emissionsarm
- Natursteintauglich
- Spaltfüllend bzw. -ausgleichend
- Überstreichbar nach Hautbildung (nass in nass)

ANWENDUNGSGEBIETE

- Verklebung von Sockelleisten, Treppenelementen, Fensterbänken, Schutzprofilen, Dämmplatten, ...
- Verklebt Holz, Kunststoff (außer z.B. PE & PP), EPDM, Beton, Stein, Fliesen, Gips, Naturstein, PVC, Polystyrol, Stahl, Alu, Kupfer, Blei, Zink und auch Glas.
- Verklebung von Spiegel oder Fliesen
- Abdichtung von Dehn- & Anschlussfugen
- Abdichtungsarbeiten im Fassaden- Dach- und Lüftungsbereich
- Pilzhemmende Abdichtung in Sanitärräumen und Nasszellen

ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

Zur Vorbehandlung der zu verklebenden Teile empfehlen wir STALOC Montagereiniger

Wegen großer Unterschiede zwischen unterschiedlichen Untergründen sollten erreichbare Haftungswerte jedoch zunächst durch einen Versuch ermittelt werden.

- Untergrundtemperatur: mindestens +5 °C bis maximal +60 °C
- Verarbeitungstemperatur: mindestens +5 °C bis maximal +40 °C

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFT	EINHEIT	AUSPRÄGUNG
Chemische Basis		Modifiziertes Polymer
Konsistenz		thixotrop
Farbe		weiß
Aushärtung in 24 Std.	mm	2 bis 3
Hautbildung	mm	ca. 15 min.
Härte Shore A (DIN 53505)		52
Bruchdehnung (DIN 53504)		300%
E-Modul bei 100 % Dehnung (DIN 53505)	MPa	1,60 MPa
Zugfestigkeit (DIN 53504)	MPa	2,6 MPa
Dichte	g/ml	1,47
Lagerfähigkeit bei Raumtemperatur	Monate	15
Temperaturbeständig		- 40 °C bis + 80 °C (kurzfristig +100°C)

SICHERHEITSHINWEISE

Fordern Sie bitte die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblatts an.

VERPACKUNG / VOLUMEN

430g Kartusche á 12 Stk. im Karton

Die hier veröffentlichten Daten dienen nur zur Information und werden für gesichert erachtet. Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt wurden und über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt STALOC im Besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Firma STALOC entstehende ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. STALOC schließt im Besonderen jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art aus, einschließlich entgangener Gewinne. Die Tatsache, dass hier verschiedene Verfahren oder Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck bringen, dass diese nicht durch Patente für andere geschützt sind, bzw. als Lizenz unter STALOC Gesellschaftspatenten interpretiert werden, die solche Verfahren oder Zusammensetzungen abdecken können. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu nutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder mehrere Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein.

Stand: 14.08.2024



Anruf STALOC



www.staloc.com

