

Mineralisch gebundene Wärmedämmschüttung mit trittschalldämmenden Eigenschaften

VORTEILE

- ✓ ETA geprüft
- ✓ HBCD frei
- ✓ Anlieferung im NewTec Mix Mobil

Technische Daten

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ 10, trocken, 0,078 [W/(m·K)]
Brandverhalten nach EN 13501-1	A2 - s1, d0
Druckspannung bei 10% Stauchung	200 kPa
Trockenrohdichte	243 - 297 kg/m ³
Belegereif*	nach 24h
Dampfdiffusion	μ = 3
Zulassung	ETA-20/0173
Verarbeitungszeit	ca. 30 min bei 20°C
Verarbeitungstemperatur	+5 bis +30°C Luft-/Objekttemperatur
Schadstoffe	HBCD frei

*bei 20°C und 65 % relativer Luftfeuchte