

Produktmerkmale	
■ Länge x Breite ■ Dicken	600 x 390 mm 50, 60 – 300 mm (in 20 mm Schritten)
Farbe	weiß
Verbrauch	4,3 Platten/m ²
Lieferform	Abgabe in vollen Paletten ¹⁾ , [foliert in Kleinpaketen]

¹⁾ Paletteninhalte und Verpackungseinheiten siehe Preisliste

Technische Eigenschaften ²⁾	
Wärmeleitfähigkeit (Nennwert) $\lambda_{D23/50}$	0,043 W/mK
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) λ_R	0,045 W/mK
Baustoffklasse	A1 – nicht brennbar (Schmelzpunkt $\geq 1.200^\circ\text{C}$)
Rohdichte	100 – 115 kg/m ³
Spezifische Wärmekapazität c	1,3 kJ/(kgK)
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ	3
Druckfestigkeit	≥ 300 kPa
Zugfestigkeit	≥ 80 kPa

²⁾ Prüfnormen und weitere Technische Eigenschaften siehe ETA-05/0093

Zertifizierungen / Deklarationen	
natureplus Umweltzeichen	Nr. 0404-0812-086-1, 0404-1501-086-2
eco-Instituts-Label	Nr. 0813-33144-001
Französisches VOC-Label	Klasse A+
SHI Produktpass	Nr. 12050-10-1020 - „QNG ready“
Umweltproduktdeklaration (EPD)	EPD-XEL-20250256-IBA1-DE
DGNB-Navigator (Registrierungscode)	WG9F8U

Lagerung / Nutzung / Entsorgung	
Lagerung	trocken auf Palette
Nutzungsdauer	mind. 50 Jahre
Verpackungslizenzierung	ARA-Nr. 4552 & Bonus-Nr. 2442
Entsorgung	Liste II gemäß DepV EAK: 17 01 01

Dieses technische Merkblatt dient der Beratung und Planungshilfe. Die Eignung des Produktes für die Einbausituation ist eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung sind vorbehalten. Bild kann geringfügig vom Produkt abweichen.

Multipor is a registered trademark of the Xella Group.

Xella Porenbeton Österreich GmbH, Wachaustrasse 69, 3382 Loosdorf

www.xella.at



Produktbezeichnung

TOPwall M3

Anwendungsgebiete

- Außendämmung von Wänden

Produktbeschreibung

Massive, nicht brennbare Minerale Dämmplatte für das langlebige, Wärmedämm-Verbundsystem.

Wärmedämmstoff aus Calciumsilikat-Hydrat.

Inhaltsstoffe

Kalk, Sand, Zement, Wasser, Porenbildner, Hydrophobierung, Grundierung

Zulassung

ETA-05/0093

Vorteile

- massiv
- mineralisch
- diffusionsoffen
- nicht brennbar
- hohe Wärmespeicherfähigkeit
- hohe Hemmwirkung gegen Algen und Pilze
- biozidfrei
- faserfrei
- keine Brandriegel notwendig

multipor